

BAWART 2schicht Parkett

Produktdatenblatt

Beschreibung

- 2schicht Parkett
- 4seitig Nut/Feder
- formstabil mit minimalem Quell- und Schwindverhalten



Symbolbild

Technische Daten

| | |
|---|---|
| Holzart | Ahorn can./Ahorn heim./Birne ged./Buche ged./Buche unged./Eiche/Eiche ged./Räuchereiche/Roteiche/Teakeiche/Esche/Kirsch ami./Kirsch heim./Merbau/Nuss ami./Sucupira/Tanne/Wenge |
| Sortierung | rustikal/standard/trend/naturell/rift/halbrift - lt. separater Beschreibung |
| Oberfläche | geschliffen/gebürstet/Wellness natur/weiß; bei Eiche zusätzlich neutral/angeräuchert, natur/angeräuchert, weiß pure endgeölt oder pure lackiert (bei Wellness oder mit Fase: pure vorgeölt) |
| Fischgrat 90° | separat bestellen |
| Stabtyp | M/L/XXL/Tera de luxe Dielen/Hope/Strappa |
| Länge | 468/720/1480/2200mm |
| Breite | 78/138/188mm |
| Stärke | 9/10mm |
| Deckschicht | ca. 3-4mm Edelholzschrift |
| Gegenzug | Sperrholz |
| Fase | 0V (2V und 4V möglich) |
| Verbindungssystem | N/F |
| Verlegung | vollflächige, schubfeste Verklebung auf verlegereifen Unterboden |
| Verpackung | Karton und Folie |
| Holzfeuchtigkeit | 5-9% laut EN 13489 |
| Wärmedurchlasswiderstand | 0,084m ² K/W |
| Gewicht | 8kg/m ² |
| Brandverhalten | C _{fl} -s1 |
| Formaldehydabgabe | E1 |
| Gehalt an PCP | ≤ 5x10 ⁻⁶ n |
| Angabe anderer gefährlicher Stoffe | - |
| Bruchfestigkeit | NPD |
| Rutschverhalten | NPD |
| Wärmeleitfähigkeit | NPD |
| Biologische Dauerhaftigkeit | NPD |



Dieses Produkt ist CE gekennzeichnet



C_{fl}-s1 geprüft
Prüfzeugnis nur gültig
in Verbindung mit dem
jeweiligen Produkt
- siehe Merkblatt C_{fl}-s1



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft
FSC® C017008

Auf Wunsch mit FSC® möglich



nur bei geölter Oberfläche

Seite 1/1