



Euro S

Hagentaler Euro S ist eine wasserverdünnbare, emissionsarme und lösungsmittelfreie Kunstharz-Dispersionsfarbe für Wand- und Deckenflächen aus Beton, Zement- und Kalkzementputz, Mauerwerk, Gipsputz, Gipskartonplatten, Faserzementplatten sowie tragfähigen und haftenden Dispersionsputzen und Farbanstrichen. Ihr Vorteil ist die Airless Applikation und die feine Füllstoffkombination, welche sich auf die Oberfläche auswirkt.

Farbton:

weiß

Glanzgrad:

stumpfmatt

EU-Grenzwert für den VOC-Höchstgehalt:

(Kat.: A/a, Wb) = 30g/l (2010)

VOC dieses Produktes: < 1 g/l

Flammpunkt:

keiner, wasserverdünnbar

Dichte nach DIN EN ISO 2811-1:

1,64 g/cm³

Technische Daten/ EN ISO 3251:

FKG 66,3 +/- 0,1

FKV 44,7 +/- 0,1

Anwendungsbereich:

innen

Bindemittelbasis:

Zelluloseleim, Kunstharz-Dispersion

Pigmente/Füllstoffe:

Titandioxid, Pigmente, Extender

Gebindegrößen:

15 l, 10 l, 5 l

Materialverbrauch n. DIN 53220:

Bei 100 µm – 366,89 g/m²

Für optimale Ergebnisse sind 2 Anstriche erforderlich.

Verdünnung:

Normales Leitungswasser mittlere Härte

Lagerung/Haltbarkeit:

In gut verschlossenen, kühl aber frostfrei gelagerten Gebinden mind. 12 Monate.

Reinigung der Werkzeuge:

Die Arbeitsgeräte müssen sofort nach Gebrauch mit Wasser gereinigt werden.

Verträglichkeit mit anderen Farben:

Nicht mit anderen Werkstoffen mischen, da sonst die spezifischen Eigenschaften verloren gehen.

Trockenzeit:

1-1,5 Stunden bei +20°C und 60% rel. Luftfeuchtigkeit. Niedrigere Temperaturen und höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit.

Abfärben:

Euro S kann mit Pintasol abgefärbt werden. Bei anderen Dispersionsvolltonfarben ist aber auf jeden Fall eine Verträglichkeitsprüfung durchzuführen.

Verarbeitung:

streichen, rollen und spritzen

Untergrundvorbehandlung:

Alle Untergründe müssen sauber, trocken, trag- und saugfähig sein. Zur Erhöhung der Festigkeit HT Aqua Tiefengrund Universal verwenden. Nicht zu verfestigende oder nicht genügend haftende Untergründe müssen vollständig entfernt werden. Im Zweifelsfall Probeanstrich vornehmen. Neuputze müssen mindestens 14 Tage ausgetrocknet sein und anschließend fluatiert werden. Nach vierwöchiger Austrocknung ist das Fluatieren nicht mehr erforderlich.

Verarbeitungstechnische Hinweise:

Für den Grundanstrich kann die HT Euro S bis zu 10% mit Wasser verdünnt werden um eine bessere

Saugwirkung zu erzielen. Der Deckanstrich sollte unverdünnt aufgetragen werden. Bei allen Farben und Lacken ist beim Verdünnen der Ware mit einer Beeinträchtigung des Festkörpers und des Deckvermögens zu rechnen. Nicht unter +8 °C Objekt, und Lufttemperatur bzw. über 70% rel. Luftfeuchtigkeit applizieren. Nicht unter direkter Sonneneinwirkung, starkem Wind oder auf warmen Untergründen verarbeiten. Nicht bei Regen, Tau und kälteren Temperaturen (gilt auch bei Abkühlung in der Nacht) applizieren.

Nassabriebklasse:

EN 13300, Klasse 3

Entsorgung:

Gemäß Sonderabfallgesetz BGBl 186/1983 entsorgen. ÖNORM S 2101 Sonderabfallschlüsselnummer 57303

Bei Unklarheiten und weiteren Fragen steht Ihnen das Technische Team gerne zur Verfügung.

Alle Angaben entsprechen dem letzten Stand unserer Erfahrungen. In einem technischen Merkblatt kann jedoch nicht alles erörtert werden, was mit diesem Material machbar bzw. zu unterlassen ist. In Fällen, die vom normalen Einsatz abweichen, fragen Sie bitte unsere technischen Berater. Bei Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit.

HT Farben & Lacke GmbH & Co KG

Konstanziagasse 5/2

A-1220 Wien

FN 335359a HG Wien

UID ATU 65242025

Internet: www.ht-farbenlacke.com

Mail: office@ht-farbenlacke.com

Telefon: +43 (0) 2252 85060-0

Fax: +43 (0) 2252 85060-7