

Rigips RIMANO 3 – 6



Produktbeschreibung

RIMANO 3-6 ist ein feiner Gips-Wandglätter mit besonderen Hafteigenschaften für den Innenbereich.

Bestandteile: Trockengemisch aus Gips und haftaktiven Zusätzen.

Vorteile

RIMANO 3-6 ist ein leicht verarbeitbarer Gips-Wandglätter. Sehr gute Hafteigenschaften. Geringer Verbrauch bei Schichtdicken von ca. 3 mm. Geeigneter Untergrund für Anstriche, Tapeten, Lacke und Dispersionsfarben.

Anwendungsbereich

RIMANO 3-6 ist ein feiner Haftglättputz für glatte, relativ ebene, schwach bis stark saugende Untergründe in dünner Auftragsstärke, wie z.B. glattgeschalte Betonoberflächen oder Porenbeton. RIMANO 3-6 darf auf glatten Betonuntergründen nur mit Rikombi-Kontakt als Haftbrücke aufgebracht werden (sinngemäß ÖAP-Richtlinien). Zum Füllen von Rissen und Löchern, zum Schließen von Fugen. Für Verfliesung nicht geeignet.

Untergrundgeschaffenheit und Verarbeitung

Luft-, Material und Untergrundtemperatur müssen über +5°C betragen. Der Untergrund muss fest, sauber, trocken, frost- und staubfrei sein.

Vorbereitung


Stark saugende Untergründe sind mit Rikombi-Grund zu grundieren (z.B.: Porenbeton). Auf glatten Betonuntergründen nur mit Rikombi-Kontakt als Haftbrücke anwenden (z.B.: Beton).

Verarbeitung

Ca. 1,2 kg RIMANO 3-6 in 1 Liter sauberes Wasser einstreuen und etwa 5 Minuten sumpfen lassen. Anschließend händisch oder mit einem Motorquirl (niedrige Drehzahl) klumpenfrei anrühren.

Das Material in der gewünschten Auftragsdicke auftragen. Wenn das Material begonnen hat abzubinden nachschneiden. Nachdem die Oberfläche ausreichend fest ist, mit der Flächenspachtel glätten. Weitere Beschichtung erst nach vollständiger Austrocknung.

EN-Klassifikation

 EN 13279-1 - A1- B1/20/2

Produktdaten

Auftragsstärke	3 – 6 mm
Festigkeiten	Druckfestigkeit: > 2,5 N/mm ² Biegezugfestigkeit: > 1,0 N/mm ² Haftzugfestigkeit: > 0,5 N/mm ²
Verarbeitungszeit	ca. 60 min.
Materialverbrauch	Fläche: ca. 900g/m ² /mm
Brandverhaltensklasse	A1
Gebindegrößen	5 kg / 25 kg
Lagerung:	Trocken lagern. Lagerfähigkeit mindestens 12 Monate. Angebrochene Säcke verschlossen aufbewahren und innerhalb von 3 Monaten verbrauchen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Saint-Gobain Rigips Austria GmbH
Wiener Neustädter Straße 63
A-2734 Puchberg / Schneeberg

Tel : +43(0)2636/2203-0
Fax: +43(0)2636/2203-625

www.rigips.com



Verarbeitung



Verarbeitungszeit



Auftragsstärke



Materialverbrauch



Qualitätsstandard

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Sämtliche Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen gemacht, können jedoch Veränderungen unterliegen.