

Flexibler Dünnbettmörtel



Grauer, zementärer, zusätzlich kunstoffvergüteter Dünnbettmörtel C2 TE nach EN 12004 zum Ansetzen und Verlegen von keramischen Belagsbaustoffen, auch im Unterwasserbereich. Sehr hohe Sicherheit und beste Verarbeitungseigenschaften. Physiologisch unbedenklich und trinkwasserverträglich.

- güteüberwacht durch TVFA Wien
- extrem hohe Standfestigkeit
- für Fußbodenheizung ohne zusätzliche Vergütung geeignet
- für Feinsteinzeug ohne zusätzliche Vergütung geeignet
- auf Alternativabdichtungen ohne zusätzliche Vergütung geeignet
- mit echtem Trass
- sehr gute Benetzung und Haftung
- innen und außen, an Wand und Boden





Verarbeitungstemperatur

Verarbeitungszeit

Reifezeit

Begehbar/Verfugbar

Belastbar

Schichtdicken

Zeitangaben

Verbrauch

Werkzeuge

Werkzeugreinigung

Lagerung

Lieferform

ab +5°C bis max. +30°C verarbeitbar; in der kalten Jahreszeit empfehlen wir im Außenbereich den Einsatz eines schnell erhärtenden Sopro Dünnbettmörtels

ca. 3 - 4 Stunden; angesteifter Mörtel darf weder mit Wasser noch mit frischem Mörtel wieder verarbeitbar gemacht werden

5 Minuten

frühestens nach 24 Stunden bzw. nach Erhärtung des Mörtels; Lastverteilungsmaßnahmen im Bodenbereich vorsehen

nach ca. 2 Tagen; vergütet nach ca. 7 Tagen; in gewerblichen Objekten und Schwimmbädern nach ca. 14 Tagen

maximal 5 mm im verdichteten Mörtelbett

beziehen sich auf den normalen Temperaturbereich 20°C, 65 % rel. Luftfeuchtigkeit; höhere Temperaturen verkürzen, niedere verlängern diese Zeiten.

ca. 1,1 kg/m² je mm Schichtdicke

Rührquirl, Zahnkelle mit entsprechender Zahnung (3 - 10 mm)

im frischen Zustand mit Wasser

im Originalgebinde trocken auf Palette ca. 12 Monate lagerfähig

25 kg Mehrschicht- Papierventilsack



Eigenschaften

Anwendungsgebiete

Sopro's No.1 Classic ist ein hydraulisch erhärtender, trasshältiger und kunststoffvergüteter Dünnbett-mörtel zum Ansetzen und Verlegen von keramischen Belagsbaustoffen. Er besitzt optimale technische Eigenschaften und ist im erhärteten Zustand physiologisch unbedenklich, wasserbeständig und frosttauwechselbeständig. Durch seine hohe Kunststoffvergütung eignet er sich auch für Fußbodenheizungen, Feinsteinzeug und alternative Abdichtungen ohne zusätzliche Vergütung.

Zum Ansetzen und Verlegen von Steingutfliesen, Steinzeugfliesen sowie Feinsteinzeugfliesen, keramischen Spaltplatten, Bodenklinkerplatten und gleichwertigen Baustoffen im Dünnbett bis max. 5 mm. Im Innen-, Außen-, Trocken-, Nass- und Unterwasserbereich; an Boden- und Wandflächen. Zum Ausgleichen von Unebenheiten bis 3 mm in einem Arbeitsgang.

Untergründe

Geeignet sind alle mineralischen Untergründe, die den einschlägigen Vorschriften in Bezug auf Ebenflächigkeit, Trockenheit und Festigkeit entsprechen (Prüf- und Hinweispflicht!). Unebene Untergründe können mit Sopro AMT 468, AMT 466 oder mit Sopro FS 15 plus (Boden) ausgeglichen werden.

Mindestens 6 Monate alt, durch Vergütung mit 20% Sopro FD 447 kann diese Zeit auf 3 Monate Mindestalter reduziert werden.

<u>Gipshältige Baustoffe:</u>

Müssen mit Sopro GD 749 vorbehandelt werden. Gipsgebundene Estriche müssen abgeschliffen werden.

Beheizte Zementestriche:

Der Heizestrich ist vor Verlegung nach Vorschrift des Herstellers zu beheizen! Bei Verlegung von großformatigen Platten empfiehlt sich eine Vergütung mit 10 % Sopro FD 447.

Diese müssen vorschriftsmäßig abgesandt sein. Vergütung mit 10 % Sopro FD 447. Auf unbehandelten oder alten Asphaltestrichen ist Sopro HPS 673 vorzustreichen.

Auf Untergründen, die mit Sopro FDF 525 oder Sopro DSF 423,523 oder 623 abgedichtet sind, kann mit Sopro's No.1 Classic direkt verlegt werden.

<u>Stark saugende Untergründe (z.B. Porenbeton):</u>

Diese müssen mit Sopro GD 749 Grundierung vorbehandelt werden oder es ist eine Spachtelschicht aufzubringen.

Außenbereich:

Es ist eine hohlraumfreie Verlegung notwendig. Beachten Sie die Notwendigkeit eines ausreichenden Gefälles und einer funktionierenden Abdichtung mit Entwässerung. Empfehlenswert ist die Verwendung von kleinen Plattenformaten mit ausreichender Fugendimensionierung und die Vergütung mit Sopro FD 447.

Verarbeitung

8 bis 8,25 l Wasser mit 25 kg Sopro's No.1 Classic zu einer verarbeitungsgerechten, klumpenfreien Konsistenz anrühren. Das Mischen hat vorzugsweise maschinell zu erfolgen. Nach einer Reifezeit von ca. 5 min. nochmals gut durchmischen. Unter kräftigem Druck eine Kontaktschicht, dann mit passender Mittelbettkelle das Kammbett aufziehen (Werkzeugwinkel 45°-60°). Fliesen innerhalb der klebeoffenen Zeit in das Kleberbett unter Druck einlegen, einschieben und justieren. Da die klebeoffene Zeit stark von den jeweiligen Baustellenbedingungen abhängt, ist die Hautblidung ständig durch Antippen mit der Fingerspitze zu prüfen, und es ist nicht mehr Kleber aufzuziehen, als innerhalb dieser Zeit mit Fliesen belegt werden kann. Fugennetz vor der Erhärtung des Mörtels auskratzen und den Belag abwaschen.

Hinweis

Nicht unter $+5^{\circ}$ C, auf gefrorenem Untergrund oder bei Frostgefahr während oder nach der Verarbeitung anwenden! Keine Forstschutzmittel zugeben!

Hinweis zu Ihrer Sicherheit

Enthält Zement, reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser stark alkalisch, deshalb Haut und Augen schützen. Bei Berührung gründlich mit Wasser spülen. Bei Augenkontakt zusätzlich Arzt aufsuchen.

Kennzeichnungspflichtig Xi Reizend

Beachten Sie bitte das Sicherheitsdatenblatt.



Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bitte bei Bedarf an unsere technische Beratung. Die aktuellste Version dieser Produktinformation finden Sie unter www.sopro.at

Verkauf Nord

Sopro Bauchemie GmbH Lienener Straße 89 49525 Lengerich Telefon +49 (0)5481 31-314 Telefax +49 (0)5481 31-414

Verkauf Ost

Zielitzstraße 4 14822 Alt Bork Telefon +49 (0)33845 476-90 Telefan +49 (0)33845 476-91 Telefox + 49 (0)33845 476-92

Sopro Bauchemie GmbH

Verkauf Süd

Sopro Bauchemie GmbH Postfach 420152 65102 Wiesbaden Telefon +49 (0)6111707-242 Telefax +49 (0)6111707-250

Verkauf Export Sopro Bauchemie GmbH

Postfach 420152 65102 Wiesbaden Telefon +49 (0)6111707-239 Telefax +49 (0)6111707-240

Verkauf Österreich Sopro Bauchemie GmbH

Austria Lagerstraße 7 A-4481 Asten Telefon +43 (0)7224 67141-0 Telefax +43 (0)7224 67181

Verkauf Schweiz

Sopro Bauchemie GmbH Zweigniederlassung Thun/Schweiz Bierigutstraße 2 CH-3608 Thun Telefon +41 (0)33 3340040 Telefax +41 (0)33 3340041 02/07/08 Änderungen vorbehalten

Ö