

# Aqua Spezialgrund AV 20



- > sehr gute Tiefenwirkung
- > Verleimungsmindernde Wirkung
- > Schnelle Trocknung



## Produkteigenschaften

MUREXIN Aqua Spezialgrund AV 20 ist eine leicht verarbeitbare, wässrige Grundierung für Parkettböden. Die sehr ergiebige Grundierung dringt tief in das Holz ein und bildet eine ideale Oberfläche zur Überarbeitung mit sämtlichen wässrigen MUREXIN Parkettlacken. Weiters wirkt sie verleimungsmindernd und verhindert dadurch unregelmäßige Fugenbildung mit entsprechenden Abrißfugen.

## Anwendung

Im Innenbereich als Grundierung für nachfolgende Versiegelungen mit wässrigen Parkettlacken. Sorgt für natürliche Holzanfeuerung mit verleimungsmindernder Wirkung in den Fugen. Zur Anwendung auf herkömmlichen Parkettböden, sowie für Problemböden wie Hochkantlamellenparkett und Schwingböden.

## Produktdaten

### Lieferform:

10 Liter Kanne      42 Kannen/420 Liter pro Palette

### Lagerung:

Kühl und trocken im unangebrochenen Originalgebinde ca. 12 Monate lagerfähig.

## Technische Angaben

Reichweite pro Liter:	ca. 7 - 8 m <sup>2</sup> (gerollt) ca. 20 - 25 m <sup>2</sup> (gespachtelt)
Trocknung:	nach ca. 1 -2 Std. (gerollt) nach ca. 20 Min (gespachtelt)
Überarbeitbar:	nach ca. 1 - 2 Std.

Verarbeitungs-, Umgebungs-  
und Erhärtungstemperatur:      min. +15°C

Sämtliche Werte wurden bei 20 °C und 65% relativer Luftfeuchte ermittelt. Niedrigere Temperaturen und höhere Luftfeuchtigkeit verzögern die Trocknung, höhere Temperaturen und trockenere Luft beschleunigen sie.

## Verarbeitung

### Empfohlenes Werkzeug:

Rostfreie Flächenspachtel, Roller. Die Reinigung erfolgt unmittelbar nach der Nutzung mit klarem Wasser.

### Untergrund:

Der Untergrund muss frei von Staub, Schmutz, Öl, Fett, Trennmittel, Wachsresten und losen Teilen sein und der ÖNORM B 3000 entsprechen.

### Geeignet auf:

sämtlichen feingeschliffenen Holzböden, Hochkantlamellen, Schwingböden.

### Bedingt geeignet:

als Grundierung über sogenannten "Exotenhölzern". Hier empfehlen wir die Verwendung von **Murexin Universalgrundierung LV 45**.

### Vorbereitung:

Feinschliff des Bodens mit *Körnung* ~100/120. Der Schleifstaub ist gründlich zu entfernen.

### Verarbeitung:

Gebinde vor Gebrauch gut schütteln. Das Material wird anschließend im Kreuzgang aufgetragen. Bei der Applikation durch Rollen reicht ein Arbeitsgang, beim Spachteln sind

## Klebetchnik

hingegen 2 Arbeitsgänge nötig. Besondere Vorsicht ist vor Spachtelschläge und Materialüberstände geboten. Unabhängig von der Wahl der nachfolgenden Versiegelungen sind diese im Endergebnis ersichtlich. Bei manchen Hölzern (Buche, Esche, Ahorn, Kirsche,...) besteht beim Grundieren durch Spachtelauftrag die Gefahr von ungleichmäßiger Materialaufnahme, sogenannter "Schattenbildung". Bitte klären Sie daher vor dem Spachteln mit dem Bodenhersteller, ob das Holz zur Schattenbildung neigt. Ist dies der Fall, sollte das Material mit dem Roller verarbeitet werden. Nach einer ausreichenden Trocknungszeit von ca. 1-2 Stunden (abhängig von Raumklima) kann die Fläche mit sämtlichen **MUREXIN Aqua Parkettlacken** überarbeitet werden.

### für ein perfektes System

**Aqua Holzkittlösung AV 10** zum umweltfreundlichen Verkitten von Holzböden.

**Holzkittlösung LV 15** zum lösemittelhaltigen Verkitten bei Renovierungen und schwierigen Holzböden.

### Wichtige Hinweise

Normen, Richtlinien und Merkblätter betreffend Untergrund beachten! Nicht bei Temperaturen unter +5°C verarbeiten. Hohe Luftfeuchtigkeit und niedrigere Temperaturen verzögern, höhere Temperaturen beschleunigen die Abbindung und Erhärtung! Keine Fremdmaterialien zugeben!

### Arbeitsschutz

Arbeitsschutz: Produktspezifische Informationen hinsichtlich Zusammensetzung, Umgang, Reinigung, entsprechender Maßnahmen und Entsorgung sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Dieses Merkblatt basiert auf umfangreichen Erfahrungen, will nach bestem Wissen beraten, ist ohne Rechtsverbindlichkeit und begründet weder ein vertragliches Rechtsverhältnis noch eine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Für die Güte unserer Materialien garantieren wir im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Um das Fehlerisiko zu vermindern zu helfen werden auch einschränkende Informationen angeführt. Naturgemäß können nicht alle möglichen gegenwärtigen und zukünftigen Anwendungsfälle und Besonderheiten lückenlos beinhaltet sein. Auf Angaben, welche man bei Fachleuten als bekannt voraussetzen kann wurde verzichtet. Der Anwender kann nicht von einer Rückfrage bei Unklarheiten, einer eigenverantwortlichen Erprobung vor Ort sowie einer fachmännischen Verarbeitung entbunden werden. Mit Herausgabe einer neuen Fassung der Druckschrift verliert diese ihre Gültigkeit.