

Produkt: Mindestens 3 Monate / 3 Jahre / 6 Jahre gelagerter Sumpfkalk aus feinstgemahlenem, gasgebranntem, schwefelfreiem Stückkalk ohne chemische Zusätze nach ÖNORM B3324 bzw. DIN 1060.

Verwendung: Für hochwertige, dampfdiffusionsoffene Kalkanstriche (auch Farbmischungen) für innen und aussen. Als Bindemittel für Putze und Mauermörtel. Speziell empfohlen für die Denkmalpflege. Für die Renovierung von Altbauten, Kichen und historischen Bauten.

Eigenschaften:

- Hochwertiger als in ÖNORM B3324 und DIN 1060 gefordert
- dampfdiffusionsoffen
- offen für Kohlenstoffdioxid-Transport
- feuchtigkeitsregulierend
- natürlich ökologisch
- für innen und aussen
- gute Verarbeitbarkeit
- hohe Desinfektionskraft und neutralisierende Wirkung

Verarbeitung: Mörtel- und Putzherstellung (traditionellerweise mit mind. 3 Monate gelagertem RÖFIX Sumpfkalk):
1 Raumteil RÖFIX Sumpfkalk mit 3-4 Raumteilen sauberem Sand und Wasser mischen. Zur Erreichung höherer Mörtelfestigkeiten können hydraulische Faktoren - 1 Raumteil Trass oder Zement - zugemischt werden. Für spezielle Anforderungen fordern Sie die technischen Merkblätter zum RÖFIX Denkmal-Baukasten an.

Anstrich (traditionellerweise mit mind. 3 Jahre gelagertem RÖFIX Sumpfkalk):
1 Raumteil RÖFIX Sumpfkalk mit 2 Raumteilen sauberem Wasser gründlich mischen. Zur Verbesserung der Bindekraft, für ein gleichmässiges Ansaugen nachfolgender Anstriche und zur Erleichterung der Malerarbeit können bis zu 1,5 % Leinölfirnis bezogen auf den Kalkteig eingemischt werden. Leinölfirnis zuerst mit einer kleineren Menge Kalkteig vormischen. Zum Einfärben von RÖFIX Sumpfkalk können alle Erdfarben sowie andere kalkbeständige Farben verwendet werden. Die Farbzugabe darf maximal 10 % des Kalkanteils betragen. Mit einer feinen Malerbürste gleichmässig satt aufstreichen. 2 - 3 mal gleichmässig satt auftragen (besser dreimal dünn als zweimal dick auftragen). Erst durch Auftrocknen erreicht der Anstrich seine Deckkraft.
Stark saugende Untergründe vornässen. Nicht bei Temperaturen unter +5°C verarbeiten. Nicht bei starkem Wind, Regen oder direkter Sonnenbestrahlung verarbeiten.

Besondere Hinweise: Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine rechtliche Verbindlichkeit kann aus diesen Angaben jedoch nicht abgeleitet werden. RÖFIX Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist. Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen für Fragen bezüglich Verwendung und Verarbeitung sowie Vorführung unserer Produkte zur Verfügung.
Enthält Calciumhydroxid und ist daher reizend. Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt aufsuchen.

Lieferung, Lagerung: Sumpfkalk mind. 3 Monate gelagert - in Polyäthylensäcken zu 33 kg und zu 11 kg.
Sumpfkalk mind. 3 Jahre gelagert - in Kunststoffeimer zu 20 kg.
Sumpfkalk mind. 6 Jahre gelagert - in Kunststoffeimer zu 20 kg.
Vor Frost schützen. Geöffneten Gebinden Wasser beigegeben.

Österreich:	Röfix AG Baustoffwerk	Röfix AG Baustoffwerk	Röfix AG Baustoffwerk	Röfix AG Baustoffwerk	Röfix AG Baustoffwerk
	Badstraße 23	Salzstraße 12	Rennsteinerstraße 240	Gewerbepark 10	Getzersdorf 18
	A-6832 Röthis	A-6170 Zirl	A-9500 Villach	A-8401 Kalsdorf/Graz	A-3143 Pyhra/St. Pölten
	+43/5522/41646-0	+43/5238/510	+43/4242/29472	+43/3135/56160	+43/2745/2005-0
	+43/5522/41646-104	+43/5238/510-18	+43/4242/29472-30	+43/3135/56160-8	+43/2745/2005-28
	order.roethis@roefix.com	order.zirl@roefix.com	order.villach@roefix.com	order.kalsdorf@roefix.com	order.pyhra@roefix.com
Schweiz:	Röfix AG Baustoffwerk	Röfix AG Baustoffwerk	Röfix AG Baustoffwerk	Deutschland:	Röfix GmbH
	Heberrietstrasse	Moosmattstrasse 30	Lebernstrasse 2		Berger Weg 1
	CH-9466 Sennwald	CH-8953 Dietikon	CH-2540 Grenchen		D-72119 Ammerbuch-Alttinge
	+41/81/7581122	+41/1/7434040	+41/32/6528352		+49/7032/973-0
	+41/81/7581199	+41/1/74340-46	+41/32/852823-55		+49/7032/973-199
	order.sennwald@roefix.com	order.dietikon@roefix.com	order.grenchen@roefix.com		order.ammerbuch@roefix.com