



# RÖFIX 970 CT 30

## Zement-Estrich CT C30/F6

**Anwendungsbereiche:** Als Verbundestrich, Estrich auf Trennlage, schwimmender Estrich auf Dämmlage, als Heizestrich sowie Gefällestrich in Feucht- und Dauernassbereichen. Als Unterboden in Wohnräumen, Kellern, Garagen. Als Unterbau für Flachdächer, Terrassen und Balkone sowie für Ausbesserungsarbeiten.  
Nur in steif-plastischer Konsistenz verarbeiten.  
Zu trockene Konsistenz verschlechtert die Oberflächenqualität, zu nasse Konsistenz reduziert die Festigkeit, führt zu Rissen und verlängert die Austrocknungszeit

**Materialbasis:**

- Zement
- Grubensand (rein: gewaschen, selektioniert)
- Zusätze zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften

**Eigenschaften:**

- Universell anwendbar
- Fussbodenheizung geeignet
- Schwindarm
- Gleichbleibende Qualität
- Pumpbar

**Verarbeitung:**



**Verarbeitungsbedingungen:** Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5° C sinken. Bis zur Durchtrocknung vor Frost, zu schneller Austrocknung (direkter Sonneneinstrahlung, Föhn und nachträglicher Durchfeuchtung- Regen) schützen.

**Untergrund-Vorbereitung:** Untergrund muss trocken sowie frei von Staub und Schmutz sein. Bei Heizestrichen ist ein Randdämmstreifen mit 10 mm Dicke Voraussetzung. Der Untergrund ist je nach Ausführung (schwimmender Estrich, Estrich auf Trennlage, Heiz- oder Verbundestrich) sorgfältig vorzubereiten (siehe Richtlinie ARGE Estrich, BEB Arbeits- und Hinweisblätter). Das Aufbringen der Haftbrücke wird mit einem geeigneten Stahlbesen- oder einer Bürste durchgeführt.

**Zubereitung:** Mit vorgegebener Menge sauberem Wasser im Freifallmischer, Estrichpumpe zu einem erdfeuchten Mörtel anmischen.

**Verarbeitung:** Für Kleinmengen kann RÖFIX Zementestrich händisch mit der Kelle angerührt und verarbeitet werden. Die Arbeitsweise ist so zu wählen, dass der Estrich innerhalb der Verarbeitungszeit fertig eingebaut ist. Kann mit allen üblichen Mixern und Estrichpumpen gemischt und gefördert werden. Als gute Kombination hat sich der RÖFIX- Schrägförderer im Verbund mit einer Estrichpumpe bewährt. Nicht mit anderen Materialien vermischen. Die Einbringung darf nur in plastischen Zustand erfolgen. Der Estrich muss gut und gleichmässig verdichtet werden. RÖFIX Zementestriche müssen innerhalb 1 Stunde nach Wasserzugabe eingebracht und geglättet sein. Mit dem Glätten kann begonnen werden, sobald die Oberfläche matt-feucht geworden ist. Bei Verbundestrichen wird RÖFIX Zement- Haftschlämme frisch in frisch aufgetragen. Vor Zugluft schützen, eventuell mit Plastikfolien abdecken.

**Gefahrenhinweise:** Enthält Zement / Kalkhydrat. Xi reizend. Haut und Augen schützen.

**Verpackungshinweise:** In feuchtigkeitsgeschützten Papiersäcken.

**Lagerung:** Trocken, auf Holzrosten lagern. Mindestens 12 Monate lagerfähig.

**Technische Daten:**

Art. Nr.	<b>123419</b>	<b>123418</b>
Verpackungsart		
Menge pro Einheit	40 kg/EH	1.000 kg/EH
Körnung	0-3 mm	
Literergiebigkeit	ca. 20 ltr./EH	ca. 500 ltr./TO
Verbrauch	ca. 20 kg/m <sup>2</sup> /cm	



# RÖFIX 970 CT 30

## Zement-Estrich CT C30/F6



### Technische Daten:

Art. Nr.	123419	123418
Verbrauchshinweis	Verbrauchswerte sind Richtwerte und hängen stark von Untergrund und Verarbeitungstechnik ab.	
Trockenrohdichte	ca. 2.100 kg/m <sup>3</sup>	
Spez. Wärmekapazität	ca. 1 kJ/kg K	
Druckfestigkeit (28 Tage)	> 30 MPa	
Biegezugfestigkeit (28 Tage)	> 6 MPa	
Belegbar	1 m	
Begehbar	2 d	
Beheizbar	21 d	
Estrichgruppe (EN 13813)	CT C30-F6	
Zulässige Restfeuchtigkeit	< 2,5 % (dampfdurchlässige Beläge z.B. Steinzeugfliesen usw.) < 2 % (dampfdichte Beläge z.B. PVC, Parkett usw.) < 1,8 % (Heizestrich)	

### Allgemeine Hinweise:

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist. Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen für Fragen bezüglich Verwendung und Verarbeitung sowie Vorführung unserer Produkte zur Verfügung. Den aktuellen Stand unserer techn. Merkblätter finden Sie auf unserer Internet-Homepage bzw. können in der nationalen Geschäftsstelle angefordert werden. Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie auch aus unseren separaten Sicherheitsdatenblätter. Vor der Anwendung sind diese Sicherheitsdatenblätter durchzulesen. Beschreibung der CM- Messmethode: Nach dem Einfüllen des Prüfgutes (50 g) und der Zugabe der Calciumcarbid- Ampulle wird das Gerät verschlossen und ca. 1 Minute geschüttelt. Die Anzeige am Manometer steigt an. Nach ca. 5 Minuten wird nochmals aufgeschüttelt. 10 Minuten nach dem Verschließen des Gerätes wird der wert am Manometer abgelesen.