

TECHNISCHES DATENBLATT

PRODUKTBESCHREIBUNG

Zweiteilige Steinwooll-Bögen, unkaschiert, in AS Qualität nach AGI Q132, stark wasserabweisend, geruchsneutral, alterungsbeständig und beständig gegen Fäulnis und Schimmelbildung.

Schmelzpunkt der Steinwolle $\geq 1000^{\circ}\text{C}$



ANWENDUNGSBEREICH

ASTRATHERM® Steinwooll-Bögen werden zur Dämmung von Bögen und Kniestücken in Warmwasser-/ Heizwasserleitungen und Brauchwasserleitungen eingesetzt.

TECHNISCHE DATEN

AUSTROFLEX® Steinwooll-Bögen unkaschiert			
Zulassung	Z-23.14-1195		
CE Konformitäts-Zertifikat	0432-CPD-420002342	EN 14303	
Bezeichnungsschlüssel	MW-EN 14303-T8-ST(+)-660-WS1-CL4,3 -pH 9,9		
Brandklasse	Euroklasse A1	EN 13501-1	
Grenzanwendungstemperatur	660	[°C]	EN 14707
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{40^{\circ}\text{C}}$	0,040	[W/mK]	DIN 52613
Hydrophobierung	nach AGI Q 132		
Abmessung	Dämmstärken und Durchmesser siehe Preisliste		
Verpackung	In Kartons (0,4x0,4x0,4m)		
Frei von H-FCKW, FCKW, H-FKW und SF6			

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben einschließlich der Abbildungen und graphischen Darstellungen entsprechen dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und dem derzeitigen Entwicklungsstand unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen Ausgabe verliert dieses Dokument seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie die neueste Ausgabe dieses Dokumentes verwenden. Austroflex Rohr-Isoliersysteme GmbH haftet nicht für den auf diesen Informationen beruhenden Gebrauch. Der Anwender dieses Produktes muss in eigener Verantwortung über dessen Eignung für den vorgesehen Einsatz entscheiden. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Austroflex Rohr-Isoliersysteme GmbH behält sich das Recht ohne Vorankündigungen Änderungen an diesem Dokument oder dem Produkt vorzunehmen. Es gelten ausnahmslos unsere Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen.