


# Technisches Merkblatt

## StoSilco® K

Siliconharz-Oberputz in Kratzputzstruktur



### Charakteristik

- Anwendung**
- außen
  - auf Mauerwerk, gedämmten und vorgehängten, hinterlüfteten Fassaden mit Unterputz
  - auf mineralischen und organischen Untergründen
  - nicht geeignet für horizontale oder geneigte Flächen, die der Witterung ausgesetzt sind

- Eigenschaften**
- Außenputz gemäß EN 15824
  - echter Siliconharzputz für eine sichere Verarbeitung und langlebige Fassaden
  - A2-s1, d0 gemäß EN 13501-1
  - mit verkapseltem Filmschutz
  - sehr hoch CO<sub>2</sub>- und wasserdampfdurchlässig
  - hoch witterungsbeständig
  - kapillarhydrophob
  - hoch wasserabweisend
  - wasserverdünnbar
  - mit hochwertiger Marmorkörnung aus natürlichen Vorkommen

- Optik**
- Kratzputzstruktur

- Besonderheiten/Hinweise**
- siehe Dienstleistungen/Siloübersicht im Produktprogramm oder in der Preisliste
  - wenn der gewählte Farbton einen Hellbezugswert  $\geq 15$  hat, keine zusätzliche Schlussbeschichtung nötig

### Technische Daten

| Kriterium                                 | Norm /<br>Prüfvorschrift | Wert/ Einheit               | Hinweise |
|-------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------|
| Dichte                                    | EN ISO 2811              | 1,7 - 1,9 g/cm <sup>3</sup> |          |
| Diffusionsäquivalente<br>Luftschichtdicke | EN ISO 7783              | 0,07 - 0,08 m               | V1 hoch  |

# Technisches Merkblatt

## StoSilco® K

|                                             |             |                                    |            |
|---------------------------------------------|-------------|------------------------------------|------------|
| Wasserdurchlässigkeitsrate w                | EN 1062-1   | < 0,05<br>kg/(m²h <sup>0,5</sup> ) | W3 niedrig |
| Wasserdampfdiffusions-<br>widerstandszahl μ | EN ISO 7783 | 35 - 40                            | V1 hoch    |
| Brandverhalten (Klasse)                     | EN 13501-1  | A2-s1, d0                          |            |
| Wärmeleitfähigkeit                          | DIN 4108    | 0,7 W/(m*K)                        |            |

Bei der Angabe der Kennwerte handelt es sich um Durchschnittswerte bzw. ca.-Werte. Aufgrund der Verwendung natürlicher Rohstoffe in unseren Produkten können die angegebenen Werte einer einzelnen Lieferung ohne Beeinträchtigung der Produkteignung geringfügig abweichen.

### Untergrund

#### Anforderungen

Der Untergrund muss fest, trocken, sauber, tragfähig und frei von Sinterschichten, Ausblühungen und Trennmitteln sein. Feuchte oder nicht vollständig abgebundene Untergründe können zu Schäden in den nachfolgenden Beschichtungen führen, z. B. Blasenbildung, Risse.

Wenn der Oberputz eine Korngröße < 2,0 mm hat, können zusätzliche Maßnahmen zur Egalisierung des Untergrundes notwendig werden

#### Vorbereitungen

Prüfen, ob vorhandene Beschichtungen tragfähig sind.  
Nicht tragfähige Beschichtungen entfernen.

### Verarbeitung

#### Verarbeitungsbedingungen

Das Material nicht bei direkter, intensiver Sonneneinstrahlung oder auf aufgeheizten Untergründen verarbeiten.

Stärkere Luftbewegungen während der Verarbeitung und ersten Zeit der Trocknung vermeiden, da sonst vermehrt Schrumpfrisse und Poren in der Beschichtung entstehen können.

#### Verarbeitungstemperatur

Unterste Untergrund- und Lufttemperatur: +5 °C  
Oberste Untergrund- und Lufttemperatur: +30 °C

#### Materialzubereitung

Mit möglichst wenig Wasser verdünnen, um die Verarbeitungskonsistenz zu erreichen.

Das Material vor der Verarbeitung gut aufrühren.

Wenn das Material mit einer Maschine oder Pumpe verarbeitet wird, die Verarbeitungskonsistenz entsprechend einstellen.

Intensiv getöntes Material nicht oder nur mit wenig Wasser verdünnen. Eine zu starke Verdünnung verschlechtert die Eigenschaften des Materials, z. B. in Bezug auf Verarbeitung, Deckvermögen und Farbtonintensität.

#### Verbrauch

##### Ausführung

##### ca. Verbrauch

K 1,0

2,00

kg/m²

K 1,5

2,30

kg/m²

# Technisches Merkblatt

## StoSilco® K

|       |      |                   |
|-------|------|-------------------|
| K 2,0 | 3,00 | kg/m <sup>2</sup> |
| K 3,0 | 4,30 | kg/m <sup>2</sup> |

Der Materialverbrauch ist unter anderem abhängig von Verarbeitung, Untergrund und Konsistenz. Die angegebenen Verbrauchswerte können nur der Orientierung dienen. Genaue Verbrauchswerte sind gegebenenfalls am Objekt zu ermitteln.

### Beschichtungsaufbau

#### Grundierung:

Je nach Art und Zustand des Untergrundes können verfestigende, saugfähigkeitsregulierende Grundierungen notwendig werden.

#### Zwischenbeschichtung auf tragfähigen, mineralischen Untergründen:

Auf mineralischen Untergrund ist die Verwendung einer saugfähigkeitsregulierenden und haftvermittelnden Zwischenbeschichtung empfohlen.

#### Hinweis:

Fehlende Zwischenbeschichtungen können die Verarbeitungseigenschaften und das Erscheinungsbild des Produkts beeinträchtigen.

Produkte: StoPrep Miral, Sto-Putzgrund oder StoPrep QS (alkalitätsisierend)

#### Zwischenbeschichtung auf tragfähigen, organischen Untergründen:

##### Empfehlung:

Wenn sich der Farbton des Oberputzes stark von dem Farbton des Untergrundes unterscheidet, eine Zwischenbeschichtung mit farbtönenangleichenden Eigenschaften auftragen.

Wenn ein Oberputz mit Rillenputzstruktur verwendet wird, immer eine Zwischenbeschichtung mit farbtönenangleichenden Eigenschaften auftragen.

Produkte: Sto-Putzgrund oder StoPrep QS (alkalitätsisierend)

### Applikation

manuell, maschinell

In der Regel ist eine manuelle Nachbearbeitung des frisch aufgetragenen Oberputzes notwendig, um die gewollte Struktur und Funktionalität zu erreichen.

Das Produkt gleichmäßig mit einer rostfreien Stahltraufel auf Korngröße abziehen. Die Oberfläche mit einer harten Plastiktraufel oder einem PU-Reibebrett strukturieren.

Wenn ein Oberputz  $\geq$  Korngröße 3,0 verwendet wird, kann er mit einer Holztafel strukturiert werden.

Das Produkt ist mit einer Trichterpistole oder gängigen Feinputzmaschinen spritzbar.

Die Arbeitstechnik, das Verarbeitungswerkzeug und der Untergrund haben einen wesentlichen Einfluss auf das Ergebnis. Die angegebenen Werkzeuge sind Empfehlungen.

# Technisches Merkblatt

## StoSilco® K

### Trocknung, Aushärtung, Überarbeitungszeit

Das Produkt trocknet physikalisch, indem Wasser verdunstet. Höhere Schichtdicken (> 2 mm), höhere Untergrund- und Luftfeuchtigkeit, Tauwassereintrag, niedrige Temperaturen und ein geringer Luftaustausch können die Trocknungszeit objektbedingt verlängern.

Grundsätzlich sind bei ungünstigen Witterungsbedingungen geeignete Schutzmaßnahmen (z. B. Regenschutz) an der zu bearbeitenden oder frisch erstellten Fassadenfläche zu treffen.

Das Produkt ist bei Trocknungsbedingungen von etwa +20 °C Luft- und Untergrundtemperatur und 65 % relativer Luftfeuchtigkeit, abhängig von der folgenden Beschichtung (sd-Wert), frühestens nach 24 Stunden überarbeitbar.

### Reinigung der Werkzeuge

Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

### Liefern

#### Farbton

Weiß, tönbar nach StoColor System

Farbtöne mit geringeren Hellbezugswerten müssen vom Systemhersteller für das jeweilige System objektbezogen beurteilt und freigegeben werden.

#### Farbtonstabilität:

Die Bewitterung, Intensität der UV-Strahlung und Feuchteeinwirkung verändern die Oberfläche im Laufe der Zeit. Sichtbare Farbtonveränderungen sind möglich. Dieser Veränderungsprozess wird durch Material- und Objektbedingungen beeinflusst. Empfehlung: Die Farbtonstabilität von intensiven und/oder sehr dunklen Farbtönen durch zusätzliche Anstriche verbessern.

#### Strukturkorn:

Als Strukturkorn werden naturweiße Marmorarten verwendet. Die natürliche Maserung des Marmors kann an einzelnen Stellen als dunkleres Strukturkorn im Oberputz sichtbar sein.

Der Farbton des Strukturkorns kann bei hellklaren, besonders bei klaren Gelbtönen, im fertigen Oberputz flächig durchscheinen. Das liegt an dem Kontrast zwischen dem Farbton des Oberputzes und dem Farbton der Marmorkörnung.

Marmorkorn kann aufgrund natürlicher Inhaltsstoffe, z. B. Pyrit, in sehr seltenen Fällen, punktuelle Abzeichnungen hervorrufen.

Beide Effekte entsprechen dem Grundcharakter eines marmorgefüllten Oberputzes und belegen die natürlichen Eigenschaften der verwendeten Rohstoffe. Dies ist eine innewohnende Eigenschaft.

#### Farbtongenauigkeit:

Witterungs- und Objektbedingungen beeinflussen die Farbtongenauigkeit und die Gleichmäßigkeit des Farbtons. Folgende Bedingungen (a - d) in jedem Fall vermeiden:

# Technisches Merkblatt

## StoSilco® K

- a. ungleichmäßiges Saugverhalten des Untergrunds
- b. unterschiedliche Untergrundfeuchtigkeiten in der Fläche
- c. stellenweise stark unterschiedliche Alkalität und/oder Inhaltsstoffe aus dem Untergrund
- d. direkte Sonneneinstrahlung mit scharf abgegrenzter Schattenbildung auf der noch feuchten Beschichtung

Auswaschungen von Hilfsstoffen:

Bei noch nicht durchgetrockneten Beschichtungen kann eine Wasserbelastung, z. B. Tau, Nebel oder Regen, Hilfsstoffe aus der Beschichtung lösen und an der Oberfläche anlagern. Der Effekt ist abhängig von der Intensität des Farbtönen unterschiedlich stark sichtbar. Dies hat keinen Einfluss auf die Qualität des Produkts. Die Effekte verschwinden bei weiterer Bewitterung.

|                 |                                                |
|-----------------|------------------------------------------------|
| <b>Abtönbar</b> | Das Produkt kann nur werkseitig getönt werden. |
|-----------------|------------------------------------------------|

|                                   |                                                       |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Mögliche Sondereinstellung</b> | Es gibt keine Sondereinstellungen für dieses Produkt. |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|

|                   |       |
|-------------------|-------|
| <b>Verpackung</b> | Eimer |
|-------------------|-------|

### Lagerung

|                         |                                                                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lagerbedingungen</b> | Fest verschlossen und frostfrei lagern. Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen. |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lagerdauer</b> | Die beste Qualität im Originalgebinde wird bis zum Ablauf der max. Lagerdauer gewährleistet. Dies kann der Chargen-Nr. auf dem Gebinde entnommen werden. Erläuterung der Chargen-Nr.:<br>Ziffer 1 = Endziffer des Jahres, Ziffer 2 + 3 = Kalenderwoche<br>Beispiel: 1450013223 - Lagerdauer bis Ende 45.KW in 2021 |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Gutachten / Zulassungen

|             |                                                                                                                             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ETA-05/0098 | StoTherm Classic® 2 (EPS und StoLevell Classic/StoLevell Classic QS/Sto-Armierungsputz)<br>Europäische Technische Bewertung |
| ETA-09/0058 | StoTherm Classic® 5 (EPS und StoArmat Classic plus/StoArmat Classic plus QS)<br>Europäische Technische Bewertung            |
| ETA-09/0266 | StoTherm Classic® 8 (EPS und StoArmat Classic/Classic plus)<br>Europäische Technische Zulassung                             |
| ETA-20/0465 | StoTherm Classic® 11 (EPS und StoArmat Classic HD + StoAdditiv HD)<br>Europäische Technische Bewertung                      |
| ETA-07/0088 | StoTherm Classic® 2 (MW/MW-L und StoLevell Classic)<br>Europäische Technische Bewertung                                     |
| ETA-09/0288 | StoTherm Classic® 5 (MW/MW-L und StoArmat Classic plus/StoArmat Classic plus QS)<br>Europäische Technische Bewertung        |

# Technisches Merkblatt

## StoSilco® K

|             |                                                                                                                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ETA-18/0582 | StoTherm Classic® 8 (MW/MW-L und StoArmat Classic S1/StoLevell Classic + QS/Sto-Armierungsputz + QS/StoPrefa Armat)<br>Europäische Technische Bewertung |
| ETA-20/0480 | StoTherm Classic® 11 (MW/MW-L und StoArmat Classic HD + StoAdditiv HD)<br>Europäische Technische Bewertung                                              |
| ETA-12/0533 | StoTherm Classic® 10 (MW/MW-L und StoArmat Classic S1)<br>Europäische Technische Bewertung                                                              |
| ETA-05/0130 | StoTherm Vario 1 (EPS und StoLevell Uni)<br>Europäische Technische Bewertung                                                                            |
| ETA-06/0045 | StoTherm Vario 3 (EPS und StoLevell Novo)<br>Europäische Technische Bewertung                                                                           |
| ETA-06/0107 | StoTherm Vario 4 (EPS und StoLevell Duo)<br>Europäische Technische Bewertung                                                                            |
| ETA-03/0037 | StoTherm Vario 5 (EPS und StoLevell Beta)<br>Europäische Technische Bewertung                                                                           |
| ETA-12/0561 | StoTherm Vario 7 (EPS und StoLevell FT)<br>Europäische Technische Bewertung                                                                             |
| ETA-19/0443 | StoTherm Vario 8 (Holzbau - EPS und StoLevell Duo/StoLevell Duo plus/StoLevell Uni/StoLevell Novo/StoLevell FT)<br>Europäische Technische Bewertung     |
| ETA-09/0231 | StoTherm Mineral 1 (MW/MW-L und StoLevell Uni)<br>Europäische Technische Bewertung                                                                      |
| ETA-07/0027 | StoTherm Mineral 3 (MW/MW-L und StoLevell Novo)<br>Europäische Technische Bewertung                                                                     |
| ETA-13/0901 | StoTherm Mineral 5 (MW/MW-L und StoLevell FT)<br>Europäische Technische Bewertung                                                                       |
| ETA-07/0023 | StoTherm Mineral 6 (MW/MW-L und StoLevell Duo/StoLevell Duo Plus)<br>Europäische Technische Bewertung                                                   |
| ETA-13/0581 | StoTherm Mineral 8 (Holzbau - MW-L und StoLevell Uni/StoLevell Novo, Befestigung: geklebt)<br>Europäische Technische Bewertung                          |
| ETA-08/0303 | StoTherm Wood 1 (Holzbau - HWF und StoLevell Uni/StoLevell FT/StoLevell Novo, Befestigung: gedübelt)<br>Europäische Technische Bewertung                |
| ETA-09/0304 | StoTherm Wood 2 (Massivbau - HWF und StoLevell Uni/StoLevell FT, Befestigung: geklebt und gedübelt)<br>Europäische Technische Bewertung                 |
| ETA-06/0197 | StoTherm Cell<br>Europäische Technische Bewertung                                                                                                       |
| ETA-09/0267 | StoTherm Resol<br>Europäische Technische Bewertung                                                                                                      |
| ETA-13/0580 | StoTherm Resol Plus<br>Europäische Technische Zulassung                                                                                                 |
| ETA-17/0041 | StoTherm PIR<br>Europäische Technische Bewertung                                                                                                        |

# Technisches Merkblatt

## StoSilco® K

|                      |                                                                                        |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ETA-17/0406          | StoVentec R<br>Europäische Technische Bewertung                                        |
| Prüfbericht P 5086-2 | StoSilco® K - Kohlendioxid-Durchlässigkeit<br>Prüfung der Kohlendioxid-Durchlässigkeit |

### Kennzeichnung

|               |              |
|---------------|--------------|
| Produktgruppe | Fassadenputz |
|---------------|--------------|

### Zusammensetzung

Nach VdL-Richtlinie Bautenanstrichmittel  
 Polymerdispersion  
 Siliconharzemulsion  
 Titandioxid  
 Mineralische Füllstoffe  
 Aluminiumhydroxid  
 Silikatische Füllstoffe  
 Organische Füllstoffe  
 Wasser  
 Aliphaten  
 Glykolether  
 Dispergiermittel  
 Verdicker  
 Netzmittel  
 Entschäumer  
 Beschichtungsschutzmittel auf Basis OIT / Diuron  
 Lagerungsschutzmittel auf Basis BIT/ZPT  
 Lagerungsschutzmittel auf Basis CIT/MIT 3:1

|            |                                                                                                                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sicherheit | Sicherheitsdatenblatt beachten!<br>Sicherheitshinweise beziehen sich auf das gebrauchsfertige, unverarbeitete Produkt. |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|        |                                               |
|--------|-----------------------------------------------|
| EUH210 | Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. |
|--------|-----------------------------------------------|

|        |                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EUH208 | Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on, Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on [EG-Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on[EG-Nr. 220-239-6] (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Hierbei handelt es sich um Konservierungsstoffe.  
 Berührung mit der Haut und den Augen vermeiden.

# Technisches Merkblatt

---

## StoSilco<sup>®</sup> K

### EUH211

Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.

### Besondere Hinweise

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen. Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten.

Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Die jeweilig neueste Fassung ist im Internet abrufbar.

Sto Ges.m.b.H.  
Richtstraße 47  
A - 9500 Villach  
Telefon: 04242 33-1330  
Telefax: 04242 34-347  
[www.sto.at](http://www.sto.at)