



Besser wohnen. **AGEPAN**[®] SYSTEM

AGEPAN[®] TEP
DIE TROCKENESTRICHPLATTE.

www.agepan.de

GLUNZ

Ein Unternehmen der Gruppe
**SONAE
INDUSTRIA**

AGEPAN® TEP

EIGENSCHAFTEN

- Idealer Systembaustein für Trockenestrichaufbauten
- Keine Trocknungsphase gegenüber Nassestrichen
- Sofort begehbar
- Material- und zeitsparend
- Keine Schall- oder Wärmebrücken durch die in der Platte liegende MDF-Feder
- Kabelkanäle etc. können direkt eingearbeitet werden
- In der Regel keine zweite lastverteilende Platte auf der AGEPAN® TEP nötig
- Laminat, Fertigparkett und Dielen können schwimmend auf der AGEPAN® TEP verlegt werden
- Durch die eingeschobene MDF-Feder können jetzt auch Dielen direkt in diese verschraubt werden

ANWENDUNGSBEREICHE

- Anwendungsbereich gemäß DIN 4108-10 Tabelle 13: DI-dm / DEO -ds / DES -sg / WH / WI-dm / WTR
- Trockenestrich auf flächiger tragender Schicht
- Als direkter Untergrund für schwimmend verlegten Parkett-, Laminat- oder Dielenboden geeignet
- Dielen können direkt verschraubt werden



AGEPAN® BODENSYSTEM – DIE KOMPLETTLÖSUNG FÜR FUSSBÖDEN.



AGEPAN® Trockenschüttung
AGEPAN® Dämmplatte natur
NOVOPAN® V100 Verlegeplatte P3

TECHNISCHE DATEN

Eigenschaft	Einheit	Wert		
Nennstärke	mm	40	60	80*
Rohdichte	kg / m ³	230		
Nennwert Wärmeleitfähigkeit λ_D	W / (m*K)	0,047		
Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit λ_R	W / (m*K)	0,050		
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl μ		3		
Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke $s_{d,e}$	m	0,12	0,18	0,24
Druckspannung oder Druckfestigkeit	kPa	≥ 200		
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene		≥ 8		
Spezifische Wärmekapazität	J / (kg*K)	2100		
Formaldehyd-Emissionsklasse		E1 – formaldehydfrei verleimt		
Klassifizierung des Brandverhaltens		E		
Bezeichnungsschlüssel		WF-EN13171-T3-CS(10Y)200-TR7,5-WS1,0		

* keine Lagerware

LIEFERPROGRAMM

Eigenschaft	Einheit	Dicke (mm)		
		40	60	80*
Berechnungsmaß	mm	1890 x 500		
Deckmaß	mm	1880 x 500		
Deckmaß je Platte	m ²	0,94		
Ca. Deckmaß je Paket	m ²	20,6	14,1	10,3
Ca. Gewicht je m ²	kg	9,2	13,8	18,4
Ca. Gewicht je Platte	kg	8,7	13,0	17,2
Platten/Paket	St.	22	15	11
Platten / Palette	St.	44	30	22

* keine Lagerware

Ihr AGEPAN® SYSTEM Partner

Dieses Produkt ist Teil des AGEPAN® SYSTEM, mehr Informationen finden Sie unter www.agepan.de oder unter www.glunz.de

001706-HDP-04-DE-0517 | Alle in diesem Prospekt verwendeten Produktbezeichnungen und Namen von Unternehmen sind Handelsnamen und/oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Schutzrechtsinhaber. Reproduktion nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Glunz AG und/oder des jeweiligen Schutzrechtsinhabers. Für eventual enthaltene Druckfehler in diesem Prospekt übernimmt die Glunz AG keine Haftung. Dieses technische Datenblatt entspricht dem technischen Stand zum Zeitpunkt des Druckes und verliert bei Neuauflage seine Gültigkeit. Es gilt im Zusammenhang mit anderen Unterlagen von AGEPAN® SYSTEM. Bei der Verarbeitung sind unsere ausführlichen Verarbeitungshinweise zu beachten. Die jeweiligen baurechtlichen Bestimmungen sind einzuhalten. Die Eignung der Materialien ist für den entsprechenden Einsatz zu prüfen.



AGEPAN® SYSTEM · c/o Glunz AG
Grecostraße 1 · D 49716 Meppen
Tel. +49 (0) 390 03 974 12 · Fax +49 (0) 390 03 973 30
info@agepan.de · www.agepan.de



Ein Unternehmen der Gruppe
**SONAE
INDUSTRIA**