



# ARDEX EP 2000

## Multifunktionales Epoxidharz

- lösemittelfrei
- chemikalienbeständig
- roll- und streichfähig
- leicht verarbeitbar
- hohe Haftfestigkeit
- zweikomponentig



### Anwendungsbereich

Innen und außen. Boden.

Absperrung gegen aufsteigende Feuchtigkeit in Betonböden und Zementestrichen bis max. 8 %. Grundierung und Verfestigung von Untergründen. Vergießen von Rissen in Estrichen und Beton. Herstellen von Epoxiestrichen. Haftbrücke.

Herstellen von Verbundabdichtungen. Nähere Informationen und eine Verarbeitungsempfehlung zur Herstellung einer Verbundabdichtung erhalten Sie bei der Anwendungstechnik unter der Telnr. 02754/7021-0.

### Art

ARDEX EP 2000 Multifunktionales Epoxidharz ist ein lösemittelfreies, niedrig viskoses, ungefülltes Zweikomponenten-Epoxidharz.

Die 4,5-kg- Einheit besteht aus 3,2 kg Harz (Komponente A) und 1,3 kg Härter (Komponente B). Die 25-kg-Einheit besteht aus 18 kg Harz (Komponente A) und 7 kg Härter (Komponente B). Die 1-kg-Einheit besteht aus 0,7 kg Harz (Komponente A) und 0,3 kg Härter (Komponente B).

ARDEX EP 2000 ist nach der Erhärtung wasserfest, frost- und witterungsbeständig, besitzt eine hohe Eigenfestigkeit und haftet praktisch unlöslich auf allen geeigneten Untergründen.

ARDEX Baustoff GmbH  
Hürmer Straße 40  
A-3382 Loosdorf  
ÖSTERREICH  
Tel: +43 (0) 2754/7021-0  
Fax: +43 (0) 2754/2490  
office@ardex.at  
www.ardex.at

ARDEX EP 2000 ist gegen wässrige Salzlösungen und Laugen sowie eine Reihe verdünnter mineralischer und organischer Säuren und organischer Flüssigkeiten und Lösungen beständig.

### Verarbeitung

Harz- und Härterkomponente sind in den Originalgebinden im richtigen Mischungsverhältnis zueinander abgestimmt. Die Härterkomponente (Komponente B) wird der Harzkomponente (Komponente A) zugegeben, indem die Deckeleinheit mehrfach mit einem spitzen Gegenstand durchstoßen wird. Deckeleinheit vollständig leer laufen lassen. Anschließend wird die Deckeleinheit abgenommen und die Komponenten werden mit einem Spiralrührer intensiv miteinander vermischt.

Bei flächigem Auftrag erfolgt die Verarbeitung in der Regel mit einer Kurzflor-Rolle. ARDEX EP 2000 kann aber auch mit einem Pinsel oder Flächenstreicher aufgetragen werden.

Nach dem Anmischen ist ARDEX EP 2000, bei Temperaturen von +18°C bis +20°C, ca. 30 Minuten verarbeitbar.

Niedrige Temperaturen verlängern, höhere Temperaturen verkürzen die Verarbeitungszeit.

ARDEX EP 2000 Multifunktionales Epoxidharz ist bei Temperaturen über +5°C zu verarbeiten.

### 1. Absperrung gegen kapillar aufsteigende Feuchtigkeit und Restfeuchtigkeit in Betonböden und Zementestrichen; Feuchtigkeitsgehalt max. 8 %:

Der Untergrund muss fest, tragfähig und trennmittelfrei sein, die Oberfläche trocken und gut benetzungsfähig.



# ARDEX EP 2000

## Multifunktionales Epoxidharz

ARDEX EP 2000 Multifunktionales Epoxidharz wird zweimal kreuzweise auf den Untergrund aufgetragen, mit einer Gesamtmenge von mindestens 600 g/m<sup>2</sup>. Der zweite Auftrag kann frühestens nach 6 Stunden, spätestens jedoch innerhalb von 48 Stunden nach dem ersten Auftrag erfolgen. Es ist darauf zu achten, dass in der zweiten Auftragsschicht keine Blasen oder Lunken vorliegen.

Zur Aufnahme von Spachtelschichten oder Dünnbettmörteln ist der zweite ARDEX EP 2000-Auftrag im Frischzustand mit trockenem Quarzsand der Körnung 0,3 - 0,9 mm gleichmäßig dicht abzustreuen oder im trockenen Innenbereich nach der Erhärtung innerhalb von 48 Stunden mit ARDEX P 82 Kunstharz-Voranstrich zu grundieren.

### 2. Grundierung und Verfestigung von Untergründen mit labilen Oberflächen:

Zur Grundierung und Verfestigung muss der Untergrund - Beton, Zementestrich, Calciumsulfatestrich und Calciumsulfat-Fließestrich - saugfähig, offenporig, trocken und in sich tragfähig sein. Calciumsulfat-Fließestriche sind anzuschleifen.

ARDEX EP 2000 Multifunktionales Epoxidharz wird satt auf den Untergrund aufgetragen. Bei sehr porösen, saugfähigen Untergründen muss gegebenenfalls nach dem Erhärten des ersten Auftrages ein zweiter Auftrag innerhalb von 48 Stunden vorgenommen werden. Eindringtiefe und Auftragsmenge richten sich nach der Saugfähigkeit und Oberflächenbeschaffenheit des Untergrundes.

Um zu prüfen, ob eine ausreichend tiefe Verfestigung erzielt wird, ist gegebenenfalls eine Probefläche anzulegen.

Zur Aufnahme von Spachtelschichten und Dünnbettmörteln sind die oben genannten Hinweise zu beachten.

### 3. Vergießen von Rissen in Estrichen und Beton:

ARDEX EP 2000 eignet sich auch zum kraftschlüssigen Schließen von Rissen, Arbeitsfugen und Sollbruchstellen in Betonuntergründen, Zementestrichen und Calciumsulfatestrichen.

Der Untergrund muss fest, tragfähig und trennmittelfrei sein. Zur kraftschlüssigen Verbindung gerissener Estrichteile wird der Estrich

- dem Rissverlauf folgend, in Abständen von 10 cm bis zu 2/3 der Dicke angebohrt - Mindestdurchmesser der Bohrlöcher 12 mm
- oder mit einer Trennscheibe quer zum Rissverlauf eingeschnitten. Gegebenenfalls sind Sanierklammern einzulegen.

Risse, Bohrlöcher bzw. Einschnitte sind vor dem Ausfüllen mit ARDEX EP 2000 auszusaugen oder auszublasen, um Staub und Schmutz zu entfernen.

ARDEX EP 2000 Multifunktionales Epoxidharz besitzt eine niedrige Viskosität und damit hohes Eindringvermögen. Feine, nicht durchgehende Risse können deshalb mit ungefülltem ARDEX EP 2000 geschlossen werden.

In der Regel wird ARDEX EP 2000 jedoch durch Zumischen von Portlandzement, zementären Spachtelmassen und Dünnbettmörtelpulvern oder feinem Quarzsand gefüllt.

Für Rissbreiten bis 5 mm empfehlen wir ein Mischungsverhältnis von ca. 1 Gew.-Teil ARDEX EP 2000 : 1 1/2 Gew.-Teilen Füllstoff. Bei breiteren Rissen, Sollbruchstellen oder Fugen kann eine entsprechend höhere Füllung gewählt werden. Die frischen Reparaturstellen sind mit feinem Quarzsand abzustreuen.

### 4. Haftbrücke

Als Haftbrücke für

- Anbetonierungen
- Estricharbeiten
- Verbundestrichen

wird ARDEX EP 2000 satt auf den Untergrund aufgetragen. Der Frischmörtel ist in die noch frische Haftbrücke einzuarbeiten.

Der Untergrund muss fest, tragfähig und trennmittelfrei sein, die Oberfläche trocken.

### 5. Herstellen von Estrichen

Angemischt mit Quarzsand zum Herstellen von Epoxidharzestrichen im Verbund und auf Trennschicht im Dauernass- und Außenbereich. ARDEX EP 2000-Epoxidharzestriche sind bereits nach 12 Stunden begehbar und nach 24 Stunden verlegereif. Für die Ausführung der Estriche gelten die allgemeinen Richtlinien und Normen DIN 18560 und ÖNORM B 3732.

#### Verarbeitung:

Als Zuschlagstoff ist Quarzsand zu verwenden, der in 25 kg Säcken geliefert wird.

Das Mischungsverhältnis beträgt ca. 1 : 8 in Gewichtsteilen (3 x 1 kg ARDEX EP 2000 : 25 kg Quarzsand) oder ca. 1 : 11 in Gewichtsteilen (zB 4,5 kg ARDEX EP 2000 : 50 kg Quarzsand).

#### Verarbeitung mit dem Zwangsmischer:

Vor dem Anmischen des Mörtels mit geeigneten Zwangsmischern werden die in den Gebinden jeweils mengenmäßig aufeinander abgestimmten Komponenten Harz und Härter intensiv mit einem geeigneten Rührer - Spiralrührer - zu einem einheitlichen, schlierenfreien Mörtel gemischt. Diese Mischung wird zu dem im Mischer befindlichen Sand gegeben.

Nach Abschluss der Arbeiten werden Werkzeug und Mischbehälter mit geeignetem Werkzeugreiniger gereinigt.

#### Ausführung:

Der Mörtel wird auf der Fläche verteilt und mit der Richtlatte abgezogen. Anschließend wird die Oberfläche mit einem Glättschwert oder einer Glättkelle verdichtet und geglättet. Zum Begehen der frisch aufgezogenen Estrichschicht sind Laufbretter notwendig. Eine Glättung mit Flügel- oder Tellerglätter ist nicht möglich.

Beim Einbau von ARDEX EP 2000 Epoxiestrich auf Trennschicht beträgt die Mindestschichtdicke 25 mm.

Wenn keramische Fliesen und Natursteine im Außenbereich verlegt werden, ist die Feldgröße auf max. 9 m<sup>2</sup> mit einer Seitenlänge von höchstens 3 m zu beschränken. Im Innenbereich beträgt die Feldgröße 40 m<sup>2</sup> mit einer Seitenlänge von kleiner 8 m.



# ARDEX EP 2000

## Multifunktionales Epoxidharz

Keramische Fliesen können mit ARDEX X 78 MICROTEC Flexkleber, Boden, Natursteine mit ARDEX X 32 Flexibler Verlegemörtel verlegt werden.

Bewegungs-, Rand- und Anschlussfugen sowie Scheinfugen sind, wie bei Zementestrichen üblich, auszubilden. Gebäudetrennfugen sind in den Estrich zu übernehmen. Fugen in Türrdurchgängen sind wie Randfugen oder als Scheinfugen auszubilden.

### Belastbarkeit

ARDEX EP 2000 Multifunktionales Epoxidharz ist nach 24 Stunden Härtezeit bei Temperaturen von +18°C bis +20°C bereits mechanisch belastbar und die Chemikalienbeständigkeit ist nach ca. 7 Tagen erreicht.

### Zu beachten ist

ARDEX EP 2000 ist nach dem Anrühren sofort und zügig zu verarbeiten. Zum Ende der Verarbeitungszeit neigt

ARDEX EP 2000 aufgrund seiner hohen Reaktivität zu einer starken Wärmeentwicklung, die umso höher ist, je mehr Masse noch im Gebinde vorhanden ist. Das Gebinde sollte dann nicht mehr angefasst, sondern gegebenenfalls mit dem Deckel locker abgedeckt und am Henkel in einen kühlen Raum oder in den Außenbereich gestellt werden.

In Zweifelsfällen sind Probearbeiten durchzuführen.

Der Materialbedarf beim flächigen Auftrag richtet sich nach der Saugfähigkeit des Untergrundes mit ca. 300 g/m<sup>2</sup> pro Auftrag.

Beim Schließen von Rissen und Fugen richtet sich der Materialbedarf nach der Breite und Tiefe mit ca. 300 g/m.

### Hinweis

Die Aussagen in unseren Sicherheitsdatenblättern sind zu beachten.

Nur für den gewerblichen Verwender!

## Technische Daten nach ARDEX-Qualitätsnorm

Anmischverhältnis ca.	<b>Bedingung</b> wird durch das Gebinde vorgegeben, bei Verwendung als Grundierung und Dampfsperre bei Verwendung als Epoxidharzestrich, abhängig von gewünschten mechanischen Eigenschaften bei Verwendung als Epoxidharzestrich, abhängig von gewünschten mechanischen Eigenschaften	<b>Komponente A</b> 1 Gewichtsteil 1 Gewichtsteil	<b>Komponente B</b> 8 Gewichtsteile Quarzsand 11 Gewichtsteile Quarzsand
Materialbedarf ca.	<b>Bedingung</b> je m <sup>2</sup> und cm bei einem Mischungsverhältnis von 1 : 8 je m <sup>2</sup> und cm bei einem Mischungsverhältnis von 1 : 11	<b>Verbrauch</b> 300 g/m <sup>2</sup>	<b>Komponente A</b> 2,2 kg ARDEX EP 2000 1,6 kg ARDEX EP 2000 <b>Komponente B</b> 17,3 kg Quarzsand 17,3 kg Quarzsand
Frischgewicht ca.	1,10 kg/l		
<b>Anwendungseigenschaften</b>			
Verarbeitungszeit ca.	30 Minute(n)		
Begehbarkeit nach ca.	<b>Bedingung</b> bei Verwendung als Epoxidharzestrich (Mischungsverhältnis 1:8) bei Verwendung als Epoxidharzestrich (Mischungsverhältnis 1:11) als Grundierschicht	<b>Zeit</b> 12 Stunden 12 Stunden 6 Stunden	
Belastbarkeit	nach ca. 24 Stunden mechanisch belastbar, nach ca. 7 Tagen chemisch belastbar		
Verlegereife nach ca.	<b>Belag</b> bei Verwendung als Epoxidharzestrich (Mischungsverhältnis 1:8) bei Verwendung als Epoxidharzestrich (Mischungsverhältnis 1:11)	<b>Dauer</b> 24 Stunden 24 Stunden	
Anwendung Umgebungsbedingungen	+20°C		



# ARDEX EP 2000

## Multifunktionales Epoxidharz

### Mechanische Eigenschaften

Biegezugfestigkeit ca.	Bedingung	Biegezugfestigkeit ca.	Zeit
	bei Verwendung als Epoxidharzestrich (Mischungsverhältnis 1:8)	19 N/mm <sup>2</sup>	nach 7 Tagen
	bei Verwendung als Epoxidharzestrich (Mischungsverhältnis 1:11)	14 N/mm <sup>2</sup>	nach 7 Tagen

Druckfestigkeit ca.	Bedingung	Druckfestigkeit von ca.	Zeit
	bei Verwendung als Epoxidharzestrich (Mischungsverhältnis 1:8)	72 N/mm <sup>2</sup>	nach 7 Tagen
	bei Verwendung als Epoxidharzestrich (Mischungsverhältnis 1:11)	53 N/mm <sup>2</sup>	nach 7 Tagen

### Produktdetails

Kennzeichnung nach GHS/CLP	Komponente	Kennzeichnung nach GHS/CLP
	Harz Härter	siehe entsprechendes Sicherheitsdatenblatt siehe entsprechendes Sicherheitsdatenblatt

Kennzeichnung nach ADR	Komponente	Kennzeichnung nach ADR
	Harz Härter	siehe entsprechendes Sicherheitsdatenblatt siehe entsprechendes Sicherheitsdatenblatt

EMICODE EC 1 PLUS = sehr emissionsarm PLUS

GISCODE RE1 = Epoxidharzprodukte, lösemittelfrei, sensibilisierend

Abpackung 4,5 kg Dose mit Deckeleinheit netto; 1 kg Dose mit Deckeleinheit netto

Lagerung In trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.

# ARDEX EP 2000

## Multifunktionales Epoxidharz

<b>CE</b>	
0432	
ARDEX Baustoff GmbH Hürmer Straße 40 A-3382 Loosdorf Austria	
13	
13557	
EN 13813:2002	
<b>ARDEX EP 2000</b> Kunstharzestrich für den Innen- und Außenbereich EN 13813:SR-B2,0	
Brandverhalten:	B <sub>fl</sub> -s1
Freisetzung korrosiver Substanzen:	SR
Wasserdurchlässigkeit:	NPD
Haftzugfestigkeit:	B2,0
Schlagfestigkeit:	NPD
Verschleißwiderstand nach BCA:	NPD
Trittschallisolierung:	NPD
Schallabsorption:	NPD
Wärmedämmung:	NPD
Chemische Beständigkeit:	NPD