



ARDEX WSZ

Schnellzement 32,5 R-SF

- Zement der Festigkeitsklasse 32,5 R mit Frühhochfest-Eigenschaften
- Allgemein bauaufsichtlich zugelassen durch das DIBt, Berlin
- Zulassungs-Nr. Z-3.12-1206
- zum Herstellen von Mörtel und Beton mit früher Anfangsfestigkeit



Anwendungsbereich

Herstellen von Mörteln mit früher Anfangsfestigkeit zum Befestigen von Dübeln und Ankern für tragende Konstruktionen, die bauaufsichtlich zu genehmigen sind.

Zum Beispiel:

- Fassadenbekleidungen
- Dachelemente
- Gerüsthalterungen
- Treppenwangen
- Treppenstufen
- abgehängte Decken
- Deckenverkleidungen
- Geländer
- Handläufe
- Fensterbänke
- Sanitäreinrichtungen
- Heizungsanlagen
- Regale usw.

Herstellen von Beton und Mörtel zum Ausbessern von Bauteilen aus Beton und Stahlbeton nach DIN 1045, die einer über die üblichen natürlichen klimabedingten Temperaturen hinausgehenden Wärmebeanspruchung nicht ausgesetzt sind:

- Pfeiler
- Träger
- Stützen
- Deckenplatten
- Wandscheiben
- Betonsohlen
- Fassadenelemente

ARDEX Baustoff GmbH
Hürmer Straße 40
A-3382 Loosdorf
ÖSTERREICH
Tel: +43 (0) 2754/7021-0
Fax: +43 (0) 2754/2490
office@ardex.at
www.ardex.at

- Fahrbahndecken
- Start- und Landebahnen
- Tunnelbauteile
- Betonfertigteile aller Art usw.

Die frühe Anfangsfestigkeit des Betons oder Mörtels lässt das Entfernen von Formen und Schalungen sowie das Transportieren von Fertigteilen schon nach 2 bis 4 Stunden zu.

Herstellen von schnell erhärtendem Beton und Mörtel für Verlegearbeiten und Befestigungsmaßnahmen für:

- Rohre
- Schienen
- Stäbe
- Pfosten
- Stützen
- Torhalterungen
- Zaunpfosten
- Schilderpfosten
- Fundamente
- Wand- und Bodenplatten
- Gehsteigplatten usw.

Herstellen von schnell begehbaren Estrichen im Außen und Nassbereich.

Für außen und innen.

Verarbeitung

ARDEX WSZ Schnellzement 32,5 R-SF wird wie in der Beton- und Mörteltechnologie üblich verarbeitet. Er erhärtet mit

ARDEX WSZ

Schnellzement 32,5 R-SF

Wasser angemacht sowohl an der Luft als auch unter Wasser und bleibt unter Wasser fest.

Wegen der kurzen Erstarrungszeiten ist vor dem Einbringen des Dübelmörtels sowie dem Betonieren durch Vorversuche sicherzustellen, dass der Mörtel bzw. Beton unter den gegebenen Bedingungen ordnungsgemäß eingebracht und verdichtet werden kann.

Abweichend vom Verhalten der Normzemente sind: Gering niedrigerer Wasserbedarf bei gleichem Ausbreitmaß. Kurze Erstarrungszeit.

Hohe Anfangsfestigkeit auch bei niedrigen Temperaturen.

Da bei Verwendung von Betonzusatzmitteln andere Wirkungen auftreten können als durch die Wirkungsgruppe des Betonzusatzmittels ausgedrückt wird, dürfen Betonzusatzmittel nur verwendet werden, wenn sie ein Prüfzeichen des Deutschen Instituts für Bautechnik besitzen, ihre Wirksamkeit mit ARDEX WSZ Schnellzement 32,5 R-SF nachgewiesen worden ist sowie die nach DIN 1045 im Einzelfall verlangten Eignungsprüfungen durchgeführt worden sind.

Wegen der schnellen Erstarrung von ARDEX WSZ Schnellzement 32,5 R-SF nach der Wasserzugabe sollte die Mischzeit zur Erreichung einer homogenen Beton-Mörtelmischung möglichst kurz sein. Üblicherweise genügen

1 bis 2 Minuten. Die weitere Verarbeitung der fertigen Beton-Mörtelmischung, wie Entleeren des Mixers, Transport zur Verarbeitungsstelle und Einbringen des Frischbetons, sowie die Bearbeitung, wie Verdichten, Nivellieren, Glätten und Abreiben, müssen innerhalb der Verarbeitungszeit erfolgen. Reste der Betonmischung sind sofort aus dem Mischer zu entfernen.

Zu beachten ist

Temperaturen über +20°C beschleunigen die Erstarrung. In diesen Fällen ist mit kühlen Rohstoffen, insbesondere mit kaltem Wasser, zu mischen.

Niedrige Temperaturen beeinflussen den Erstarrungsbeginn so wenig, dass auch bei Temperaturen unter +10°C die Frühfestigkeit der Beton-Mörtelmischung schnell erreicht wird.

ARDEX WSZ Schnellzement 32,5 R-SF entwickelt bei der Abbindung kurzfristig eine hohe Hydratationswärme, die die Festigkeitsentwicklung bei größeren Querschnitten beschleunigen kann.

Hinweis


Die Aussagen in unseren Sicherheitsdatenblättern sind zu beachten.

Nur für den gewerblichen Verwender!

Technische Daten nach ARDEX-Qualitätsnorm

Schüttgewicht ca.	1,10 kg/l
Mahlfeinheit	spezifische Oberfläche nach Blaine, entsprechend EN 196, Teil 3, 5300 +/- 500 cm ² /g
Erstarrungsbeginn	nach EN 196, Teil 3, frühestens nach 20 Minuten
Raumbeständigkeit	nach EN 196, Teil 3, ist gegeben

Graphen Druckfestigkeit



Mechanische Eigenschaften

Druckfestigkeit von Normmörtel entsprechend EN 196, Teil 1

Druckfestigkeit von ca.

4 N/mm²
16 N/mm²
23 N/mm²
34 N/mm²
45 N/mm²
47 N/mm²

Zeit

nach 2 Stunden
nach 1 Tag
nach 2 Tagen
nach 7 Tagen
nach 28 Tagen
nach 90 Tagen

Druckfestigkeit von Betonwürfeln 10 x 10 x 10 cm, entsprechend DIN 1048

Druckfestigkeit von ca.

12 N/mm²
15 N/mm²
26 N/mm²
34 N/mm²
46 N/mm²
55 N/mm²

Zeit

nach 4 Stunden
nach 7 Stunden
nach 1 Tag
nach 2 Tagen
nach 7 Tagen
nach 28 Tagen



ARDEX WSZ

Schnellzement 32,5 R-SF

Produktdetails

Kennzeichnung nach GHS/CLP	siehe entsprechendes Sicherheitsdatenblatt
Kennzeichnung nach ADR	siehe entsprechendes Sicherheitsdatenblatt
Abpackung	Säcke mit 25 kg netto
Lagerung	In trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.
