

# sikkens



Rollen,  
Streichen,  
Airless



Frostsicher  
transportie-  
ren u. lagern



Kühl lagern

## Alphacron Satin SF

Seidenglänzende Premium-Einschichtfarbe. Emmissionsarm und lösemittelfrei. Nassabriebklasse 1 nach DIN EN 13 300 (scheuerbeständig nach DIN 53 778)

<b>Anwendung</b>	Für hochwertige Beschichtungen aller Innenwandflächen, z.B. Putz, Mauerwerk, Gipskartonplatten sowie Raufaser-, überstreichbare Struktur- und Prägetapeten, Glasfasergewebe und festhaftende Altbeschichtungen.
<b>Eigenschaften</b>	Das Produkt lässt sich leicht verarbeiten. Die damit erzielten Beschichtungen sind besonders strapazierfähig, scheuerbeständig und beständig gegen eine Vielzahl haushaltsüblicher Reinigungs- und Desinfektionsmittel. Alphacron Satin SF hat einen sehr guten Verlauf, eine extrem gute Deckkraft, einen sehr hohen Weißgrad und einen gleichmäßigen Seidenglanz.
<b>Eigenschaften nach DIN EN 13300</b>	Nassabriebklasse 1, Deckvermögen Klasse 2 bei einer Ergiebigkeit von 7 m <sup>2</sup> /l bzw. 150 ml/m <sup>2</sup> .
<b>Farbtöne</b>	Weiß und Farbtöne über Mix2Win-System abtönbar.
<b>Dichte (spez. Gewicht)</b>	Ca. 1,3 kg/l (Produktionsbedingte Abweichungen vorbehalten)
<b>VOC-EU-Grenzwert:</b>	EU-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie A/a): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. < 1 g/l VOC.
<b>Mindestverarbeitungstemperatur</b>	8 °C für Untergrund, Luft und Material, bei einer max. rel. Luftfeuchtigkeit von 85 %
<b>Verarbeitung</b>	Rollen, Streichen, Spritzen (Airless)
<b>Trockenzeiten</b>	überarbeitbar nach ca. 6 Stunden, (bei 23°C und 50% rel. Luftfeuchte)
<b>Verdünnung</b>	Mit Wasser
<b>Verbrauch</b>	Ca. 8 m <sup>2</sup> /l (objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln)
<b>Produktgruppe</b>	Dispersionsfarbe (Produkt-Code M-DF02)
<b>Verpackung</b>	5 und 12,5 l
<b>Lagerung</b>	Die Mindestlagerstabilität im ungeöffneten Gebinde beträgt 1 Jahr. Angebrochene Gebinde gut verschließen. Kühl und trocken aber frostfrei lagern.
<b>Zusammensetzung gemäß VdL</b>	Vinylacetatcopolymerdispersion, Titandioxid, Calciumcarbonat, Talkum, Wasser, Additive, Konservierungsmittel. Beratung für Isothiazolonallergiker unter der Telefonnummer: +43/1/406 43 43 0
<b>Reinigung der Werkzeuge</b>	Sofort nach Gebrauch mit Wasser, ggf. unter Zugabe handelsüblicher Haushaltsspülmittel.
<b>Entsorgung</b>	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialrestekönnen nach EU-Abfallschlüssel Nr. 080112 entsorgt werden.
<b>Wichtige Hinweise</b>	Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Beim Spritzen Spritznebel nicht einatmen. Berührung mit Augen und der Haut vermeiden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Bei unzureichender Belüftung Atemschutz verwenden. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.
<b>Verarbeitungshinweise</b>	
<b>Grundregeln</b>	Alle Beschichtungen und die erforderlichen Vorarbeiten müssen sich stets nach dem Objekt richten, d.h., sie müssen abgestimmt sein auf dessen Zustand und auf die Anforderungen, denen es ausgesetzt wird. Die Weiterbehandlung/Entfernung von Farbschichten wie Schleifen, Schweißen, Abbrennen etc. kann gefährlichen Staub und /oder Dampf verursachen. Arbeiten nur in gut gelüfteten Bereichen durchführen. Angemessene (Atem-) Schutzausrüstung anlegen, falls erforderlich.  <b>Airless - Spritzen</b> Spritzdruck 160 - 180 bar Düsengröße 0,018 - 0,031 Zoll / 0,45 - 0,79 mm Spritzwinkel 40 - 80°
<b>Hinweis</b>	Anstrichmaterialien entsprechen heute einem hohen Stand der Technik. Die Haltbarkeit hängt von vielen Faktoren ab. Diese sind insbesondere die Art der Bewitterung, konstruktiver Schutz, mechanische Belastung und die Wahl des verarbeiteten Farbtönen. Die Beschaffenheit des Untergrundes und die Ausführung der Anstricharbeiten müssen dem anerkannten Stand von Wissenschaft und Technik entsprechen. Für die Haltbarkeit sind rechtzeitige Pflege- und Renovierungsarbeiten notwendig. Bitte beachten Sie hierzu die jeweiligen BFS-Merkblätter, herausgegeben vom Bundesausschuß Farbe und Sachwertschutz e.V., und andere entsprechende Veröffentlichungen.
<b>Allgemeine Untergrunderfordernisse</b>	Reinigen des Untergrundes, insbesondere von Verschmutzungen, Ruß und kreidenden Bestandteilen. Fehlstellen, Löcher und Beschädigungen mit artgerechtem Füllstoff ausbessern, ggf. vorhandene Nachputzstellen flutieren.
<b>Allgemeine Untergrundvorbereitung</b>	Der Untergrund muss fest, sauber, tragfähig, trocken, und frei von Ausblühungen, Algen, Pilzbefall, Mehlkornschichten, Sinterschichten und Trennmitteln sein.

## 1. Beschichtungsvarianten

### Kalkzement- u. Zementmörtelputze CS II, CS III u. CS IV (P II u. P III)

Neuputze je nach Jahreszeit und Temperaturbedingungen mind. 2 bis 4 Wochen unbehindert stehen lassen.

#### Grundbeschichtung

Tragfähig, feste, normal saugende Putze ohne Vorbehandlung beschichten.

Sandende, stark saugende oder poröse Putze mit Alpha Barol\* 1 : 4 Vol.-Teile mit Wasser verdünnt grundieren. Je nach Saugvermögen kann ein mehrmaliger Auftrag im Nass-in-Nass-Verfahren bis zur völligen Sättigung erfolgen.

### Gipsputze (P IV u. P V)

#### Grundbeschichtung

Mit Alpha Barol\* 1 : 4 Vol.-Teile mit Wasser verdünnt grundieren. Je nach Saugvermögen kann ein mehrmaliger Auftrag im Nass-in-Nass-Verfahren bis zur völligen Sättigung erfolgen.

### Gipskartonplatten

#### Grundbeschichtung

Mit Alpha Barol\* 1 : 4 Vol.-Teile mit Wasser verdünnt grundieren. Je nach Saugvermögen kann ein mehrmaliger Auftrag im Nass-in-Nass-Verfahren bis zur völligen Sättigung erfolgen.

Anmerkung: Auf weichen und geschliffenen Spachtelstellen muss die Grundierung intensiv, gut massierend aufgebracht werden.

Auf vergilbten und/oder verfärbten Gipskartonplatten eine Zwischenbeschichtung mit Alpha Fix\* oder Alpha Isoprimer SF\*.

### Beton saugend und Porenbeton (innen)

#### Grundbeschichtung

Mit Alpha Barol\* 1 : 4 Vol.-Teile mit Wasser verdünnt grundieren. Je nach Saugvermögen kann ein mehrmaliger Auftrag im Nass-in-Nass-Verfahren bis zur völligen Sättigung erfolgen.

### Beton nicht saugend (innen)

#### Grundbeschichtung

mit Alpha Primer SF\*.

### Kalksandstein (nur frostbeständige Vormauersteine)

Das Mauerwerk muss frei von Verfärbungen und verfärbenden Fremdeinschlüssen sein. Die Mauerfugen müssen rissfrei, trocken, fest und frei von Salzen und Ausblühungen sein. Die Beschichtung darf frühestens 3 Monate nach Fertigstellung des Sichtmauerwerks aufgebracht werden.

#### Grundbeschichtung

Mit Alpha Barol\* 1 : 4 Vol.-Teile mit Wasser verdünnt grundieren. Je nach Saugvermögen kann ein mehrmaliger Auftrag im Nass-in-Nass-Verfahren bis zur völligen Sättigung erfolgen.

### Tragfähige Altbeschichtungen (matt, schwach saugend), festhaftende überstreichbare Tapeten und Raufaser

Keine besondere Vorbehandlung, direkt überarbeiten

### Tragfähige Altbeschichtungen (glänzend, nicht saugend)

Oberflächen anrauen und entfetten.

#### Grundbeschichtung

Eine Grundbeschichtung mit Alpha Primer SF\*.

### Alte Leimfarbenbeschichtungen

#### Grundbeschichtung

Restlos abwaschen und mit Alpha Barol\* 1 : 4 Vol.-Teile mit Wasser verdünnt grundieren. Je nach Saugvermögen kann ein mehrmaliger Auftrag im Nass-in-Nass-Verfahren bis zur völligen Sättigung erfolgen.

### Zwischenbeschichtung

Im Regelfall, insbesondere bei kontrastreichen, stark oder unterschiedlich saugenden Untergründen eine Zwischenbeschichtung mit Alphacron Satin SF\* max. 10 Vol.-% verdünnt mit Wasser.

### Schlussbeschichtung

Eine satte, gleichmäßige Beschichtung mit Alphacron Satin SF max. 5 Vol.-% verdünnt mit Wasser.

### Hinweis

Die aufgeführten Beschichtungsaufbauten und Untergründe sind als mögliche Beispiele zu verstehen. Aufgrund der Vielzahl von Objektbedingungen ist deren Eignung fachgerecht zu prüfen. Weitere Informationen zu den Beschichtungssystemen auf Anfrage.

### \*Bitte beachten Sie das entsprechende Technische Merkblatt

Alle in dieser Druckschrift enthaltenen Angaben zu unseren Produkten stellen keine Beschaffenheitsangaben der Waren dar. Die Beschaffenheit, Eignung, Qualifikation und Funktion sowie der Verwendungszweck unserer Waren bestimmt sich ausschließlich nach den jeweiligen Kaufverträgen zugrundeliegenden Produktbeschreibungen. In jedem Fall sind branchenübliche Abweichungen zulässig, soweit nicht etwas anderes schriftlich vereinbart ist. Alle Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Technik. Für die aufgeführten Beschichtungsaufbauten und Untergründe erheben wir keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sie sind lediglich als mögliche Beispiele zu verstehen. Wegen der Vielzahl von Untergründen und Objektbedingungen wird der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prüfen und dem jeweiligen Stand der Technik entsprechend zu verarbeiten. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Sikkens Produkte sind nur für sachkundige Verarbeiter bestimmt.