



PARKETT

## Epoque 2-Stab

Technische  
Daten  
2013

PARKETT

# Epoque 2-Stab




TECHNISCHE INFORMATIONEN	EPOQUE
Dicke (mm)	14
Breite (mm)	194
Länge (mm)	2532
Dicke der Nutzschicht (mm)	ca. 3,5
Gewicht (kg/m <sup>2</sup> )	ca. 8,0
Taber Abraser/Abriebfestigkeit des Lacks* prEN 13696	
Abrieb bei Proteco Lack (Umdrehungen)	>4000
Abrieb bei Proteco Natura (Umdrehungen)	>3500
Abrieb (mg/100 Umdrehungen)	ca. 3,5
Reduzierung des Schalls	
NF EN ISO 140-8 / Acc to NF EN ISO 717-2, ΔL <sub>w</sub> in dB mit 2 mm Tarkofoam II/Tarkoflex II	17
Formaldehydemission EN 13986	E1
Brandverhalten EN 13501	D <sub>R</sub>
Wärmedämmungswert (RT m <sup>2</sup> K/W)	
nur Dielen	0,101
auf Graupappe	0,121
mit 2 mm Tarkofoam II/Tarkoflex II	0,141
Verlegung**	Schwimmend / Verklebt
Kompatibel mit Fußbodenheizung***	Warmwasserfußbodenheizung (max. 27°C Oberflächentemperatur), keine Elektroheizung, Normgerechte Verlegung

\* Daten zeigen Ergebnisse unter Berücksichtigung der neuen Komponenten der Aktualisierung 2006. Methode aufgrund der strukturierten Oberfläche nicht für gebürstete Produkte anwendbar.

\*\* Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Bodenhändler.

\*\*\* Nicht geeignet für die Holzarten Buche und Ahorn

Epoque Proteco Lack / Proteco Natura



EPOQUE	Lacquer 2-lock	Natura 2-lock
<b>2-Stab, 14×2532×194 mm.</b>		
Eiche Nature	•	•
Eiche Rustikal gebürstet		•
Eiche weiß gebürstet		•
Eiche Java gebürstet		•
Esche Cognac gebürstet		•
Esche weiß		•

Holzböden, Brinellhärte (BHN), EN1534

