



PARKETT

Epoque Minidiele



Technische
Daten
2013

PARKETT

Epoque Minidiele



TECHNISCHE INFORMATIONEN	EPOQUE
Dicke (mm)	14
Breite (mm)	117
Länge (mm)	1075/1245
Dicke der Nuttschicht (mm)	ca. 3,5
Gewicht (kg/m ²)	ca. 8,0
Taber Abraser/Abriebfestigkeit des Lacks* prEN 13696	
Abrieb bei Proteco Lack (Umdrehungen)	>4000
Abrieb bei Proteco Natura (Umdrehungen)	>3500
Abrieb (mg/100 Umdrehungen)	ca. 3,5
Reduzierung des Schalls	
NF EN ISO 140-8 / Acc to NF EN ISO 717-2, ΔL _w in dB mit 2 mm Tarkofoam II/Tarkoflex II	17
Formaldehydemission EN 13986	E1
Brandverhalten EN 13501	D _{f1}
Wärmedämmungswert (RT m ² K/W)	
nur Dielen	0,101
auf Graupappe	0,121
mit 2 mm Tarkofoam II/Tarkoflex II	0,141
Verlegung**	Floating /Glue down
Kompatibel mit Fußbodenheizung***	Warmwasserfußbodenheizung (max. 27°C Oberflächentemperatur), keine Elektroheizung, Normgerechte Verlegung

* Daten zeigen Ergebnisse unter Berücksichtigung der neuen Komponenten der Aktualisierung 2006. Methode aufgrund der strukturierten Oberfläche nicht für gebürstete Produkte anwendbar.

** Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Bodenhändler.

*** Nicht geeignet für die Holzarten Buche und Ahorn

EPOQUE	Lack 2-lock l: 1245mm	Natura 2-lock l: 1245mm	Lack 2-lock l: 1075mm	Natura 2-lock l: 1075mm
Minidiele, 14x117 mm. Minifase längss.				
Eiche Nature	•	•	•	
Eiche Nature gebürstet	•			
Eiche Rustikal gebürstet	•	•		•
Eiche weiß		•		•
Eiche Java Gold gebürstet		•		•
Eiche Cotton White		•		•
Eiche Patina weiß gebürstet		•		
Eiche stone grey gebürstet		•		
Eiche Praline gebürstet		•		
Merbau	•		•	
Jatoba	•		•	

Epoque Proteco Lack / Proteco Natura

TARKETT BALANCED CHOICE	97 % 97 %	100 %	 <small>*TVOC AT 28 DAYS</small>
	Natural Renewable	Recyclable	

Holzböden, Brinellhärte (BHN), EN1534

