


TECHNISCHE INFORMATION

PCL PARKETTLACK PREMIUM



UWZ Nr.: 425

Ausgezeichnet mit dem österreichischen Umweltzeichen!

Produktcharakteristik: PCL Parkettlack ist ein Einkomponentenlack auf aliphatischer Urethanbasis, wasserverdünnbar, schadstoffarm, sehr lösungsmittelarm. PCL Parkettlack ist nach EN71-3 für Beschichtung von Kinderspielzeug geeignet und nach ÖNORM S 1555 auf Speichel- und Schweißechtheit geprüft.

Eigenschaften: Umweltfreundlich, geruchlos, nicht feuergefährlich, sehr strapazierfähig, sehr gute Wasser- und Chemikalienbeständigkeit.

Einsatzgebiet: Nahezu alle Parkett- und Holzarten, sowie angeschliffene fett- und silikonfreie Altanstriche. Die zu versiegelnde Fläche muss frei von Wachs, Polish und anderen Verunreinigungen sein. Vor dem Nachversiegeln muss die Haftung auf einer kleinen Probefläche geprüft werden. Die zu versiegelnde Fläche ist mit einem Schleifpapier Körnung 120 bis 150 anzuschleifen und mit PCL Parkettlack eine Probefläche anzulegen. Nach 2 bis 3 Tagen wird mit einer Münze die Haftung geprüft. Ist die Haftung in Ordnung kann der Boden versiegelt werden. PCL-Parkettlack ist auch für die Beschichtung von Möbelstücken, Wand- und Bodenkorkplatten geeignet. Tarkett Diamantkiefer, stabilisierte Braunbuche und Buche/Mahagoni dürfen nur mit lösungsmittelbasierten Lacken versiegelt werden.

Qualitätsbestimmung: PCL Parkettlack entspricht Beanspruchungsklasse B nach ÖNORM C2354 (für stark beanspruchte Böden geeignet):

Verarbeitungshinweise: Vor Gebrauch gut aufschütteln. Nicht unter +10°C Raum- und Objekttemperatur verarbeiten. Direkte Sonnenbestrahlung und hohe Temperaturen (über 30°C) können zu Blasenbildung und Verlaufstörungen führen.

Verdünnung: verarbeitungsfertig eingestellt. Verdünnen, falls erforderlich, mit Wasser möglich.

Arbeitsgeräte: Roller, Pinsel, Spritzpistole und rostfreie Spachtel

Reinigung der Werkzeuge: Pinsel und Arbeitsgeräte sofort nach Arbeitsende mit Wasser reinigen. Eintrocknete Lackreste lassen sich nur mehr mit Abbeizmittel oder mechanisch entfernen.



alltek-austria Ernst Steinprinz GmbH

Fabrikation von bauchemischen Produkten, 3100 St. Pölten
Tel: 0043 (0) 27 42 / 88 11 77 • Fax: 0043 (0) 27 42 / 88 11 77 - 13
E-Mail: labor@alltek-austria.at

TECHNISCHE INFORMATION

Ausgiebigkeit: Ca. 8 - 10 m²/kg/Anstrich je nach Saugfähigkeit des Untergrundes.

Trockenzeit: Zwischen den einzelnen Anstrichen ist eine Trockenzeit von 60 - 90 min. einzuhalten.

Schleifbarkeit: Nach einer Trockenzeit von mindestens 2 Stunden ist der Anstrich gut schleifbar.

Hinweise: PCL Parkettlack darf nicht unter +10°C verarbeitet und gelagert werden. Um eine sehr gute Oberflächenhärte zu erreichen, sollte man den frisch beschichteten Boden in den ersten Tagen nicht mit Teppichen belegen und um Kratzer zu vermeiden, in den ersten Stunden nicht mit hartem Schuhwerk betreten.

Anstrichaufbau

Untergrund: Die zu beschichtenden Flächen müssen frei von Wachs, Polish, Öl, Fett, trocken und gut geschliffen sein.

Altanstriche sind unbedingt gut anzuschleifen. (zB. mit Scotchbrite grau oder rot) Keinesfalls darf Stahlwolle für das Anschleifen bzw. für den Zwischenschliff verwendet werden.

PCL Parkettlack haftet im allgemeinen gut auf den meisten Untergründen. In Zweifelsfällen muss jedoch die Haftung auf einer Probestfläche geprüft werden.

Der Schleifstaub muss sehr gründlich entfernt werden.

Der Erstanstrich sollte mit PCL Parkettgrund erfolgen, neue und stark saugende Böden müssen mit PCL Parkettgrund vorbehandelt werden.

Versiegelung: PCL Parkettlack muss mindestens 3 mal aufgetragen werden. Da es sich bei PCL Parkettlack um ein wasserverdünbares System handelt und dadurch die Holzfasern anquellen, muss nach dem zweiten Lackauftrag (auf jeden Fall vor der Letztbeschichtung) unbedingt ein Zwischenschliff durchgeführt werden. Für den Zwischenschliff wird ein Schleifpapier mit der Körnung 180 bis 240 empfohlen. (oder Scotchbrite grau)

Anmerkung: Während der Verarbeitung und Trocknung, auch schadstoffarmer Lacke, ist für eine gründliche Belüftung zu sorgen und es sind die üblichen Schutzmaßnahmen erforderlich und einzuhalten.

PCL Parkettlack ist äußerst pflegeleicht. Die Reinigung sollte mit handelsüblichen Bodenpflegemittel und einem leicht feuchten Tuch erfolgen.

Verpackung: 0,375 lt, 1 lt, 2,5 lt, 5 lt, 10 lt und 25 lt.

Glanzgrad: seidenmatt und glänzend.

Zusammensetzung: aliphatische Polyurethandispersion, Wasser, Additive, Glycoether



alltek-austria Ernst Steinprinz GmbH

Fabrikation von bauchemischen Produkten, 3100 St. Pölten
Tel: 0043 (0) 27 42 / 88 11 77 • Fax: 0043 (0) 27 42 / 88 11 77 - 13
E-Mail: labor@alltek-austria.at

TECHNISCHE INFORMATION

Lösungsmittelverordnung: Unterkategorie i:
Einkomponenten Speziallack,
erlaubter VOC-Gehalt lt. LMV 2010 140g/lit
Tatsächlicher VOC-Gehalt: <30g/lit

Giscode: W2+

Lagerung und Entsorgung: Lagerung nicht unter +10°C lagern - gilt auch für den Transport, angebrochene Gebinde gut verschlossen halten. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können als Hausmüll entsorgt werden. Gebinde mit flüssigen Materialresten bei der Sammelstelle für Altfarben abgeben, nicht in Abwässer gelangen lassen und nicht über den Ausguss oder WC entsorgen.

Abfallschlüssel lt. ÖNORM S 2100 : 57 303

VbF: entfällt

PCL Parkettlack Premium fällt nicht unter die Bestimmungen der Transportvorschriften ADR/RID, aber auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer und umweltfreundlicher Produkte sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten.

Obige Angaben wurden auf Grund umfassender Labor- und Praxisversuche erstellt. Da die Verhältnisse, unter denen das Produkt verwendet wird, außerhalb unserer Kontrolle liegen, können wir nur für die Qualität der gelieferten Ware garantieren.

Stand 06.2018