

Fließbettklebemörtel schnell FBS 75



- > für Großformate und Natursteine
- > sehr gute Benetzung
- > flexibel
- > verlängerte Offenzeit



Produkteigenschaften

Pulverförmiger, wasser- und frostfester, hoch vergüteter und sehr flexibler, hydraulisch abbindender Fließbettklebemörtel für die vollflächige Verlegung im Floating-Verfahren.

Anwendung

Im Innen- und Außenbereich zur Verlegung von keramischen Fliesen und Platten, Feinsteinzeug sowie Klinker- und Spaltplatten bei erhöhter thermischer und statischer Belastung. Speziell für die Verlegung von großformatigen Platten sowie für Natursteine (nicht durchscheinend).

Produktdaten

Lieferform:

25 kg Papiersack; 48 Stk. (= 1200 kg) pro Palette

Lagerung:

Trocken auf Holzrost, im unangebrochenen Originalgebinde ca. 12 Monate lagerfähig.

Technische Angaben

Wasserbedarf:	ca. 0,25 l/kg (= 6,25 l / 25 kg)
Topfzeit:	ca. 1,5 Std.
Offenzeit:	ca. 30 min.
Korrigierbarkeit:	ca. 5 min.
max. Schichtstärke:	10 mm
begeh-/verfügbar:	nach ca. 8 Std.
voll belastbar:	nach ca. 24 Std.
Farbe:	grau

Verbrauch:

Kammelkelle 10x10x10 mm: ca. 3,5 kg/m²
Kammelkelle rundgezahnt: ca. 4,5 kg/m²

geprüft nach

EN 12004
EN 12002
EC1 Plus

Verarbeitung

Empfohlenes Werkzeug:

Langsam laufendes, elektrisches Rührwerk, geeignetes Mischgefäß, Maurerkelle, Schwamm.

Die Kammkelle ist auf das entsprechende Verlegegut abzustimmen.

Untergrund:

Der Untergrund muss trocken, frostfrei, fest, tragfähig, formstabil und frei von Staub, Schmutz, Öl, Fett, Trennmitteln und losen Teilen sein und den aktuell gültigen Normen entsprechen.

Auf allen bauüblichen Untergründen wie Beton, Estrich, Anhydritestrich, sowie auf schalglattem Beton, bei Verlegegut mit ungünstiger Porenbildung.

Im Bereich Terrasse, Duschen, Fassaden, Schwimmbäder, gewerbliche Nassräume, Fußbodenheizung sowie im gesamten Wohnraum und Fliese auf Fliese.

Nicht geeignet: auf Holz, Metall, Kunststoff, zementgebundenem Untergrund vor dem endgültigen Abklingen des Schwindens.

Anmischen:

In einem sauberen Mischgefäß Wasser vorlegen und Pulver mittels langsam laufendem Rührwerk homogen und knollenfrei anmischen (Mischzeit ca. 3 Minuten).

Mischungsverhältnis:

ca. 6,25 Liter Wasser (entspricht ca. 0,25 l/kg)

je 25 kg Murexin Fließbettklebemörtel schnell FBS 75

Fließbett: Den Verlegemörtel mit der entsprechenden Zahnung im Anstellwinkel von 45-60° aufkämmen. Das Verlegegut in das frische Mörtelbett eindrücken. Die

Fliesenverlegetechnik

Mörtelstege verfließen nahezu von selbst (vorausgesetzt wird die richtige Zahnung bzw. eine ausreichende Menge an Klebemörtel) und bringen eine weitestgehende Bettung der Fliese. Mörtelreste mit einem nassen Schwamm entfernen.

Nachbehandlung:

Bis zur Verfüugung im Bodenbereich vor mechanischer Belastung schützen.

für ein perfektes System

Grundieren:

Murexin Tiefengrund LF 1

Murexin Supergrund D4

Ausbessern und Ausgleichen:

Murexin Ausgleichsmörtel AM 20

Murexin Nivelliermasse FZ 15

Murexin Fließmasse außen FMA 30

Murexin Nivelliermasse Extrem NE 30

Wichtige Hinweise

Normen, Richtlinien und Merkblätter betreffend Untergrund beachten! Nicht bei Temperaturen unter +5°C verarbeiten. Hohe Luftfeuchtigkeit und niedrigere Temperaturen verzögern, höhere Temperaturen beschleunigen die Abbindung und Erhärtung! Keine Fremdmaterialien zugeben!

Arbeitsschutz

Arbeitsschutz: Produktspezifische Informationen hinsichtlich Zusammensetzung, Umgang, Reinigung, entsprechender Maßnahmen und Entsorgung sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Dieses Merkblatt basiert auf umfangreichen Erfahrungen, will nach bestem Wissen beraten, ist ohne Rechtsverbindlichkeit und begründet weder ein vertragliches Rechtsverhältnis noch eine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Für die Güte unserer Materialien garantieren wir im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Um das Fehlersisiko zu vermindern zu helfen werden auch einschränkende Informationen angeführt. Naturgemäß können nicht alle möglichen gegenwärtigen und zukünftigen Anwendungsfälle und Besonderheiten lückenlos beinhaltet sein. Auf Angaben, welche man bei Fachleuten als bekannt voraussetzen kann wurde verzichtet. Der Anwender kann nicht von einer Rückfrage bei Unklarheiten, einer eigenverantwortlichen Erprobung vor Ort sowie einer fachmännischen Verarbeitung entbunden werden. Mit Herausgabe einer neuen Fassung der Druckschrift verliert diese ihre Gültigkeit.