



Kerapoxy CQ



Leicht verarbeitbarer, zwei-komponentiger, säure-beständiger Epoxidharzmörtel mit sehr gutem Abwaschverhalten und sehr geringen Emissionen an flüchtigen organischen Verbindungen für Fugenbreiten ab 2 mm



KLASSIFIZIERUNG GEMÄSS EN 13888

Kerapoxy CQ ist ein Reaktionsharz (R) - Fugenmörtel (G) entsprechend der Klasse RG.

ANWENDUNGSBEREICH

Verfugung von Bodenflächen aus Keramik, Naturstein oder Glasmosaik im Innen- und Außenbereich. Besonders geeignet für die großflächige Verfugung, bei welcher eine einfache Verarbeitbarkeit und ein gutes Abwaschverhalten gefordert sind.

Kerapoxy CQ ermöglicht die Erstellung von Böden und Arbeitsflächen u. ä., welche mit dem HACCP-Konzept und den Anforderungen der EG-Verordnung Nr. 852/2004 in Bezug auf Hygiene und Lebensmittel übereinstimmen. Zusätzliche nationale Verordnungen sind zu beachten.

Anwendungsbeispiele:

- Zur Verfugung von Platten mit einer rauen Oberfläche, bei der die Verfugung mit herkömmlichen Epoxidharzmörteln arbeitsintensiv ist.
- Zur Verfugung von Bodenbelägen in Betrieben der Lebensmittelindustrie wie Molkereien, Käsereien, Brauereien, Kellereien, Konservenfabriken usw.
- Zur Verfugung von Bodenbelägen in Geschäften und Einrichtungen, bei welchen ein hohes Maß an Hygiene erforderlich ist (Eisdielen, Metzgereien, Fischgeschäfte usw.).
- Zum Verfugen von Laborarbeitsplätzen, Küchenarbeitsplatten u. ä.

- Zur Verfugung von Bodenbelägen im Industrie- und Gewerbebereich (Gerbereien, Galvanisierungsbetriebe, Papierfabriken usw.), bei denen eine hohe mechanische Festigkeit und Säurebeständigkeit erforderlich ist.
- Zur Verfugung von Schwimmbecken, insbesondere für Thermal- und Seewasserbecken.
- Zur Verfugung von Bodenbelägen in Dampfsaunen und türkischen Bädern.

Kerapoxy CQ kann ebenfalls verwendet werden für die Verfugung von unglasiertem Klinker, Naturstein, poliertem Feinsteinzeug oder Feinsteinzeug mit starkem Farbkontrast. Vor der großflächigen Anwendung ist immer eine Probefläche anzulegen.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Kerapoxy CQ ist ein zweikomponentiger Epoxidharzmörtel mit sehr geringen Emissionen an flüchtigen organischen Verbindungen, bestehend aus Epoxidharz, Quarzsand und speziellen Zusatzmitteln.

Kerapoxy CQ verfügt über eine sehr gute Säurebeständigkeit und ein gutes Abwaschverhalten. Bei fachgerechter Verarbeitung weist der Fugenmörtel folgende Materialeigenschaften auf:

- Hohe Alterungsbeständigkeit aufgrund hoher mechanischer und chemischer Beständigkeit;

Kerapoxy CQ



Auftragen von Kerapoxy CQ mit einem MAPEI-Fugenbrett



Reinigung der Flächen mit Wasser und einer Einscheiben-Reinigungsmaschine mit speziellen Padscheiben, z. B. Scotch-Brite®



Überschüssiges Waschwasser wird mit einem Gummischieber abgezogen

- Feine, gleichmäßig geschlossene, reinigungsfreundliche und wasserabweisende Oberfläche, welche ein hohes Maß an Hygiene sicherstellt und mikroorganisches Wachstum mindert;
- Hoher Härtegrad und ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber Lastenverkehr;
- Härtet schwindfrei aus und ist daher rissfrei;
- Gute Farbbeständigkeit unter klimatischen Beanspruchungen;
- Ausgezeichnete Verarbeitbarkeit, welche aufgrund der verbesserten cremigen Konsistenz gegenüber herkömmlichen Epoxidharzmörteln eine schnellere Verarbeitung, einen geringeren Materialverlust und ein besseres Abwaschverhalten der Oberfläche und damit das Erreichen eines guten Oberflächenfinishes sicherstellt.

WICHTIGE HINWEISE

- Auch wenn die Fläche nach dem Abziehen mit der Fugenbrett sauber scheint, müssen Harzreste auf der Oberfläche immer mit Wasser anemulgiert und mit einem Scotch-Brite® Pad gereinigt werden, um die Optik der Oberfläche nicht negativ zu beeinflussen.
- Die Verfugung von Bodenbelägen, welche mit Ölsäure verunreinigt werden können, wie Schinken-, Wurst- oder Speiseöl verarbeitende Betriebe und bei aromatischen Kohlenwasserstoffen ist **Kerapoxy IEG** zu verwenden.
- Zum Verfugen von Dehn- und Arbeitsfugen sind geeignete Mapei-Dichtstoffe (wie **Mapesil AC, Mapesil LM, Mapeflex PU 45** usw.) zu verwenden.
- **Kerapoxy CQ** nicht zur Verfugung von nassen oder verschmutzten (z. B. durch Zement, Staub, Öl, Fett usw.) Fugen verwenden, da dort eine optimale Anhaftung nicht sichergestellt werden kann.
- **Kerapoxy CQ** nicht für die Verfugung von Terracottabelägen verwenden, da die Oberflächenoptik verändert werden kann.
- **Kerapoxy CQ** nicht mit Wasser oder Lösemitteln mischen, um z. B. die Verarbeitbarkeit zu verbessern.
- Nicht bei Temperaturen unter +12°C und über +30°C verarbeiten. Bei Temperaturen unter +15°C ist eine erschwerte Verarbeitung gegeben.
- Die Komponenten von **Kerapoxy CQ** sind vordosiert, um Mischfehler zu vermeiden. Keine Teilmengen anmischen, da bei unsachgemäßen Mischungsverhältnissen die Aushärtung beeinträchtigt werden kann.
- Ausgehärtetes **Kerapoxy CQ** kann unter Zuhilfenahme eines Industrie-Heißluftföns aus den Fugen mechanisch entfernt werden.

Ausgehärtete Reste oder Filme auf der Belagsoberfläche können mit **Pulicol 2000** entfernt werden.

ANWENDUNGSRICHTLINIEN ZUR SÄUREBESTÄNDIGEN VERFUGUNG

Vorbereiten der Fugen:

Die Fugenflanken bzw. der Untergrund muss trocken und frei von Haftungsmindernden Bestandteilen sein.
Die Fugen im Zuge der Verlegung bis zu mindestens 2/3 der Plattendicke gleichmäßig tief auskratzen.
Vor der Verfugung ist sicherzustellen, dass der Verlegemörtel oder -klebstoff trocken und/oder erhärtet ist.
Kerapoxy CQ kann auf feuchten, jedoch nicht auf nassen, Untergründen verwendet werden.

Anmischen:

Den Inhalt der Komponente B (Härter) in das Gebinde der Komponente A (Harz) geben und mit einem langsam laufenden Rührwerk (400 U/min) und geeignetem Rührer zu einem homogenen und schlierenfreien Fugenmörtel anmischen.
Durch ein zu schnelles Rühren wird Luft eingetragen und das Mischgut erhitzt, was die Verarbeitungszeit erheblich reduzieren kann. Nicht mehr Material anmischen, als in 45 Minuten (bei +23°C) verarbeitet werden kann.

Verarbeitung:

Kerapoxy CQ wird mit einem MAPEI-Fugenbrett oberflächenbündig und bis zum Fugengrund eingebracht.
Überschüssiges Material wird diagonal zur Fuge abgezogen.

Reinigung:

Verfugte Flächen sind zu reinigen, solange **Kerapoxy CQ** noch "frisch" ist.
Verbleibende Mörtelreste werden durch Annässen anemulgiert und mit einem harten Zelloleschwamm für die Fugenreinigung (wie Scotch-Brite® Schwamm oder MAPEI-Belagsfugen-Reinigungs-Set) so entfernt, dass kein Material aus der Fuge ausgewaschen wird.
Den Schwamm gut auswaschen und ggf. wechseln, wenn er zu sehr mit Harz verunreinigt ist.
Die Endreinigung erfolgt in der zuvor beschriebenen Art und Weise.
Hierbei ist darauf zu achten, den Schwamm so oft wie möglich in klarem Wasser auszuwaschen, damit keine Reste oder Restschleier auf der Belagsoberfläche verbleiben, da diese nach Erhärtung nur sehr schwer entfernt werden können.
Zum Waschen keine Lösemittel verwenden.
Zur Reinigung großer Flächen können nach dem Vornässen Einscheiben-Reinigungsmaschinen mit speziellen Padscheiben, z. B. Scotch-Brite® verwendet werden.
Überschüssiges Waschwasser kann mit einem Gummischieber oder einem harten Zelloleschwamm (z. B. Mapei-Schwamm) aufgenommen werden. Die Endreinigung kann unter Verwendung von

CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT VON KERAPOXY CQ

Gruppe	Name	Konzentration (%)	Labortisch	BODENBELAG	
				Dauernd	Kurzfristig
				(+20°C)	(+20°C)
Säuren	Essigsäure	2,5	+	+	+
		5	+	(+)	+
		10	-	-	-
	Salzsäure	37	+	+	+
	Chromsäure	20	-	-	-
	Zitronensäure	10	+	(+)	+
	Ameisensäure	2,5	+	+	+
		10	-	-	-
	Milchsäure	2,5	+	+	+
		5	+	(+)	+
		10	(+)	-	(+)
	Salpetersäure	25	+	(+)	+
		50	-	-	-
	Ölsäure rein		-	-	-
	Phosphorsäure	50	+	+	+
		75	(+)	-	(+)
	Schwefelsäure	1,5	+	+	+
		50	+	(+)	+
		96	-	-	-
		Gerbsäure	10	+	+
	Weinsäure	10	+	+	+
	Oxalsäure	10	+	+	+
Laugen	Amoniaklösung (Salmiakgeist)	25	+	+	+
	Natronlauge	50	+	+	+
	Hypochloridlauge				
	Akt. Chlor	6,4 g/l	+	(+)	+
	Akt. Chlor	162 g/l	-	-	-
	Kaliumpermanganat	5	+	(+)	+
		10	(+)	-	(+)
	Kalilauge	50	+	+	+
Natriumbisulfit	10	+	+	+	
Gesättigte Salzlösungen bei +20°C	Natriumhyposulfit		+	+	+
	Calciumchlorid		+	+	+
	Eisenchlorid		+	+	+
	Kochsalz		+	+	+
	Natriumchromat		+	+	+
	Zucker		+	+	+
	Gesättigte Aluminiumsulfatlösung		+	+	+
Öle und Brennstoffe	Benzin, Treibstoffe		+	(+)	+
	Terpentin		+	+	+
	Dieselöl		+	+	+
	Teeröl		+	(+)	(+)
	Olivenöl		(+)	+	+
	Leichtöl		+	+	+
	Benzin		+	+	+
Lösemittel	Aceton		-	-	-
	Ethylenglycol		+	+	+
	Glycerin		+	+	+
	Methylenglycolacetat		-	-	-
	Perchlorethylen		-	-	-
	Tetrachlorkohlenstoff		(+)	-	(+)
	Ethylenglykol		+	(+)	+
	Trichlorethan		-	-	-
	Chloroform		-	-	-
	Methylenchlorid		-	-	-
	Tetrahydrofuran		-	-	-
	Toluol		-	-	-
	Schwefelkohlenstoff		(+)	-	(+)
	Testbenzin		+	+	+
	Benzol		-	-	-
	Trichlorethylen		-	-	-
	Xylol		-	-	-
	Quecksilberchlorid	5	+	+	+
	Wasserstoffperoxid	1	+	+	+
		10	+	+	+
	25	+	(+)	+	

Legende: + sehr gute Beständigkeit

(+) gute Beständigkeit

- geringe Beständigkeit

TECHNISCHE DATEN (Richtwerte)

Erfüllt die Normen

- Europeanorm EN 13888 (RG)
- ISO 13007 - 3 (RG)
- US-Norm ANSI A 118.3-1992
- Kanadische Norm 71 GP 30 M Typ 1

KENNDATEN DES PRODUKTES

	Komponente A	Komponente B
Konsistenz:	pastös	gelartig
Farbe:	erhältlich in 21 Farben	
Dichte (g/cm³):	1,85	0,98
Festkörperanteil (%):	100	100
Viskosität Brookfield (mPa-s):	1.200.000	250.000
Kennzeichnung nach - EMICODE: - GISCODE (A+B):	EC1 R Plus - sehr emissionsarm RE1 Weitere Hinweise können dem Sicherheitsdatenblatt entnommen werden	

FRISCHMÖRTELEIGENSCHAFTEN (bei +23°C und 50% Rel. Luftfeuchtigkeit)

Mischungsverhältnis:	Komponente A : Komponente B = 9 : 1
Konsistenz der Mischung:	cremig - pastös
Dichte der Mischung (kg/m³):	1.600
Verarbeitungszeit :	ca. 45 Minuten
Verarbeitungstemperatur:	von +12°C bis +30°C
Begehbar nach:	ca. 12 Stunden
Voll belastbar nach:	ca. 3 Tagen

ENDEIGENSCHAFTEN

Biegezugfestigkeit (EN 12808-3) (N/mm²):	38
Druckfestigkeit (EN 12808-3) (N/mm²):	49
Abriebwiderstand (EN 12808-2) (mm³)	147
Wasseraufnahme (EN 12808-5) (g):	0,05
Feuchtigkeitsbeständigkeit:	hoch
Alterungsbeständigkeit:	hoch
Beständigkeit gegen Öle und Lösemittel:	sehr gut (siehe Tabelle)
Beständigkeit gegen Säuren und Laugen:	hoch (siehe Tabelle)
Temperaturbeständigkeit:	von -20°C bis +100°C



Einfügen von
Kerapoxy CQ mit der
MAPEI- Fugenbrett



Anemulgieren von
Kerapoxy CQ mit
Wasser und einem
Scotch-Brite®-Pad



Säubern und
Endbearbeitung
mit einem harten
Zelluloseschwamm

VERBRAUCHSTABELLE IN ABHÄNGIGKEIT VON BELAG UND FUGENBREITE (kg/m²)

Belagsformat (mm)	Fugenbreite (mm):			
	3	5	8	10
75 x 150 x 6	0,6	1,0	–	–
100 x 100 x 6	0,6	1,0	–	–
100 x 100 x 10	1,0	1,6	–	–
100 x 200 x 6	0,5	0,8	–	–
100 x 200 x 10	–	1,2	2,0	2,4
150 x 150 x 6	0,4	0,7	–	–
200 x 200 x 8	0,4	0,7	–	–
120 x 240 x 12	–	1,2	2,0	2,4
250 x 250 x 12	–	0,8	1,3	1,6
250 x 330 x 8	0,3	0,5	0,8	0,9
300 x 300 x 8	0,3	0,5	0,7	0,9
300 x 300 x 10	0,4	0,6	0,9	1,1
300 x 600 x 10	0,3	0,4	0,7	0,8
330 x 330 x 10	0,3	0,5	0,8	1,0
400 x 400 x 10	0,3	0,4	0,7	0,8
450 x 450 x 12	–	0,5	0,7	0,9
500 x 500 x 12	–	0,4	0,6	0,8
600 x 600 x 12	–	0,4	0,5	0,7

VERBRAUCHSBERECHNUNG DES FUGENMÖRTELS:

$$\frac{(A + B)}{(A \times B)} \times C \times D \times 1,6 = \frac{\text{kg}}{\text{m}^2}$$

- A** = Belaglänge (mm)
- B** = Belagbreite (mm)
- C** = Belagdicke (mm)
- D** = Fugenbreite (mm)

Kerapoxy Cleaner (Spezialreiniger für Epoxidharzverfugungen) ausgeführt werden.

Kerapoxy Cleaner kann ebenfalls eingesetzt werden, um dünne Restschleier einige Stunden nach der Verfugung zu entfernen. In diesem Fall muss der Reiniger 15 bis 20 Minuten einwirken. Die Effizienz von **Kerapoxy Cleaner** ist abhängig von der Menge an Harzresten und wieviel Zeit nach der Verfugung vergangen ist. Die Reinigung muss immer ausgeführt werden, solange das Material noch "frisch" ist.

BEGEHBARKEIT

Bodenflächen sind nach ca. 12 Stunden (bei +20°C) begehbar.

ENDFESTIGKEIT

Belagflächen können nach ca. 3 Tagen (bei +20°C) mechanisch und chemisch belastet werden.

REINIGUNG

Noch nicht ausgehärtetes Material kann von den Arbeitsgeräten mit ausreichendem Wasser entfernt werden. Einmal ausgehärtet kann **Kerapoxy CQ** nur mechanisch oder mit **Pulicol 2000** entfernt werden.

VERBRAUCH

Der Verbrauch von **Kerapoxy CQ** ist abhängig von der Fugendimensionierung, der Plattengröße und -dicke.

LIEFERFORM

Kerapoxy CQ wird in Kombigebinden geliefert. Die Härterkomponente B befindet sich im Großgebilde der Basis-Komponente A. Das Produkt wird in Gebindeeinheiten zu 3 und 10 kg geliefert.

FARBEN

Kerapoxy CQ im 3 kg Gebinde ist in 21 Farben lieferbar. Die 10 kg Gebindeeinheit ist in den Farbtonen Nr. 283 und 290 erhältlich.

	100	WEISS	•
	111	SILBERGRAU	•
	113	ZEMENTGRAU	•
	114	ANTHRAZIT	•
	120	SCHWARZ	•
	130	JASMIN	•
	132	BEIGE 2000	•
	146	TIEFBRAUN	•
	147	CAPPUCCINO	•
	151	SENFELB	•
	160	MAGNOLIE	•
	163	FLIEDER	•
	165	KIRSCHROT	•
	170	KROKUS	•
	173	OZEANBLAU	•
	181	JADEGRÜN	•
	182	TURMALIN	•
	183	HELLGRÜN	•
	282	BARDIGLIO GRAU	•
	283	SEEBLAU	•
	290	CREME	•



LAGERUNG

24 Monate im ungeöffneten Originalgebinde bei kühler (mindestens +10°C) und trockener Lagerung. Sollte das Produkt infolge unvorhergesehener Kälteaussetzung kristallisiert sein, kann es den zur Verarbeitung erforderlichen Aggregatzustand wiedererlangen, indem es für einige Stunden bei Temperaturen von +35°C bis +40°C (Wasserbad) gelagert wird. Eine direkte Erwärmung der Gebinde durch Flammen oder Heizstrahler ist zu vermeiden. Erwärmte Gebinde sind vor der Verarbeitung zu klimatisieren.

VORSICHTS-UND SICHERHEITSHINWEISE

Kerapoxy CQ (Komponente A) reizt Augen, Atemwege und die Haut. **Kerapoxy CQ** (Komponente B) ist ätzend und kann Verätzungen erzeugen. Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser spülen und Arzt konsultieren. Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

Kerapoxy CQ ist umweltgefährdend. Freisetzung des Produktes in die Umwelt vermeiden und als gefährlichen Abfall entsorgen. Weitere Hinweise zur sicheren Anwendung unserer Produkte können dem Sicherheitsdatenblatt in der aktuellen Version entnommen werden.

PRODUKT AUSSCHLIESSLICH FÜR DEN BERUFSMÄSSIGEN GEBRAUCH.

ENTSORGNUNG

Gebinde spachtelfrei/tropffrei entleeren.

Gebinde und Produktreste sind gemäß den örtlichen Richtlinien zu entsorgen.

N.B.

Obige Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Die außerhalb unseres Einflusses stehenden Arbeitsbedingungen und die Vielzahl der unterschiedlichen Materialien schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfalle empfehlen wir, ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende Qualität unserer Produkte übernommen werden.

Die aktuellste Version des technischen Merkblatts erhalten Sie auf unserer Homepage unter www.mapei.com. Die vergangenen Versionen verlieren ihre Gültigkeit.



Dieses Symbol kennzeichnet sehr emissionsarme und schadstofffreie MAPEI-Qualitätsprodukte, lizenziert durch die GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V.).



Unser Beitrag für die Umwelt
Die MAPEI Produkte unterstützen Architekten und Projektentwickler bei der Realisierung innovativer LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) zertifizierter Bauwerke, übereinstimmend mit den Vorgaben des U.S. Green Building Council.

Alle relevanten Referenzen zum Produkt sind auf Anfrage oder im Internet unter www.mapei.com erhältlich