



PE Nageldichtband DSK


Ist ein doppelseitig klebendes PE-Schaumband, welches als Nageldichtband im Bereich der Konterlatten eingesetzt wird. Auf Regensicherheit geprüft von der Holzforschung Austria (Auftrags Nr.: 1240/2012-BB)

VERWENDUNGSZWECK

- Nageldichtung für Dachauflegebahnen
Minstdachneigung $\geq 5^\circ$

VORTEILE

- einfache Handhabung
- gute Haftung auf Unterdeckbahnen und Holz
- das 60mm Band kann mit dem Nageldichtbandabroller verarbeitet werden



ERHÄLTlich IN FOLGENDEN GRÖSSEN

Rollenbreite	60 mm	70 mm	80 mm
Rollenlänge	30 m	30 m	30 m

PRODUKTDATEN

Zusammensetzung	geschlossenzelliger Polyethylenschaum, doppelseitig klebend
Dicke	3 mm
Dichte	30 kg/m ³
Verarbeitungstemperatur	+ 5 °C - + 40 °C
Temperaturbeständigkeit	- 40 °C - + 80 °C
Wasseraufnahme (7d)	< 1 Vol.%
Farbe	grün
Lagerung	kühl und trocken

02/2021_DE



ISOCELL

VERARBEITUNGSRICHTLINIE

PE Nageldichtband DSK

Das PE-Nageldichtungsband wird direkt unter der Konterlatte auf die Dachbahn oder direkt auf die Unterseite der Konterlatte geklebt. Die Anforderungen der ÖNORM B 4119 bzw. der ZVDH sind dabei zu beachten.

Der Nageldichtband-Abroller ist eine spezielle Entwicklung der Fa. ISOCELL. Er ermöglicht ein rationelles, zeitsparendes und positionsgenaueres Aufbringen des PE Nageldichtungsband DSK auf die Konterlatte. Dadurch wird eine zusätzliche Sicherheit bei der Anwendung erzielt. Der Einsatz des Nageldichtband-Abrollers ist sowohl in der Vorfertigung als auch auf der Baustelle möglich. Die Handhabung ist einfach, zeitsparend und ermöglicht ein positionsgenaueres Anbringen an die Dachlattung.



ISOCELL GmbH & Co KG
Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG
Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 544 47 20
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tel.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË
Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB
Box 20059
161 02 BROMMA | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 00
info@isocell.se

ISOCELL
www.isocell.com