



Knauf Innenspachtel Uniglett

Hochwertige Spachtelmasse auf Gipsbasis
für Wand- und Deckenflächen im Innenbereich.

Knauf Innenspachtel Uniglett

Hochwertige Spachtelmasse auf Gipsbasis für Wand- und Deckenflächen im Innenbereich.



Produktbeschreibung

Knauf Innenspachtel Uniglett ist eine hochwertige pulverförmige Gips-Spachtelmasse für Wand- und Deckenflächen im Innenbereich vom Typ 3B gemäß EN 13963.

Lieferform

20 kg Sack

Material-Nr. 87469

Lagerung

Säcke auf ebenem Grund und im verschlossenen Gebinde kühl und trocken lagern, vorzugsweise auf Paletten. Ca. 12 Monate lagerfähig.

Anwendungsbereich

■ Knauf Innenspachtel Uniglett wird zum vollflächigen Verspachteln, zum Füllen von Löchern und Rissen, sowie zur Erstellung hochwertiger, geglätteter Oberflächen auf allen bauüblichen Untergründen, wie Betonfertigteilen, Ortbetonflächen, Gipsplatten und Putzen eingesetzt.

Eigenschaften

- Bewährt und sicher
- Sehr geschmeidig
- Leicht schleifbar
- Perfekt auf Null ausziehbar
- Schnelle Festigkeitsentwicklung
- 1 Produkt für Füllen und Finishen

Ausführung

Untergrundvorbereitung

- Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Betonflächen müssen weitgehend ausgeschwunden und frei von Schalungstrennmitteln sein. Der Untergrund ist nach ÖNORM B3346 zu prüfen.
- Bei stark saugenden Untergründen und geringen Schichtdicken empfehlen wir die Grundierung mit Knauf Tiefengrund.

Verarbeitungstemperatur / Klima

Knauf Innenspachtel Uniglett nicht unter +5 °C (Material-, Luft- und Untergrundtemperatur) verarbeiten.

Anmachen

Knauf Innenspachtel Uniglett in kaltes, sauberes Wasser bis knapp unter die Wasserlinie einstreuen (5 kg in ca. 3,6 l). Von Hand oder mit dem Motorquirl ohne weitere Zusätze zu einer knollenfreien Masse mit sahnig, schlanker Konsistenz verrühren.

Verarbeitung

Knauf Innenspachtel Uniglett innerhalb von 30 bis 40 Minuten mit geeignetem Werkzeug aufziehen. Unsaubere Gefäße und Werkzeuge verkürzen den Verarbeitungszeitraum! Ansteifendes Material nicht mehr verarbeiten. Durch Wasserzugabe und durchrühren wird das Material nicht wieder verarbeitungsfähig! Knauf Innenspachtel mit Brett oder Schweizer Traufel aufziehen und mit Glättkelle, Traufel oder Stielspachtel abrichten. Geräte und Werkzeuge nach Gebrauch sofort mit Wasser reinigen. Fertigteilfugen füllen und bei Bedarf in einem zweiten Arbeitsgang überspachteln und an angrenzende Flächen angleichen. Soll ein Farbanstrich auf Beton erfolgen, wird das Einlegen eines Fugenarmierungstreifens empfohlen.

Beschichtungen/Bekleidungen

- Vor dem Aufbringen der nächsten Spachtelschicht oder der Bekleidung muss die vorhergehende Spachtelschicht jeweils völlig durchgetrocknet, sauber und staubfrei sein.

Besondere Hinweise

Gefäße und Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser säubern.

Kein Gefahrgut im Sinne nationaler und internationaler Transportvorschriften. Nicht kennzeichnungspflichtig gemäß ChemG.

Technische Daten

Körnung	0 - 0,2 mm	Ergiebigkeit	100 kg = ca. 60 l Mörtel
Wärmeleitfähigkeit	$\lambda = 0,8 \text{ W/mK}$		

Materialbedarf/Verbrauch

je mm Schichtdicke: ca. 0,7 kg/m²

Tel.: 050 567 567

Fax: 050 567 50 567

www.knauf.at

service@knauf.at

Knauf Gesellschaft m.b.H., Knaufstraße 1, A-8940 Weißenbach/Liezen, Büro: Strobachgasse 6, A-1050 Wien

Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Verbrauchs-, Mengen- und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung der Knauf Gesellschaft m.b.H., A-8940 Weißenbach/Liezen.