

## PRIMAROSA UD Flat

Qualität: Umkehrdachdämmplatte mit bautechnischer Zulassung (BTZ), ausgestellt vom österreichischen Institut für Bautechnik (OIB).

Anwendungsbereich:

- Umkehrdachkonstruktionen
- Terrassendächer


Plattenformat: 1265 x 615 mm

Flächenmaß (verlegt): 0,75 m<sup>2</sup>

Kantenausbildung: Stufenfalz



gemäß BTZ-0008



### Technische Werte

Eigenschaften	Einheit	Wert
Wärmeleitfähigkeit deklarierter Wert $\lambda_D$	W/mK	0,033
Wärmeleitfähigkeit Bemessungswert $\lambda_R$	W/mK	0,041 (d ≤ 140mm) 0,037 (d > 140mm)
Druckspannung bei 10% Stauchung	kPa	≥ 200
Druckspannung bei 2% Stauchung	kPa	≥ 150
Biegefestigkeit	kPa	≥ 250
Maximale Temperaturbeständigkeit	°C	80 - 85
Wasseraufnahme bei langzeitigem Eintauchen	Vol.-%	≤ 1
Wasseraufnahme durch Diffusion	Vol.-%	≤ 3
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl $\mu$		40 - 60
Brandverhalten (gemäß ÖNORM EN 13501-1)		E

Dieses Produktblatt dient lediglich zur allgemeinen Information. Eignung und richtiger Einbau des Produktes ist für den jeweiligen Anwendungsfall, vor Beginn der Arbeiten, zu prüfen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.