



RALMO-FLEX

technische Daten: für außen, weiß

Laminat Zusammensetzung:		PES – PE – PES
Gewicht, EN 29073-1	(g/m ²)	145
Dicke, DIN 53 855	(mm)	0,43
Reißkraft, EN 12311-1		
Längs	(N/5cm)	301
Quer	(N/5cm)	34
Reißdehnung EN 12311-1		
Längs	%	18
Quer	%	132
WDD äquivalente Luftschichtdicke DIN 52 815		
Sd – Wert	(m)	ca. 0,05
Wasserdichtigkeit, EN 20811	(m)	2000
Brandverhalten, DIN 4102		B2
Temperatureinsatzbereich	(°C)	-40°C + 80°C
Freibewitterung / UV	Monate	6