

**Artikel: RALMO-TOP**

Trägersystem:	Polyestergelege
Haftklebstoff:	Dispersionskleber auf Polyacrylatbasis, modifiziert, frei von Lösemitteln, Phthalaten, Isocyanaten
Schutzabdeckung:	PP-Folie, rot
Dicke (ohne Abdeckung):	0,22 - 0,24 mm
Flächengewicht Haftklebefilm:	220 - 240 g/m ²
Schälwiderstand:	≥ 20 N/25 mm (DIN EN 1939)
Scherwiderstand:	100 g/625 mm ² (DIN EN 1943)
Temperaturbereich im Einsatz:	-40 °C bis +90 °C
Kondenswasserbeständigkeit:	sehr gut
Alterungsbeständigkeit:	sehr gut
sd-Wert:	> 0,5 m, < 1,0 m

Die Angaben in diesem Datenblatt geben wir nach bestem Wissen. Sie beruhen auf den bewährten Ergebnissen aus der Anwendungspraxis und den Entwicklungsfreigaben aus durchgeführten Versuchen. Die Qualitätsmerkmale und Spezifikationen werden regelmäßig geprüft. Für dieses Produkt ist ein Hauptanwendungsbereich definiert. Aufgrund der vielseitigen Produkteigenschaften können sich weitere Anwendungsmöglichkeiten ergeben, für die der Anwender die alleinige Verantwortung übernimmt. In diesem Fall empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine gründliche Eignungsprüfung des Anwenders durchzuführen.