

Gutachtliche Stellungnahme

Nr. 555 37590/1 vom 7. Januar 2009

Prüfung nach DIN EN 204 – D4



Auftraggeber **Würth Handelsges. m.b.H.**
Würth Straße 1

3071 Böheimkirchen
Österreich

Auftrag Mit dieser gutachtlichen Stellungnahme wird festgestellt, dass durch die Identitätserklärung vom 14. November 2008 und einer Vollmacht vom 12. November 2008 die Ergebnisse der Prüfung nach DIN EN 204 eines Klebstoffes aus dem Prüfbericht 26095 auf den Klebstoff mit der Produktbezeichnung „**Pur Leim 20**“ übertragbar sind.

Ergebnisse Die Auswertungen der ermittelten Teilergebnisse aus dem Prüfbericht vom 8. Oktober 2002 sind in nachfolgender Tabelle zusammengestellt.

Beanspruchungsgruppe	Lagerungsfolge	Mindestwert lt. EN 204 in N/mm ²	Mittelwert der Klebfestigkeit in N/mm ²
D4	1	≥ 10	12,3
D4	3	≥ 4	6,3
D4	5	≥ 4	6,0

Aufgrund der vorliegenden Ergebnisse wurden die Anforderungen der DIN EN 204 Beanspruchungsgruppe D4 für den Klebstoff „**Pur Leim 20**“ erfüllt. Er darf somit bezeichnet werden mit

Klebstoff DIN EN 204 – D4.

ift Rosenheim
7. Januar 2009

Karin Lieb, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfstellenleiter
ift Zentrum Glas, Baustoffe & Bauphysik

Dr. Odette Moarcas
Prüfingenieur
ift Zentrum Glas, Baustoffe & Bauphysik