

BAUSCHAUM



1K-Pistolenschaum für den vielseitigen Einsatz.

- Dämmen.
- Kleben.
- Isolieren.
- Füllen.
- Dichten.
- Auch als Brunnenschaum verwendbar.

Einsatzgebiet

Zum sauberen und kontrollierten Hinterfüllen von Hohlräumen, isolierenden Abdichten von Anschlussfugen (Fensterbau, Außentüren), Ausschäumen von kleinen Mauerdurchbrüchen und anderen Hohlräumen.

Achtung

- Schaum wächst nach dem Ausbringen auf das 2-fache.
- Frische Schaumspritzer sind leicht mit PU-Reiniger, Art.-Nr. 0892 160 zu entfernen.
- Ausgehärteten Schaum mechanisch entfernen. Reste mit Profi-Schaumcleaner, Art.-Nr. 0892 160 000 auflösen und wegwischen.
- PU-Pistole ist mit PU-Reiniger, Art.-Nr. 0892 160 zu reinigen.
- Haftet nicht auf PE, PP, Silikon, Fett und ähnliches.
- Dose stehend lagern.

Arbeitsvorbereitung

- Untergründe müssen sauber, fest, staub- und fettfrei sein.
- Dose ca. 20 mal schütteln.
- Für ausreichende Belüftung sorgen.

| Inhalt ml | Art.-Nr. | VE/St. |
|-----------|---------------------|--------|
| 750 | 0892 155 012 | 1/12 |

Hinweis

Haftflächen müssen unmittelbar vor dem Schäumen mit Wasser befeuchtet werden. Bei mehreren Schaumsträngen zwischenfeuchten!

| Technische Daten | |
|-----------------------------------|---|
| Basis | Polyurethan |
| Farbe | betongrau |
| Schaumausbeute | ca. 44 L freigeschäumt |
| Zelligkeit | überwiegend geschlossenzellig |
| Klebfrei | ca. 7 min. - 30 mm Schaumstrang |
| Schneidbar | ca. 15 min. - 30 mm Schaumstrang |
| Voll belastbar | ca. 12 Std. - 30 mm Schaumstrang |
| Scherfestigkeit (DIN 53427) | 4 - 5,0 N/cm ² |
| Druckfestigkeit (DIN 53421) | 4 - 5,0 N/cm ² |
| Bruchfestigkeit (DIN 53430) | 9 - 10,0 N/cm ² |
| Untergrundtemperatur | +5°C bis +30°C |
| Temperaturbeständigkeit | -40°C bis +80°C; kurzfristig bis +100°C (max. 1 Std.) |
| Haltbarkeit | bis 12 Monate (trocken, kühl und stehend lagern) |
| Baustoffklasse (DIN 4102, Teil 1) | B3 |

Diese Angaben können nur Empfehlungen sein, die auf unseren Erfahrungen beruhen. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.

Pumpsprayflasche
Art.-Nr. 1891 510 211

Verarbeitungspistolen
Art.-Nr. 0891 152 5
Art.-Nr. 0891 152 7

PU-Reiniger
Art.-Nr. 0892 160

Hautschutzcreme
Art.-Nr. 0890 600 100