

KONSTRUKTIONSKLEBSTOFF KLEBT + DICHTET FAST



Art.-Nr.	0890 100 720	0890 100 730	0890 100 710
VE	1/12/24	1/12/24	1/12/24
Inhalt	300 ml	300 ml	300 ml
Gebinde	Kartusche	Kartusche	Kartusche
Chemische Basis	1-Komponenten-Polyurethan	1-Komponenten-Polyurethan	1-Komponenten-Polyurethan
Farbe	Grau	Schwarz	Weiß
Hautbildezeit min./max.	19-20 min	19-20 min	19-20 min
Verarbeitungstemperatur min./max.	5 bis 35 °C	5 bis 35 °C	5 bis 35 °C
Temperaturbeständigkeit min./max.	-40 bis 90 °C	-40 bis 90 °C	-40 bis 90 °C
Lagerfähigkeit ab Herstellung	12 Monate	12 Monate	12 Monate

Bezeichnung	Ergänzende Produkte
Nylon-Pinsel	0693 30
Standard-Auftragsdüse	0890 100 099
Oberflächenreiniger Klebt+Dichtet HaftClean	0890 100 60
Oberflächenreiniger Klebt+Dichtet HaftPlus Metall	0890 100 61
Oberflächenreiniger Klebt+Dichtet HaftPlus Kunststoff/Holz/Stein	0890 100 62
Oberflächenreiniger Klebt+Dichtet Entferner	0890 100 63
Dichtstoffglättemittel	0893 3

Anwendungsgebiet

Zum dauerelastischen, haftstarken Abdichten von Überlappungsnahten, Punktschweißnahten, Sichtfugen, Blechanschlussfugen und Falznahten im Innen- und Außenbereich. Hervorragende Klebkraft auf verschiedensten Materialien und Oberflächen wie Metall, Lack, Holz, Stein, Beton und Kunststoff (Polyester und Hart-PVC). Nicht geeignet für PE, PP, PTFE, Silikongummi, Styropor und weichgemachte Kunststoffe.

Hinweis

Nicht mit Alkydharz-Lacksystemen in Verbindung bringen. Nicht geeignet für die Glasfalzversiegelung in Bereichen, wo eine UV-Hinterspiegelung erfolgen kann. Direkte Sonneneinstrahlung kann zu einer leichten Oberflächenvergilbung führen. Um optimale Verklebungsergebnisse zu erzielen, ist der Einsatz von Würth K+D Haft-Plus Produkten unerlässlich! Dies ist vor allem bei kritischen Untergründen wie Buntmetallen (Kupfer) und verzinkten Materialien unbedingt zu beachten. Zum Glätten Würth Dichtstoff-Glättemittel verwenden.

Schneller, streichbarer PU-Dichtstoff

Haftstarke, dauerelastische Dichtmasse

- Sehr gute Haftung auf blanken, grundierten und lackierten Blechen
- Toleranzausgleichend/Spaltüberbrückend
- Dauerhaft sichere Abdichtungen

Gute Standfestigkeit

- Hervorragend glättbar
- Spachtel- und streichbar
- Mit Pinsel oder Glättholz strukturierbar

Kurze Hautbildezeit

Die Dichtstoffoberfläche ist nach kurzer Zeit klebfrei.

Schnell überlackierbar

Aufgrund kurzer Hautbildezeit rasch überlackierbar (Lackverträglichkeit durch Vorversuche überprüfen!).

Lebensmittelrechtlich zugelassen (ISEGA-Zertifikat)

- Gesundheitlich unbedenklich im ausgehärteten Zustand
- Für Abdichtungen in Lebensmittel verarbeitenden Betrieben geeignet

Nicht korrosiv

Vermeidung von Metallkorrosion.

Geruchsarm

Silikonfrei

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.