

PERIMETERKLEBER



Deklariert in der Datenbank für ökologisches Bauen und Sanieren.

1K-Polyurethanklebstoff zur Verklebung von Polystyrol-Hartschaumplatten im Perimeterbereich.

Optimal abgestimmte Produkteigenschaften

- Hohe Ergiebigkeit
- Schnelle Aushärtung
- Hohe Haftfähigkeit

Einfache Handhabung und Verarbeitungsmethode

- Bei ordnungsgemäßer Verwendung und Lagerung kein Austrocknen der Dose
- Dosen können nach Unterbrechung der Anwendung weiterverwendet werden
- Kein aufwendiges Reinigen von Werkzeugen oder Maschinen
- Geringerer Lagerflächenbedarf aufgrund hoher Ergiebigkeit

Hohe Materialbeständigkeit

- Wasserfest
- Alterungsbeständig
- Unverrottbar
- Beständig gegen eine Vielzahl von Farben und Chemikalien

Umweltschonend

- Hervorragende Wärmedämmung
- HFCKW-, FCKW-, HFKW- und FKW-frei

Haftet auf allen üblichen Baugrunderünden wie: Beton, Mauerwerk, Stein, Putz, Holz, Metall, Polystyrol und Bitumen

Inhalt	Art.-Nr.	VE/St.
750 ml	0892 400 6	1/12

Technische Daten

Schaumausbeute, freigeschäumt	ca. 40 Liter
Aushärtungsgeschwindigkeit	ca. 30 min*
Klebfreiheit der Oberfläche	nach ca. 8 min*
Voll belastbar	nach ca. 12 h*
Verarbeitungstemperatur (Haftfläche)	+5 °C bis +35 °C
Verarbeitungstemperatur (Dose)	+10 °C bis +30 °C**
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +80 °C
Farbe	gelb

* Bei 30 mm Klebstoffstrang bei 20 °C/65% r.L. Diese Werte können durch äußere Einflüsse variieren.

** Bei Bedarf Dose in Wasserbad auf optimale Temperatur bringen.

Anwendung

Vor der Anwendung muss die Dose fest auf die Pistole geschraubt werden und zur Optimierung der Klebekraft mit der Pistole nach unten ca. 20x geschüttelt werden. Nach Einstellung des Klebstoffstrangs den Kleber möglichst senkrecht von unten nach oben aufspritzen. Dämmplatten innerhalb von 8 min kräftig andrücken und leicht fixieren. Abschließend alle offenen Fugen ebenfalls mit dem Perimeterkleber abdichten und nach Aushärtung den Überstand wegschneiden. Bei Unterbrechungen bzw. Beendigung der Arbeiten ist darauf zu achten, dass der Verschluss der Pistole zuge dreht wird. Die PU-Pistole sollte mit PU-Reiniger gereinigt werden. Ausgehärteter Kleber muss mechanisch entfernt werden.

Hinweis

Kleber in 1-2 cm dicken Strängen im Abstand von ca. 25 cm durchgehend auf Dämmplatten auftragen. Nicht geeignet für Verklebungen im Grundwasserbereich, wo drückendes Wasser zu erwarten ist. Nicht UV-beständig! Haftet nicht auf PE, PP, PTFE und Silikon.

Diese Angaben können nur Empfehlungen sein, die auf unseren Erfahrungen beruhen. Bei Verwendung auf Metalloberflächen an unauffälligen Stellen testen. Vorversuche erforderlich! Weitere Informationen siehe technisches Merkblatt.

Pumpsprühflasche
Art.-Nr. 0891 510 211
1K-Pistole
Art.-Nr. 0891 152 4
PU-Reiniger
Art.-Nr. 0892 160
Hautschutzcreme
Art.-Nr. 0890 600 100