



Festigkeitsklasse	CT-C20-F4 nach EN 13813		Zusammensetzung	Trockenmischung bestehend aus Spezialzementen und Sanden.
Körnung	0 - 4,0 mm bzw. 0 - 8,0 mm		Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> · leicht verarbeitbar · universelle Einbaumöglichkeit · kostengünstig
Verbrauch	ca. 20 kg/m ² pro 1cm Einbaudicke		Anwendung	Als schwimmender Estrich, als Verbund- oder Trenn-estrich für Wohn- und Büroräume, Keller, Balkone und für Ausbesserungsarbeiten. Auch geeignet für Fußbodenheizung.
Ergiebigkeit	1 Sack ergibt ca. 19 l Estrich		Verarbeitung	<p>Mittels Freifall-, Zwangs- und Durchlaufmischer sowie maschinell mittels Estrichpumpe. Estrich erdfeucht anrühren und innerhalb einer Stunde verarbeiten.</p> <p>Die Randstreifen müssen eine Dicke von mind. 5 mm aufweisen. Der Streifen muss den Estrich über die gesamte Dicke von den angrenzenden Bauteilen trennen und 2 - 3 cm über die fertige Fußbodenoberkante hinausragen.</p> <p>Bei schwimmenden Zementestrichen muss die Dämmschicht vom Estrich durch eine mindestens 0,1 mm dicke Trennlage mit mind. 10 cm Überlap-pung getrennt werden.</p> <p>Zementestriche müssen gleichmäßig dick und verdichtet hergestellt werden sowie eine geschlos-sene Oberfläche aufweisen. Die Mindestdicke der Randstreifen beträgt bei Heizestrichen 10 mm. Die Mindestdicke von Estriichen ist der ÖNORM B 3732 Tab. A3 sowie A4 bzw. der DIN 18560 zu entnehmen.</p> <p>Ein Vermengen mit anderen Bauprodukten ist nicht zulässig und kann zu Schäden führen. Nicht unter + 5°C Luft- und Objekttemperatur verarbeiten. Wäh-rend der Estrichherstellung und innerhalb der Schutzzeit muss der Estrich vor vorzeitigem Aus-trocknen geschützt werden.</p> <p>Zugluft und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Nach Ablauf der Stoßzeit ist für eine intensive Lüf-tung (Stoßlüftung) zu sorgen. Ein gleichzeitiges</p>
Lieferform	Sack	Silo		
	40 kg	√		

Verarbeitung

Beheizen der Räume verstärkt den Trocknungsvorgang entsprechend.
Die **Belegreife** richtet sich im Wesentlichen nach der Estrichdicke und den bauklimatischen Bedingungen. Bei Estrichdicken bis 4 cm ist mit einer Dauer von mind. 28 Tagen bis zur Belegreife zu rechnen. Bei Dicken über 4 cm wird je weiterem 1 cm eine Zeitdauer von mind. 2 Wochen aufgeschlagen.
Die angegebenen Trocknungszeiten beziehen sich auf ein Normklima von +20°C Raumtemperatur und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50 bis 60 %. Hohe Luftfeuchtigkeit, niedrige Umgebungstemperatur, schlechtes Lüftungsverhalten führen zu einer Verlängerung der Trocknungszeit.

Untergrund

Der Untergrund ist vor Arbeitsbeginn gemäß ÖNORM B 2232 und 3732 bzw. DIN 18560 zu prüfen. Unebenheiten vor Durchführung der Verlegearbeiten ausgleichen (QUARZOLITH FA 440), um eine einheitliche Schichtdicke zu erzielen und so ein gleichmäßiges Austrocknen zu gewährleisten. Ausgleichsschichten (Schüttungen) müssen im eingebauten Zustand eine gebundene Form aufweisen. Belastbare Dämmstoffe dürfen als Ausgleichsschichten verwendet werden.

Lagerung

Trocken, auf Holzrosten lagern. Ca. 6 Monate lagerfähig. Vor Feuchtigkeit schützen.

Besondere Hinweise

Bauwerksfugen sind aus dem Untergrund in den Estrich zu übernehmen. Zementestrich (schwimmend oder auf Trennschichten) sind bei größeren Flächen über etwa 40 m² mit Scheinfugen in Felder mit einer max. Seitenlänge von ca. 8 m zu unterteilen. Bei Türen und Grundrissen mit L- und U-Geometrien sind ebenfalls Fugen anzuordnen.
Bitte beachten Sie unser Aufheizprotokoll ZE-1. Für die Verarbeitung von Bauprodukten sind die einschlägigen europäischen Normen (EN13813) sowie die nationalen Ergänzungen – ÖNORM B 2232, 2242, 3732 bzw. DIN 18560 – zu beachten.

Sicherheitshinweise

Enthält Zement. Xi reizend. Haut und Augen schützen. Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Allgemeine Hinweise:

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist.