

# KLEBEBAND EURASOL® THERMO HT



Deklariert in der Datenbank für ökologisches Bauen und Sanieren.

**Klebeband mit extrem hoher Klebekraft für anspruchsvolle luft- und winddichte Verklebungen im Außen- und Innenbereich.**

## Besondere Klebstoffrezeptur, starker Klebstofffilm

- Extrem starke Anfangs- und Dauerklebekraft auf vielen Untergründen, insbesondere den Wüttop Thermo Bahnen
- Sichere Verklebung bereits ab -10°C
- Lösemittelfrei

## Hochwertige Spezialfolie

- Sehr hohe Temperaturbeständigkeit bis +120°C
- Sehr anschiemgsam, dadurch noch höhere Klebekraft
- Passt sich Durchdringungen hervorragend an
- Fadengelege schützt vor Überdehnen

## Geprüft auf erhöhte Regensicherheit mit Unterdeckplatten durch „Holzforschung Austria“ (Auftrag-Nr. 521/2017/2-BB)

## Anleitung

Eurasol Thermo HT durch Abziehen des Abdeckpapiers von wenigen Zentimetern auf der Überlappungsnaht fixieren. Durch Abziehen des Abdeckpapiers wird das Klebeband auf der gesamten Länge durch Andrücken verklebt. Bitte auf ausreichenden Anpressdruck achten. Am Ende der Verklebung das Klebeband mit einem Messer trennen.

## Hinweis

Eurasol Thermo HT ist optimal für die Verklebung von WÜTOP Dachunterspannbahnen, WÜTOP Dampfsperren und WÜTOP Dampfbremsen geeignet und wurde auf diesen Folien getestet. Daher empfehlen wir den Einsatz dieser WÜTOP-Folien, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. Der Untergrund muss trocken, fett-, span- und staubfrei sein. Im verklebten Bereich darauf achten, dass sich kein Stauwasser bilden kann. Verklebtes Band nicht dauerhaft auf Zug beanspruchen.

Art.-Nr.	0992 720 060	0992 720 100	0992 720 150
<b>VE</b>	10	6	4
<b>Trägermaterial</b>	Spezialfolie	Spezialfolie	Spezialfolie
<b>Klebstoffbasis</b>	Polyacrylat	Polyacrylat	Polyacrylat
<b>Farbe</b>	Weiß	Weiß	Weiß
<b>Breite</b>	60 mm	100 mm	150 mm
<b>Schlitzung</b>		50/50 mm	75/75 mm
<b>Länge</b>	25 m	25 m	25 m
<b>Verarbeitungstemperatur min./max.</b>	-10 bis 40 °C	-10 bis 40 °C	-10 bis 40 °C
<b>Temperaturbeständigkeit min./max.</b>	-30 bis 120 °C	-30 bis 120 °C	-30 bis 120 °C
<b>UV-Beständigkeit</b>	12 Monate, Sonneneinstrahlung Mitteleuropa	12 Monate, Sonneneinstrahlung Mitteleuropa	12 Monate, Sonneneinstrahlung Mitteleuropa
<b>Lösemittelfrei</b>	Ja	Ja	Ja

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Feuchtevariable Dampfbremse WÜTOP® Thermo Vario SD	<b>0681 000 147</b>

## Anwendungsgebiet

### Folienuntergründe:

Dauerhaftes Verkleben von Unterdeck- und Unterspannbahnen, insbesondere der Wüttop Thermo Bahnen. Weiterhin für Dampfsperren und Dampfbremsen sowie für Fassadenbahnen. Verklebungen der Überlappungen dieser Folien sowie von Anschlüssen und Durchdringungen. Reparaturen von Beschädigungen bei Unterdeck- und Unterspannbahnen.

### Plattenuntergründe:

In Verbindung mit Eurasol HaftPlus oder Sprühprimer für Stoß- und Anschlußverklebungen von Weichfaserplatten sowie zur Verklebung von Sockelanschlüssen. Luftdichte Stoßverklebungen von OSB-Platten.

Bei der Verklebung von Unterdeckplatten (Überdeckungs- und/oder Stoßverklebung) muss nach dem ZVDH-Merkblatt die Breite des Bands mindestens 100mm betragen.

Geeignet für den Einsatz im Außen- und Innenbereich.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.