

## DICHTUNGSBAND VKP® TRIO SF

### Anleitung

#### 1. Vorbereitung:

- Die Untergründe grob von Verunreinigungen befreien.
- Die Anfangs- und Endstücke des Bandes ca. 2 cm abschneiden.
- Längenzugabe beim Ablängen des Bandes von ca. 2 cm/m berücksichtigen.

#### 2. Montage am Fenster:

- Schutzfolie vom Selbstklebestreifen abziehen und das Band am Fensterprofil aufkleben.
- Auf die richtige Positionierung innen und außen achten (graue Beschriftung auf der Innenseite).

#### 3. Ausbildung Eckbereich:

- Das Band wird an den Ecken stumpf gestoßen, hier in Längsrichtung Band stauchen.
- Leckagen sind grundsätzlich zu vermeiden.

### Hinweis

Das Band ist schlagregendicht, muss aber bei drückendem oder stehendem Wasser (z.B. oben waagrecht) zusätzlich von außen mit Butylband mit Alukasicherung abgedichtet werden, sofern die Fuge nicht unmittelbar nach der Montage abgedeckt wird. Im unteren Anschlussbereich ist eine zweite wasserabführende Ebene (wannenförmige Dichtfolie) herzustellen, damit das Wasser kontrolliert nach außen abgeleitet wird. Die Aufgehgeschwindigkeit von VKP Trio SF ist temperaturabhängig. Band bei hohen Temperaturen kühl lagern, bei niedrigen Temperaturen warm lagern.

<b>Farbe</b>	Anthrazit
<b>Chemische Basis</b>	Imprägnierter Polyurethanschaum
<b>Schlagregendichtigkeit (Druck) min. / Bedingung</b>	600 / nach DIN 18542-BG1
<b>Baustoffklasse / Bedingung</b>	B2 / nach DIN 4102
<b>UV-Beständigkeit</b>	Ja, bei schlagregendichter Komprimierung, Freibewitterung
<b>Wasserdampfdiffusionswiderstand (Beschreibung)</b>	Innen dichter als außen
<b>Lagerfähigkeit ab Herstellung</b>	9 Monate
<b>Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung</b>	von 1 °C bis 20 °C
<b>Verarbeitungstemperatur min./max.</b>	5 bis 23 °C
<b>Temperaturbeständigkeit min./max.</b>	-30 bis 80 °C