Ytong Dach- und Deckenplatte 240

AAC 4,5-700

YTONG

F

Kennwerte allgemein

Abmessungen (L x D x H) < 6000 x 625 x 240 (mm)



Kennwerte Güteklasse

Rohdichteklasse	700	
Mittlere Trockenrohdichte ρ	700	(kg/m³)
Festigkeitsklasse	4,5	
Charakteristische Druckfestigkeit f _{ck}	4,5	(N/mm²)



Kennwerte Wärmeschutz

Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{\text{\tiny design,unit}}$	0,18	(W/mK)
Wasserdampfdiffusionswiderstand $\boldsymbol{\mu}$	5/10	
Spezifische Wärmespeicherkapazität c	1000	(J/kg)



Kennwerte Brandschutz

Feuerwiderstandsklasse ¹	REI 90
Brandverhaltensklasse ¹	A1 s1-d0



hochwärmedämmendem Porenbeton und sind in verschiedenen Dicken und Spann-

weiten erhältlich.

Technische Regelwerke: Vorgefertigte bewehrte Bauteile aus dampfgehärtetem Porenbeton gemäß ÖNORM EN 12602

Oberflächenbehandlung: siehe Technische Information "TI – Oberflächenbehandlung von Ytong" sowie die Verarbeitungsrichtlinien für Werkputzmörtel der ÖAP