



5858 BLUE ORCHID




5852 BLUE MOON




5802 CAPE COD




5811 SILVER GREY




5862 THORN APPLE




5864 AMBROSIA




5859 DENIM



5803 PEWTER



5805 GRAPHITE




5863 SPRUCE




5823 MOROCCO




5822 DUSTY




5829 SUNBEAM


















5824 CORUNDUM



5832 CAROTENE



5843 TERRACOTTA

PRODUKT			
Zero Sound	Enomer® Bodenbelag nach EN 14565	Aus natürlichen Mineralien und reinen thermoplastischen Polymeren, für eine angenehme Akustik. Frei von Chlor und Weichmachern.	
Klassifizierung	EN ISO 10874	23 / 33 / 42	
SPEZIFIKATIONEN			
	Dicke	EN ISO 24346	3,6 mm
	Gewicht	EN ISO 23997	3800 g/m ²
	Rollenlänge	EN ISO 24341	8-16 m
	Breite	EN ISO 24341	145 cm
PRODUKTEIGENSCHAFTEN			
	EIGENSCHAFT	TESTMETHODE	ERGEBNIS
	Raumluftzertifizierungen		M1, FloorScore
	Brandverhalten	EN 13501-1	C _{fl} -s1
	Trittschalldämmung	ISO 717 / 2	ΔL _w 15 dB
	Resteindruck	EN ISO 24343-1 (2,5 h)	ca. 0,13 mm
	Gleitreibungswiderstand Rutschsicherheit/-hemmung	EN 13893 DIN 51130	DS (> 0,3) Gruppe R9
	Elektrostatisches Verhalten	EN 1815	< 2 kV (antistatisch)
	Isolationswiderstand	EN 1081	> 100 GΩ
	Chemische Beständigkeit	EN ISO 26987	Hervorragend
	Wärmeleitfähigkeit	EN 12667	R = 0,030 [m ² K/W]
	Fußbodenheizung		Geeignet (bis max +28 °C Oberflächentemperatur bei Warmwasserheizung)
	Bakterienwachstum		Dient nicht als Substrat für bakterielles Wachstum