



Profi Norm TOP

Technisches Merkblatt

erstellt am 20.2.2020



Für reinstweiße, stumpfmatte Innenanstriche auf Putz-, Beton-, Gipswänden, Raufasertapeten, sowie vielen anderen festen und tragfähigen Untergründen, nach entsprechender Vorbehandlung. Profi Norm TOP hat gegenüber Profi Norm und Profi Norm Plus eine nochmals verbesserte Nass- und Trockendeckkraft (Kl.1). Die Farbe eine ist absolut lösemittel-, weichmacher-, SVOC (schwere flüchtige organische Bestandteile) und APEO-frei und optimal für alle Wohnräume und sensible Bereich geeignet. Profi Norm TOP ist eine umweltfreundliche Innenwandfarbe, für den rationelle Einsatz auf mittleren bis großen Objekten für den professionellen Maler.

Eigenschaften

- wasserverdünnbare Innenwandfarbe
- APEO und formaldehyddepotfrei, keine SVOC (ELF)
- erhöhte Nass- u. Trockendeckkraft
- einfache und rationelle Verarbeitung
- frei von „fogging“ aktiven Substanzen (vergrauen)
- lösemittel- u. weichmacherfrei
- ergibt eine stumpfmatte, reinstweiße Oberfläche
- wasserdampfdurchlässig ($s_d < 0,05m$)
- ohne Formaldehyd-Depotverbindungen
- entspricht den Öko Kauf Kriterien

Profi Norm TOP entspricht ÖNORM EN 13300 Abriebklasse 3, Deckkraftklasse 1 (bei $7m^2/l$). lt. DIN 13300 Glanzgrad bei $85^\circ < 5\%$ (stumpfmatt), maximale Korngröße: fein

Anwendung

Als Untergrund eignen sich Kalkzement Mörtel, Maschinengipsputz, schalölreiner Beton, Gipskarton, sämtliche mineralischen Untergründe im Innenbereich, sowie tragfähige Altbeschichtungen auf Dispersionsbasis.

Vorbereitung des Untergrundes

Saugende und leicht sandende Untergründe mit Polyfen Einlassgrund oder Polyfen Isoliergrund (bei Gefahr des Verfärbens durch den Untergrund) grundieren. Löcher und Fehlstellen mit all-color X60 Glätt- u. Füllspachtel ausbessern, bzw. flächig überziehen.

Maschinengips- und Fertigputze auf Sinterhaut prüfen (Benetzungsprobe). Sinterhaut mechanisch, z.B.: durch Anschleifen entfernen und tiefwirkend festigen.

Gipskartonplatten mit Polyfen Einlassgrund grundieren.

Alte Leimfarbenanstriche sollen entfernt werden, anschließend mit Polyfen Einlassgrund grundieren.

Bei Verwendung von Polyfen Grundierweiß (weiß pigmentiert) ist in den meisten Fällen nur mehr 1 Deckanstrich notwendig. Ausbessern in der Fläche mit ca. 15% verdünnter Farbe

Nicht unter $5^\circ C$ verarbeiten.

Nach dem Verdünnen mit Wasser ist das Produkt nur mehr begrenzt lagerfähig (ca. 1 Woche).

