



ARDEX EP 500

Epoxigrundierung

- Grundierung und Haftbrücke für saugende und dichte Untergründe im Innen- und Außenbereich
- Systemgrundierung unter ARDEX S 2-K PU Dichtmasse
- ohne Absandung einsetzbar
- thixotrope Einstellung für Wand- und Bodenflächen
- Absperrung bei kapillar aufsteigender Feuchte
- spachtel-, roll- und streichfähige Konsistenz
- lösemittelfrei



Anwendungsbereich

Innen und außen. Boden, Wand und Decke.

Systemgrundierung und Haftbrücke unter ARDEX S 2-K PU für saugende und dichte Untergründe, wie:

- Beton,
- Zement- und Kalkzementputze,
- Zementestriche und Calciumsulfatestriche,
- Fliesen- und Plattenbeläge,
- Terrazzo,
- Trockenestriche,
- Spachtelmassen.

Art

Rot eingefärbtes 2-komponentiges thixotropes Epoxidharz mit speziellen Additiven und Füllstoffen.

Vorbereitung des Untergrundes

Der Untergrund muss trocken, frei von Schmutz und Trennmitteln sein und hinsichtlich seiner Festigkeit und Tragfähigkeit den zu erwartenden Beanspruchungen entsprechen. Größere Unebenheiten sowie Lunker oder

Poren, sind mit geeigneten Maßnahmen auszugleichen und/oder zu schließen. Bei Calciumsulfatestrichen darf eine Restfeuchte von 0,5 % nicht überschritten werden.

Bei Beton und Zementestrichen kann ARDEX EP 500 Epoxigrundierung auch als Absperrung gegen kapillar aufsteigende Feuchtigkeit und Restfeuchtigkeit bis zu max. 6 % Feuchtigkeitsgehalt eingesetzt werden.

Anrühren

Harz- und Härterkomponente sind in den Originalgebinden im richtigen Mischungsverhältnis zueinander abgestimmt.

Die Härterkomponente wird der Harzkomponente zugegeben, indem die Deckeleinheit mehrfach mit einem spitzen Gegenstand durchstoßen wird. Deckeleinheit leicht anheben und vollständig leerlaufen lassen. Anschließend wird die Deckeleinheit abgenommen, und die Komponenten werden mit einem geeigneten Rührer intensiv miteinander vermischt.

Verarbeitung

ARDEX EP 500 Epoxigrundierung ist mit einer Glättkelle gleichmäßig und deckend auf den Untergrund aufzutragen. Ggf. kann der Auftrag auch mit einer Kurz-, Mittelflorrolle oder einem Pinsel erfolgen.

Nach Aushärtung von ARDEX EP 500 ist ARDEX S 2-K PU Hochbelastbare Dichtmasse innerhalb von 5 Tagen aufzutragen. Sollte innerhalb dieser Zeit keine Abdichtung erfolgen, ist ARDEX EP 500 mit Quarzsand 0,3 – 0,9 mm feuergetrocknet abzustreuen.

ARDEX Baustoff GmbH
Hürmer Straße 40
A-3382 Loosdorf
ÖSTERREICH
Tel: +43 (0) 2754/7021-0
Fax: +43 (0) 2754/2490
office@ardex.at
www.ardex.at

Hersteller zertifiziert nach
EN ISO 9001 und EN ISO 14001

ARDEX EP 500

Epoxigrundierung

Werkzeuge können mit ARDEX CW Reinigungstüchern oder ARDEX RG Cleaner Epoxireiniger pur, im noch frischen Zustand gereinigt werden.

ARDEX EP 500 Epoxigrundierung ist bei Temperaturen von +10 °C bis max. +30 °C und innerhalb der angegebenen Verarbeitungszeit von 20 - 30 Minuten zu verarbeiten.

Hinweis

Die Aussagen in unseren Sicherheitsdatenblättern sind zu beachten.

Nur für den gewerblichen Verwender!

Technische Daten nach ARDEX-Qualitätsnorm

Anmischverhältnis	Wird durch das Gebinde vorgegeben	
-------------------	-----------------------------------	--

Materialbedarf ca.	Bedingung je nach Untergrundbeschaffenheit und verwendetem Werkzeug	Verbrauch 100 - 200 g/m ²
--------------------	---	--

Frischgewicht ca.	1,10 kg/l	
-------------------	-----------	--

Anwendungseigenschaften

Verarbeitungszeit ca.	30 Minute(n)	
-----------------------	--------------	--

Trocknungszeit ca.	Bedingung für Wand- und Bodenflächen	Zeit 12 Stunden
--------------------	--	---------------------------

Anwendung Umgebungsbedingungen	+20°C	
--------------------------------	-------	--

Produktdetails

Fußbodenheizungseignung	ja	
-------------------------	----	--

Kennzeichnung nach GHS/CLP	siehe entsprechendes Sicherheitsdatenblatt	
----------------------------	--	--

Kennzeichnung nach ADR	siehe entsprechendes Sicherheitsdatenblatt	
------------------------	--	--

EMICODE	EC 1 PLUS = sehr emissionsarm PLUS	
---------	------------------------------------	--

GISCODE	RE1 = Epoxidharzprodukte, lösemittelfrei, sensibilisierend	
---------	--	--

Abpackung	Eimer mit 3 kg netto	
-----------	----------------------	--

Lagerung	Frostfrei ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.	
----------	---	--