Technische Daten

GLAPORSCHAUMGLASPRODUKTE

GLAPOR DÄMMSCHOTTER **SG 600 T**



Beschreibung:

Wärmedämmung unter Verwendung von losem Schaumglasschotter

Anwendungsgebiet(e):

abZ / aBg Z-23.11-1997: Wärmedämmung aus Schaumglasschotter

horizontale, druckbelastbare Wärmedämmschicht entspr. Anwendungsgebiet DEO (Innendämmung der Decke oder Bodenplatte (oberseitig) unter Estrich ohne Schallschutzanforderungen) nach DIN 4108-10

Produkteigenschaften: allgemein	Wert	Einheit	Norm / Angabe
Produkt / Material / Zusammensetzung	100	%	hochwertiges, recyceltes Glas
Produkteigenschaften: EN	Wert	Einheit	Norm / Angabe
Schüttdichte	100 - 120	kg/m³	EN 1097-3
Korngröße	16 - 63	mm	EN 933-1
Nennwert Wärmeleitfähigkeit λ_D	≤ 0,080	W/mK	EN 12667 / EN 12939
Nennwert Druckfestigkeit f _{c,Nenn}	≥ 500	kPa	EN 826
Produkteigenschaften: national	Wert	Einheit	Norm / Angabe
Umweltverträglichkeit	< Geringfügig	keitsschwelle	LAGA Anhang I-D.1
Wasseraufnahme bei 28 d Unterwasserlagerung	≤ 10	Vol%	ABg Z-23.34-2063
Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit	0,085	W/mK	ABg Z-23.11-1997
Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit (feuchtegeschützt*)	0,080	W/mK	CH: SIA 279
Bemessungswert Druckspannung f _{cd}	225	kPa	abZ/aBg Z-23.34-1778
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl μ	1		ABg Z-23.34-2063
Brandverhalten / Baustoffklasse	DIN 4102-A1		ABg Z-23.34-2063
Erweichungspunkt, Korn	≥ 700	°C	
weitere Angaben / Eigenschaften	Wert	Einheit	
Schüttdichte (1,3 : 1 verdichtet)	130 - 155	kg/m³	
Auftrieb (1,3 : 1 verdichtet)	≈ 1,4	kN	
Nagetiersicher	ja		
kapillarbrechend	ja		
Gesundheit / Brandschutz / Verarbeitung	Wert	Einheit	
Verdichtungsfaktor	1,3 : 1		ABg Z-23.11-1997
Mindesteinbaudicke (1,3 : 1 verdichtet)	≥ 150	mm	ABg Z-23.11-1997
max. Einbaudicke (1,3 : 1 verdichtet)	≤ 900	mm	ABg Z-23.34-2063
erzielbare Ebenheit der Schotterfläche	± 25	mm	
Entsorgungsschlüssel (AVV):	AVV 170202		Abfallverzeichnisverordnung-Kata
Lieferform / -format / Verpackung			
Big Bag:	1,5 m³	3,0 m³	

^{*} feuchtegeschützter Einbau gemäß SIA 279

Unsere Angaben entsprechen dem Wissensstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Irrtümer und Änderungen ohne Vorankündigung bleiben vorbehalten. Neuere Ausgaben ersetzen die älteren Fassungen. Aktuelle Fassungen finden Sie auf unserer Homepage im Downloadbereich unter "Technische Daten".

Stand: 01.06.2022

GLAPOR Werk Mitterteich GmbH

Hüblteichstraße 17 95666 Mitterteich Germany

Tel.: +49 (0) 96 33 40 07 69 - 0 Fax: +49 (0) 96 33 40 07 69 - 19

Mail: info@glapor.de





