



OLI-NATURA HS Hartwachsöl

LÖSEMITTELFREIES HIGH-SOLID HARTWACHSÖL ZUR GRUNDBEHANDLUNG MASSIVER HOLZFUSSBÖDEN, HOLZTREPPEN &- MÖBEL IM INNENBEREICH. SCHÜTZT MIT NUR EINEM ÖLAUFTRAG.

High-Solid-Hartwachsöl auf Naturöl-Wachs-Basis mit einem Festkörper von 100%. Sorgt mit nur einem Öl-Auftrag für maximale Holz sättigung. Ideal für die Grundbehandlung von unbehandelten, neuen oder neu geschliffenen Holzoberflächen im Innenbereich. Besonders geeignet für Holzfußböden wie Massivholzdielen, Landhausdielen, Schiffsboden sowie für Treppen und Möbeloberflächen. Es feuert die Eigenfarbe des Holzes an und erzeugt eine widerstandsfähige, schmutz- und wasserabweisende sowie wohngesunde Oberfläche. Während das Öl das Holz von innen schützt, bildet das Wachs einen strapazierfähigen, seidig-matten Oberflächenfilm, der atmungsaktiv, pflegeleicht und reparaturfreundlich ist. Zur Beschleunigung der Durchhärtung und Erhöhung der Chemikalienbeständigkeit kann das HS Hartwachsöl mit dem OLI-NATURA HS Härter verarbeitet werden.

Erfüllt/Geprüft nach:

- Giscode Ö10+
- EU-Decopaintkonform
- Z-157.10- 17 (emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt-Grundsätzen)
- DIN 71-3 (Sicherheit von Kinderspielzeug)
- DIN 53160 (speichel- und schweißecht)
- LFGB-zertifiziert (lebensmittelecht) gemäß (EG) Nr.: 1935/2004
- **FREI** von Formaldehyd, Aromaten, Bioziden, Konservierungsmitteln, Kobalt und Oximen

Bestell-Code: Natur (A01400)

Gebindegrößen: 2,5 Liter, 1 Liter

Härter: 250 ml, 100 ml (MV 10:1) (A03662)

Zusammensetzung: Natürlich nachwachsende Rohstoffe (Holzöl, Leinöl, modifiziertes Rizinusöl), blei- und kobaltfreie Trockenstoffe, oximfreies Antihautmittel, Kieselsäure, mikronisierte Wachse

Lagerfähigkeit: Im verschlossenen Originalgebinde 24 Monate. Lagerung und Transport nicht über +30°C / unter +5°C.)

Kennzeichnung: Entfällt, kein Gefahrgut. Weitere Sicherheitshinweise im Sicherheitsdatenblatt unter www.oli-lacke.de.

Verbrauch: 1 Auftrag / Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes 20-40 g/m² pro Auftrag (25-50 m²/l)

Tools: Mikrofaser-Rolle (5 mm), Ölapplikator, Ölbürste oder Flächenstreicher, Pad beige, Pad weiß

Verarbeitungshinweise:

- Optimale Verarbeitungsbedingungen bei +20°C und 50% relative Luftfeuchte. Nicht unter +15°C Bodentemperatur verarbeiten.
- Material bei Raumtemperatur verarbeiten und vor Gebrauch gut schütteln!
- Auf inhaltsstoffreichen Exotenhölzern und Furnieren nur nach Vorversuch verwenden.
- Gebinde mit verschiedenen Chargen-Nummern vor Gebrauch mischen, um Farbunterschiede zu vermeiden.
- Überschüssiges Öl von der Oberfläche entfernen, Pfützenbildung grundsätzlich vermeiden.
- Selbstentzündungsgefahr! Getränkte Lappen/Pads sofort nach Gebrauch reinigen oder unter Wasser aufbewahren
- Oxidative Trocknung: Während und nach der Verarbeitung für geöffnete Fenster sorgen um Luftzirkulation zu erreichen.

Optionale Verarbeitung nur für den gewerblichen Verarbeiter bestimmt!

- Optional mit OLI-NATURA HS Härter im Verhältnis 10:1 zu verarbeiten. Nach dem Abmischen beträgt die Topfzeit des farblosen Öls 2-3 Stunde. Entsprechende Verarbeitungshinweise dazu im Technischen Merkblatt für OLI-NATURA HS Härter. Überschüssiges Material nicht zurückschütten.

Oberflächenvorbereitung / Aufbauempfehlung:

- Holzoberfläche sorgfältig schleifen, mit grobem Schliff beginnen, Endschliff für Fußböden P100-150, für Möbel P180-240.
- Holzfeuchte: 8-12%
- Die Fläche muss trocken, gründlich gereinigt und frei von Öl, Wachs, Fett, Silikon und Schleifstaub sein.
- Bei Parkettböden vor Holzendschliff ggf. mit OLI-Fugenkitt und Schleifmehl verspachteln.
- Gebinde vor Gebrauch gut schütteln/aufrühren.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift können nur unverbindlich beraten. Sie basieren auf unseren Erfahrungen und dem derzeitigen Erkenntnisstand aus der Praxis. Sie entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Hiermit verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.
Stand: 29012021_sst_pjg



**Im Möbelbereich:**

- Öl mit Flachpinsel oder Flächenstreicher in Maserrichtung gleichmäßig dünn auftragen. 30 Minuten einwirken lassen und mit beigem Pad einmassieren, bis die Fläche gleichmäßig matt erscheint. Eventuell überschüssiges Öl mit einem Baumwolltuch oder Ölsaugtuch abnehmen und auspolieren.
- Alternativ kann das Öl auch mit einem getränkten, feinen Schleifvlies ins Holz eingeschliffen werden. Nach kurzer Einwirkzeit eventuell überschüssiges Öl mit einem Baumwolltuch oder Ölsaugtuch abnehmen und auspolieren. Die Fläche sollte gleichmäßig matt erscheinen

Im Parkettbereich:

- Öl mit Mikrofaser-Rolle, Ölapplicator, Ölbürste oder Flächenstreicher in Abschnitten von 5-10 m² gleichmäßig dünn auftragen. 30-60 Minuten einwirken lassen und mit beigem Pad per Hand oder Poliermaschine so lange einmassieren, bis das Holz gesättigt ist und gleichmäßig matt erscheint. Für das Endpolish und um eventuell überschüssiges Öl abzunehmen, mit einem Ölsaugtuch oder Polierpad auspolieren.

Verbrauch: 1 Auftrag, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes 20-40 g/m² pro Auftrag (25-50 m²/l)

Trocknung: Je nach Luftfeuchte und Temperatur ist die Oberfläche nach 1-2 Stunden staubtrocken und nach 2-3 Tagen voll durchgehärtet. Bei der als 2K-Variante verkürzt sich die Durchhärtungszeit um zirka 24 Stunden. In dieser Zeit vor Wasser schützen.

Der Verbrauch / die Trocknung sind abhängig von der Holzart und der Saugfähigkeit des Untergrundes. Materialüberschuss auf nicht saugenden Stellen verzögert die Trocknung ebenso wie niedrige Temperaturen und/oder eine zu hohe Luftfeuchtigkeit und/oder eine zu hohe Holzfeuchte.

Hinweis: Mit Öl getränkte Lappen/Pads können sich durch Wärmestau selbst entzünden! Deshalb diese sofort nach Gebrauch reinigen oder unter Wasser aufbewahren. Das Produkt an sich ist nicht selbstentzündlich.

Pflege: Zur Erstpflege und Auffrischung OLI-NATURA Holzpflegewachs verwenden. Für die normale Unterhaltsreinigung empfehlen wir die OLI-NATURA Holzseife.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift können nur unverbindlich beraten. Sie basieren auf unseren Erfahrungen und dem derzeitigen Erkenntnisstand aus der Praxis. Sie entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Hiermit verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.
Stand: 29012021_sst_pjg

