Technisches Merkblatt

AUSSENBEREICH - ENDBESCHICHTUNG

OmbriStain

DECKENDE GRAU-LASUR

Edler Perlglanzeffekt für eine samtartige Streuung des einfallenden Lichts.

OmbriStain ist eine deckende wässrige Holzlasur mit Perlglanzeffekt. Inspiriert durch die Natur ist OmbriStain in sechs grauen/ grau-braunen Standardfarbnuancen erhältlich.

✓ Leichte Handhabung
✓ Auf wässriger Basis
✓ Schnelle Trocknung
✓ Perlglanzeffekt

Technische Daten

Inhaltsstoffe	Modifizierte Acryl-Öl-Emulsion mit Beizpigmenten & Aktivstoffen
Viskosität	DIN 53211 4 mm: 40±5 s (Standard)
Dichte	1.01-1.06 kg/l, je nach Pigmentierung
VOC	<3% VOC
Verbrauch	Ca. 6 – 8 m2/kg pro Auftrag (Verbrauch je nach Saugfähigkeit des Untergrundes)
Farbton	Standardfarben: 8000, 8001, 8002, 8004 & 8005
Glanzgrad	Dezenter Perlglanzeffekt
Kennzeichnung	Das Gemisch ist als nicht gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]. Die Konzentration der Film- & Topfkonservierung liegt unter der Meldegrenze.

Anwendung

Systemaufbau	Industrielle Applikation 1x Gemisch OmbriStain:R-900 Konz. (1:1) 1x OmbriStain Manuelle Applikation 1x Lignol WAB 1-2*x OmbriStain Zusätzlich bauseits: 1x OmbriStain (sichtseitig) Bitte Zusatzinformation auf der Rückseite beachten. * Eine einmalige allseitige Behandlung wird empfohlen.
Applikation	Unverdünnt streichen, rollen oder *spritzen. (Bei Bedarf mit max. 5% Wasser verdünnen. *Spritzverfahren mit Nachstreichen in Laufrichtung des Holzes)
Trocknung	Grifffest nach: 2 – 3h || Überstreichbar nach: 4 – 6h (20°C)
Gerätereinigung	Sofort nach Gebrauch mit Wasser
Lagerung	6 Monate im verschlossenen Originalgebinde bei min. + 5°C. (Nach Überschreiten der Lagerzeit immer Trocknungseigenschaften und Farbton mit einem Probeanstrich testen.)

Rückseite

Böhme AG Bernische Lack- Farbenfabrik Stationsstrasse 37 CH-3097 Liebefeld T +41 (0)31 971 11 63 F +41 (0)31 971 78 22 www.boehme.ch info@boehme.ch

Allgemeine Hinweise

Holz und Holzoberfläche	Holzoberfläche: Grundsätzlich beeinträchtigen gehobelte Flächen und Quetschstellen die Haftung. Daher muss die Oberfläche vor der Applikation immer gut geschliffen werden (Korn 80). Holzfeuchte: Die Holzfeuchte sollte zwischen 12-16% und darf auf keinen Fall mehr als 18 % betragen. Untergrund muss frei von Staub-, Harz- und sonstigen Verunreinigungen sein.
Pflichten auf der Baustelle	Industriell beschichtete Holzwerkstücke sollten auf der Baustelle kontrolliert werden. Schnittstellen, Verletzungen und Stirnseiten müssen gemäss original Systemaufbau nachgestrichen werden (Schutz gegen Wasserpenetration). Ein zusätzlicher Anstrich am Bau wird empfohlen.
Wichtiger Hinweis	Die Auftragsmenge und die Eigenfarbe des Holzes beeinflussen die resultierende Farbnuance. Bei sehr stark exponierten Fassadenteile wird ein zusätzlicher Anstrich mit AquaStop empfohlen.
Entsorgung	Verunreinigtes Waschwasser darf nicht ohne Klärung ins Abwasser gelangen. Die Zugabe von 0,5% Koagulationsmittel „KOAGUL 10“ in das Waschwasser bewirkt ein Ausfällen der Feststoffe. Es bildet sich ein Bodensatz. Dieser Bodensatz muss im Gegensatz zum klaren Wasser als Sondermüll entsorgt werden. Entsorgungscode: 08 01 12 / 08 01 15
Sicherheit	Beachten Sie die Sicherheitsdatenblätter und die Warnaufschrift auf dem Gebinde. Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Produkte sind die üblichen Schutzmassnahmen (Arbeitskleidung, Brille) einzuhalten. Darf nicht in Grund- / Oberflächengewässer gelangen. Das Produkt darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Enthält keine reizenden Stoffe, welche in die Raumatmosphäre abgegeben werden. **Beim Spritzen: Spritznebel nicht einatmen, Atemschutz**
Produkt - Varianten	Standard-Nuancen: 3360.3F8000 bis 8005
Nachpflege	Unterhaltsintervall für dünnschichtige deckende Syteme: 4-6 Jahre Vorbereitung: Gründliche Reinigung, die Oberfläche muss sauber & intakt (tragfähig) sein. Starke Verschmutzung mit schwachem Hochdruckreiniger. Punktuelle Verschmutzung, Pilz- Algen und Moss mit Seifenwasser. Eventuell JetClean verwenden. Nachpflege: 1x OmbriStain Die Unterhaltsintervalle werden stark durch die Bau-Konstruktion, der Holzqualität und der effektiven Wetterexposition beeinflusst. Regelmässige Kontrollen, insbesondere bei Hagel und die Beseitigung kleinerer Oberflächenverletzungen sind dabei ein wesentlicher Bestandteil. *** Wichtig: Die ordnungsgemässe Instandhaltung beginnt mit der Sichtprüfung. Die allgemeine Richtlinie lautet 2-3 Jahren für Süd-West-Expositionen und 3-4 Jahre für Nordost-Expositionen. Da jedoch Witterungs- und Belichtungsbedingungen sehr stark variieren können, kann die Wartung früher benötigt werden und sollte, wenn sie visuell notwendig ist, unabhängig vom Zeitrahmen durchgeführt werden**

Die Haftung der Böhme AG für deren Produkte richtet sich nach den Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, welche unter www.boehme.ch abgerufen werden können. Die Haftung wird beschränkt und teilweise ausgeschlossen, insbesondere etwa für Folgeschäden und für die Weiterverarbeitung der Produkte. Die Eignung der Produkte für eine bestimmte Anwendung oder Verarbeitung wird von der Böhme AG weder zugesichert noch gewährleistet. Sie ist vom Kunden den individuellen Gegebenheiten entsprechend zu testen.
Die in diesem Merkblatt enthaltenen Angaben stellen keine Zusicherung für bestimmte Eigenschaften unserer Produkte dar. Es handelt sich um generelle Hinweise und unverbindliche Informationen über unsere Produkte und deren Verwendung. Die Angaben entsprechen dem letzten Stand unserer Erfahrung.