



Sefra

Technisches Merkblatt

UV - GRUND



Produktbeschreibung

- Anwendung**
- für innen und außen
 - auf allen gut haftenden Dispersionsfarben und Kunstharzputzen, stark saugenden Flächen, leicht sandenden Untergründen, ausgetrockneten Putzen, Gipskartonplatten und Leichtbauplatten. Sandende oder kreidende Oberflächen sollten jedoch vorher abgebürstet werden
 - Durch Zugabe des fluoreszierenden Farbstoffes leuchtet der aufgetragene UV-Grund nach dem trockenen unter dem UV-Licht in einen blaulichen Farbton auf
 - Gegebenenfalls kann auch überprüft werden, ob ein Tiefengrund aufgetragen wurde

- Eigenschaften**
- wasserverdünnbar
 - mit optimaler Eindringtiefe
 - feinteilig
 - leicht weißlich (milchiges Erscheinungsbild)
 - Fluoreszierende Wirkung

Technische Daten

Kriterium	Norm	Wert/Einheit	Hinweise
Dichte		1,00 g/cm ³	
Ergiebigkeit		100 – 180 g/m ²	

Bei der Angabe der Kennwerte handelt es sich um Durchschnittswerte bzw. ca.-Werte. Aufgrund der Verwendung natürlicher Rohstoffe in unseren Produkten können die angegebenen Werte einer einzelnen Lieferung ohne Beeinträchtigung der Produkteignung geringfügig abweichen.

- Produktgruppe** feinteilige auf Acryl – Hydrosolbasis fluoreszierend pigmentiertes Grundierkonzentrat auf Dispersionsbasis (sichtbar unter UV – Licht)

Verarbeitung

- Verdünnung** anwendungsfertig

- Auftrag** streichen, bürsten

- Verarbeitungstemperatur** nicht unter + 5°C Luft- und Objekttemperatur verarbeiten



Sefra

Technisches Merkblatt

UV - GRUND

Verbrauch	Anwendungsart <u>ca. Verbrauch</u> <u>pro Anstrich</u> <u>100 - 180 g/m²</u>
	Der Materialverbrauch ist unter anderem abhängig vom Werkzeug, Saugfähigkeit des Untergrundes und Konsistenz. Die angegebenen Verbrauchswerte können nur der Orientierung dienen. Genaue Verbrauchswerte sind gegebenenfalls am Objekt zu ermitteln.
Trocknung, Aushärtung, Überarbeitungszeit	65% relativer Luftfeuchtigkeit, +5°C Oberflächentrocken und überarbeitbar nach ca. 6 Std. Bei niedrigerer Temperatur und/oder höherer Luftfeuchtigkeit längere Trocknungszeit berücksichtigen. Für ausreichende Lüftung sorgen.
Reinigung der Werkzeuge	Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
Untergrund Anforderungen	Tragfähigkeit des Untergrundes prüfen. Untergrund muss trocken, fest, frei von Verunreinigungen und trennender Substanzen sein. Mikroorganismenbefall mit Sefra Algen EX behandeln. Bitte VOB, Teil C, DIN 18363 und die jeweiligen BFS-Merkblätter beachten. Nach fachgerechter Vorbehandlung für jeden o.a. Untergrund geeignet. Leimfarbe restlos entfernen! ÖNORM B 2230 ist zu beachten.
Abdeckmaßnahme	Die Umgebung der zu beschichtenden Flächen ins besonders Glas, Keramik, Lackierungen, Klinker, Natursteine und Metalle sind abzudecken. Produkt nicht direkt auf Eisen oder Stahl auftragen. Farbspritzer sofort mit klarem Wasser abwaschen.
Gutachten / Zulassungen	
	Baubook
Chemikalienrechtliche Bestimmungen	
VOC-Gehalt	Kat A © 30 g/l (2010) dieses Produkt enthält < 30 g/l
Enthält:	EUH 208 „Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Gemisch aus 5-Chlor-2-Methyl-4-isothiazolin-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen“. Bei Hautreizungen oder Ausschlag ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Sicherheitsvorschlag	Dieses Produkt ist keine gefährliche Zubereitung im Sinne des Chemikaliengesetzes und daher nicht kennzeichnungspflichtig. Bitte beachten Sie dennoch die beim Umgang mit chemischen Produkten üblichen Vorsichts- und Hygienemaßnahmen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Augen & Haut vor Farbspritzer schützen
Entsorgung	57303 (lt. ÖNORM S 2100) Nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Nicht in die Kanalisation, Erdreich oder Gewässer gelangen lassen. Abgabe bei Problemstoffsammelstelle. Die von uns gelieferten Verpackungsmaterialien sind bei dem Sammel- und Verwertungssystem der INTERSEROH Austria GmbH (www.interseroh-austria.com , austria@interseroh.com) Nr. 121570 entpflichtet.



Sefra

Technisches Merkblatt

UV - GRUND

Transport Keine besonderen Schutzmaßnahmen erforderlich

Verpackung

Verpackungseinheit 5 kg, 10 kg

Lagerung

Lagerbedingungen Kühl und frostfrei, vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.
Original verschlossen 12 Monate lagerfähig.
Bei angebrochene Gebinde gut verschließen und möglichst bald verarbeiten

Hinweise

Technische Beratung Sefra Mitarbeiter beraten Sie gerne oder unter www.sefra.at

Adresse Sefra Farben- und Tapetenvertrieb GmbH
Schönbrunner Straße 47
1052 Wien

Kontaktdaten Tel. zu o.a. Adresse: +43 (1) 588 41-0
Mail: office@sefra.at
www.sefra.at

Die Angaben in dieser Druckschrift über Eigenschaften und Anwendung der genannten Erzeugnisse geben wir nach bestem Wissen, auf Grund unserer Entwicklungsarbeiten und praktischen Erfahrung. Da jedoch wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten die Darstellung aller Einzelheiten nicht möglich ist, kann eine Verbindlichkeit und eine Haftung hieraus nicht übernommen werden. Die Eignung des Produktes ist wesentlich von der Untergrundbeschaffenheit abhängig. Der Käufer/Anwender wird nicht davon entbunden, den Werkstoff in eigener Verantwortung auf dessen Eignung für den Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage verlieren die vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit.