


# Technisches Merkblatt

## Stolit AimS® K

Funktionaler Oberputz aus/mit nachwachsenden Rohstoffen



### Charakteristik

- |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anwendung</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• außen</li> <li>• auf Mauerwerk mit tragfähigem Unterputz</li> <li>• auf gedämmten und vorgehängten hinterlüfteten Fassaden</li> <li>• auf mineralischen und organischen Putzuntergründen</li> <li>• Wärmedämm-Verbundsysteme mit Zertifizierung "Blauer Engel"</li> </ul> |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Eigenschaften</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• hochwertiger Oberputz gemäß EN 15824 aus/mit nachwachsenden Rohstoffen</li> <li>• ohne bioziden Filmschutz</li> <li>• mit natürlichem Schutz vor Algen und Pilzbefall</li> <li>• hoch witterungsbeständig mit Siliconharzemulsion</li> <li>• gering wasserdurchlässig</li> <li>• Brandklassifikation: A2-s1, d0 gemäß EN 13501-1</li> <li>• lösungsmittelfrei und weichmacherfrei gemäß VdL-RL01</li> <li>• hoch wasserdampfdurchlässig</li> <li>• mit hochwertiger Marmorkörnung aus natürlichen Vorkommen</li> </ul> |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- |              |                                                                       |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Optik</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kratzputzstruktur</li> </ul> |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|

- |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Besonderheiten/Hinweise</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• nicht geeignet für horizontale oder geneigte Flächen, die der Witterung ausgesetzt sind</li> <li>• abhängig vom Objekt und der Anwendung: zusätzliche Maßnahmen zum Schutz gegen Mikroorganismen durchführen:             <ul style="list-style-type: none"> <li>-Empfehlung für den Spritzwasserbereich: Den Sockel von der Fassade abgesetzt ausführen</li> <li>-zusätzliche Beschichtung mit einer Fassadenfarbe</li> <li>-konstruktive Feuchteschutzmaßnahmen für die Fassade, z. B. Dachvorsprung</li> </ul> </li> </ul> |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# Technisches Merkblatt

## Stolit AimS® K

### Technische Daten

| Kriterium                                       | Norm /<br>Prüfvorschrift | Wert/ Einheit                | Hinweise   |
|-------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------|
| Dichte                                          |                          | 1,8 g/cm³                    |            |
| Diffusionsäquivalente<br>Luftschichtdicke       | EN ISO 7783-2            | 0,18 - 0,21 m                | V2 mittel  |
| Wasserdurchlässigkeitsrate w                    | EN 1062 -3               | 0,1 kg/(m²h <sup>0.5</sup> ) | W3 niedrig |
| Wasserdampfdiffusions-<br>widerstandszahl $\mu$ | EN ISO 7783-2            | 90 - 110                     | V2 mittel  |
| Haftzugfestigkeit auf Beton                     | EN 1542                  | > 0,3 N/mm²                  |            |

Bei der Angabe der Kennwerte handelt es sich um Durchschnittswerte bzw. ca.-Werte. Aufgrund der Verwendung natürlicher Rohstoffe in unseren Produkten können die angegebenen Werte einer einzelnen Lieferung ohne Beeinträchtigung der Produkteignung geringfügig abweichen.

### Untergrund

#### Anforderungen

Untergrund generell:  
 - fest, trocken, sauber, tragfähig  
 - frei von Fetten und Staub  
 - frei von Sinterschichten, Ausblühungen und Trennmitteln

#### Hinweise:

- Feuchte oder nicht vollständig abgebundene Untergründe können zu Schäden in den nachfolgenden Beschichtungen führen, z. B. Blasenbildung, Risse.

#### Oberputz mit einer Korngröße < 2,0 mm:

- Empfehlung: Zusätzliche Maßnahmen zum Egalisieren des Untergrundes durchführen.

#### Vorbereitungen

1. Die vorhandene Beschichtung auf Tragfähigkeit prüfen.
2. Nicht tragfähige Beschichtungen entfernen.
3. Ggf. den Untergrund reinigen.

### Verarbeitung

#### Verarbeitungsbedingungen

Das Material sollte nicht verarbeitet werden:  
 -bei direkter und intensiver Sonneneinstrahlung  
 -auf aufgeheizten Untergründen

#### Bei starkem Wind:

-Die Fassade während der Trocknung schützen.Es können vermehrt Schrumpfrisse und Poren in der Beschichtung entstehen.

#### Verarbeitungstemperatur

Untergrund- und Lufttemperatur:  
 Mindesttemperatur: +5 °C

# Technisches Merkblatt

## Stolit AimS® K

Maximaltemperatur: +30 °C

### Materialzubereitung

Material zubereiten:

- Das Material mit möglichst wenig Wasser verdünnen, um die Verarbeitungskonsistenz zu erreichen.
- Das Material vor der Verarbeitung gut aufrühren.

Wenn das Material mit einer Maschine oder Pumpe verarbeitet wird:

- Die Verarbeitungskonsistenz einstellen.
- Intensiv getöntes Material nicht oder nur mit wenig Wasser verdünnen. Eine zu starke Verdünnung verschlechtert die Eigenschaften des Materials, z. B. Verarbeitung, Deckvermögen, Farbtonintensität.

### Verbrauch

Ausführung

ca. Verbrauch

|       |             |                   |
|-------|-------------|-------------------|
| K 1,0 | 1,60 - 2,00 | kg/m <sup>2</sup> |
| K 1,5 | 2,20 - 2,60 | kg/m <sup>2</sup> |
| K 2,0 | 2,80 - 3,40 | kg/m <sup>2</sup> |
| K 3,0 | 4,00 - 4,60 | kg/m <sup>2</sup> |

Der Materialverbrauch ist unter anderem abhängig von Verarbeitung, Untergrund und Konsistenz. Die angegebenen Verbrauchswerte können nur der Orientierung dienen. Genaue Verbrauchswerte sind gegebenenfalls am Objekt zu ermitteln.

### Beschichtungsaufbau

Grundierung:

Abhängig von Art und Zustand des Untergrundes eine verfestigende, saugfähigkeitsregulierende Grundierung auftragen.

Zwischenbeschichtung auf tragfähigen, mineralischen Untergründen:

- Eine fehlende Zwischenbeschichtung kann die Verarbeitungseigenschaft und das Erscheinungsbild beeinträchtigen.
- Empfehlung: Eine saugfähigkeits-egalisierende und haftvermittelnde Zwischenbeschichtung auftragen.
- Produkte: StoPrep Miral, Sto-Putzgrund, Sto-Putzgrund QS

Zwischenbeschichtung auf tragfähigen, organischen Untergründen:

- Wenn sich der Farbton des Oberputzes stark von dem Farbton des Untergrundes unterscheidet, eine Zwischenbeschichtung mit farbtangleichenden Eigenschaften auftragen.
- Produkte: Sto-Putzgrund, Sto-Putzgrund QS

### Applikation

Hinweis:

- Nur gleiche Chargen an einer Fläche verarbeiten.
- Die Arbeitstechnik, das Werkzeug und der Untergrund haben einen wesentlichen Einfluss auf das Ergebnis. Die angegebenen Werkzeuge sind Empfehlungen.

# Technisches Merkblatt

## Stolit AimS® K

### Maschinelle Applikation:

1. Das Produkt mit einer Trichterpistole oder einer Feinputzmaschine spritzen.
2. Empfehlung: Um die gewollte Struktur und Funktionalität des Oberputzes zu erreichen, den Oberputz manuell im frischen Zustand nachbearbeiten.

### Manuelle Applikation:

1. Das Produkt gleichmäßig mit einer rostfreien Stahltraufel auf Korngröße abziehen.
2. Die Oberfläche mit einer harten Plastiktraufel oder einem PU-Reibebrett strukturieren, abscheiben.

### Trocknung, Aushärtung, Überarbeitungszeit

#### Trocknung und Aushärtung:

- Das Produkt trocknet physikalisch, indem Wasser verdunstet.
- Das Produkt ist nach ca. 14 Tagen durchgetrocknet.

Folgende Faktoren verzögern die Trocknung und Aushärtung vor einer möglichen Überarbeitung:

- hohe Luftfeuchtigkeit
- niedrige Temperaturen
- geringer Luftaustausch
- ungünstige Witterungsbedingungen

1. Geeignete Schutzmaßnahmen treffen.
2. Einen Witterungsschutz an der zu bearbeitenden oder frisch erstellten Fassadenfläche anbringen.

Die Überarbeitung ist frühestens nach 24 Stunden unter folgenden Bedingungen möglich:

- Untergrund- und Lufttemperatur: +20 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 65 %

### Reinigung der Werkzeuge

Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

### Liefern

#### Farbton

Weiß, begrenzt tönbar nach StoColor System

#### Farbtonstabilität:

- Bewitterung, Feuchte, Intensität der UV-Strahlung und Anlagerungen können die Oberfläche verändern.
- Sichtbare Farbtonveränderungen sind möglich.
- Dieser Veränderungsprozess wird durch Material- und Objektbedingungen beeinflusst.
- Empfehlung: Die Farbtonstabilität von intensiven und/oder sehr dunklen Farbtönen durch zusätzliche Anstriche verbessern.

Strukturkorn:

# Technisches Merkblatt

## Stolit AimS® K

- Als Strukturkorn werden naturweiße Marmorarten verwendet. Die natürliche Maserung des Marmors kann an einzelnen Stellen als dunkleres Strukturkorn im Oberputz sichtbar sein.
- Der Farbton des Strukturkorns kann bei hellklaren, besonders bei klaren Gelbtönen, im fertigen Oberputz flächig durchscheinen.
- Marmorkorn kann aufgrund natürlicher Inhaltsstoffe, z. B. Pyrit, in sehr seltenen Fällen, punktuelle Abzeichnungen hervorrufen. Beide Effekte entsprechen dem Grundcharakter eines marmorgefüllten Oberputzes und belegen die natürlichen Eigenschaften der verwendeten Rohstoffe. Dies ist eine innewohnende Eigenschaft.

### Füllstoffbruch:

- Mechanische Belastungen können die Füllstoffe im Material beschädigen und so zu hellen Abzeichnungen führen. Das hat keinen Einfluss auf die Produktqualität und Funktionalität.

### Farbtongenauigkeit:

- Witterungs- und Objektbedingungen beeinflussen die Farbtongenauigkeit und die Gleichmäßigkeit des Farbtons. Folgende Bedingungen in jedem Fall vermeiden:
  - a. ungleichmäßiges Saugverhalten des Untergrunds
  - b. unterschiedliche Untergrundfeuchten in der Fläche
  - c. stellenweise stark unterschiedliche Alkalität und/oder Inhaltsstoffe aus dem Untergrund
  - d. direkte Sonneneinstrahlung mit scharf abgegrenzter Schattenbildung auf der noch feuchten Beschichtung

### Auswaschungen von Hilfsstoffen:

- Bei noch nicht durchgetrockneten Beschichtungen kann eine Wasserbelastung, z. B. Tau, Nebel oder Regen, Hilfsstoffe aus der Beschichtung lösen und an der Oberfläche anlagern.
- Der Effekt ist abhängig von der Intensität des Farbtons unterschiedlich stark sichtbar. Dies hat keinen Einfluss auf die Qualität des Produkts. Die Effekte verschwinden bei weiterer Bewitterung.

### Verfärbungen:

- Ablaufwasser von Metalloberflächen, insbesondere von kupfer- und eisenhaltigen Bauteilen kann zu Verfärbungen führen.

|                                   |                                                                                                                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Abtönbar</b>                   | Abtönen mit max. 1 % StoTint Aqua möglich.                                                                                       |
| <b>Mögliche Sondereinstellung</b> | Eine zusätzliche Einstellung mit bioziden Wirkstoffen als Filmschutz ist nicht möglich.<br>Keine bioziden Wirkstoffe hinzufügen. |
| <b>Verpackung</b>                 | Eimer                                                                                                                            |

# Technisches Merkblatt

## Stolit AimS® K

### Lagerung

|                         |                                                                                                                                                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lagerbedingungen</b> | Fest verschlossen und frostfrei lagern. Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.<br><br>Angebrochene Gebinde sind vermindert lagerfähig. |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lagerdauer</b> | Die beste Qualität im Originalgebinde wird bis zum Ablauf der max. Lagerdauer gewährleistet. Dies kann der Chargen-Nr. auf dem Gebinde entnommen werden. Erläuterung der Chargen-Nr.:<br>Ziffer 1 = Endziffer des Jahres, Ziffer 2 + 3 = Kalenderwoche<br>Beispiel: 1450013223 - Lagerdauer bis Ende 45.KW in 2021 |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Gutachten / Zulassungen

|                                                                            |                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Z-33.43-61                                                                 | StoTherm Classic®/StoTherm Classic® L/MW/S1/L/MW<br>AimS/StoTherm Vario/StoTherm Mineral/L/A1, geklebt und gedübelt<br>Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung / Bauartgenehmigung |
| Z-33.44-134                                                                | StoTherm Mineral L/Mineral A1/StoTherm Classic® L/Classic® S1/Classic L AimS®<br>Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung / Bauartgenehmigung                                       |
| Der Blaue Engel für Wärmedämmverbundsysteme - StoTherm Classic® L/MW AimS® | RAL-UZ 140 Urkunde Nr. 34552<br>Umweltgerechter Wärmeschutz                                                                                                                      |

### Kennzeichnung

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| <b>Produktgruppe</b> | Organischer Oberputz |
|----------------------|----------------------|

### Zusammensetzung

Nach VdL-Richtlinie Bautenanstrichmittel  
 Polymerdispersion  
 Siliconharzemulsion  
 Weißpigmente  
 Titandioxid  
 Mineralische Füllstoffe  
 Aluminiumhydroxid  
 Silikatische Füllstoffe  
 Wasser  
 Entschäumer  
 Dispergiermittel  
 Verdicker  
 Beschleuniger  
 Lagerungsschutzmittel auf Basis 1,2-benzisothiazolin-3-one (BIT)  
 Lagerungsschutzmittel auf Basis CIT/MIT 3:1

# Technisches Merkblatt

## Stolit AimS® K

GISCODE

BSW20

### Sicherheit

Sicherheitsdatenblatt beachten!  
Sicherheitshinweise beziehen sich auf das gebrauchsfertige, unverarbeitete Produkt.

### EUH210

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

### EUH208

Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on [EG-Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG-Nr. 220-239-6] (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Hierbei handelt es sich um Konservierungsstoffe.

### Besondere Hinweise

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen. Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten.

Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Die jeweilig neueste Fassung ist im Internet abrufbar.

Sto SE & Co. KGaA  
Ehrenbachstr. 1  
D - 79780 Stühlingen  
Telefon: 07744 57-0  
Telefax: 07744 57-2178  
infoservice@sto.com  
www.sto.de