



RIESELSCHUTZ

Der Rieseenschutz dient als Unterlage unter Ausgleichsschüttungen, z.B. auf Holzdielen und Holzbalkendecken. Die Rieseenschutzbahn hält Räume unter Zwischendecken mit Schüttungen sauber.

VORTEILE

- stark dampfdurchlässig
- wasserabweisend
- reißfest
- weich
- widerstandsfähig
- zuverlässiger Schutz vor Staub

ERHÄLTlich IN FOLGENDEN DIMENSIONEN

Rollenbreite	1,25 m
Rollenlänge	50 m
Rollenfläche	62,50 m ²
Rollengewicht	6,25 kg

PRODUKTDATEN ENTSPRECHEND DER NORM EN 13859-1 / EN 13859-2

Zusammensetzung	PP - Vlies	
Dicke	0,50 mm	
Farbe	schwarz	
Flächengewicht	100 (±10) g/m ²	
SD - Wert	0,02 m (+ 0,03/- 0,01)	
Temperaturbeständigkeit	- 40 °C - + 80 °C	
Widerstand gegen Wasserdurchgang EN 1928	W3	
Dehnung nach EN 12311-1	85 % (±35)	90 % (±50)
Höchstzugkraft nach EN 12311-1	190 (±50) N/ 50 mm	
	125 (±30) N/ 50 mm	
Weiterreißwiderstand nach EN 12310-1	125 (±40) N	165 (±50) N
Lagerung	kühl und trocken	
Brandklasse EN 13501-1 / EN 11925-0	E	

EMPFOHLENES ZUBEHÖR

 **OMEGA** QUILLI

 **AIRSTOP** Dichtmasse SPRINT

10.2017_DE

ISOCELL

VERLEGERICHTLINIEN RIESELSCHUTZ

Der Rieselschutz wird mit dem Tacker am Untergrund befestigt. Die Überlappung sollte ca. 10 cm betragen. Die Verklebung des Rieselschutzes untereinander oder bei Anschlüssen ist mit der AIRSTOP Dichtmasse „SPRINT“ oder dem OMEGA Quilli vorzunehmen.

Die zu verarbeitenden Materialien müssen staub- und fettfrei sein, die Untergründe müssen darüber hinaus auch trocken und tragfähig sein. Die AIRSTOP Dichtmasse „SPRINT“ oder OMEGA Quilli übernimmt die Funktion der Abdichtung und nicht die einer kraftschlüssigen Verbindung.



ISOCELL GmbH
Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG
Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 544 47 20
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tel.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË
Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB
Gamla Stallet | Stora Väsbys
194 37 UPPLANDS VÄSBY | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 01
office@isocell.se

ISOCELL
www.isocell.com