

Vorlegeband 2 bis 6 mm

Produktbeschreibung

Vorlegeband 2 – 6 mm ist ein geschlossenzelliger Polyethylschaumstoff, einseitig selbstklebend ausgerüstet und mit einem Fadengelege zugverstärkt.



Produkteigenschaften

- starke Haftung auf den verschiedensten Oberflächen
- auch bei niedrigen Temperaturen verarbeitbar
- geschlossenzellig, nimmt daher kaum Feuchtigkeit auf
- beständig gegen Wasser und einer Vielzahl von gebräuchlichen Chemikalien
- sehr gute thermische Isolationseigenschaften
- Acrylglas verträglich

Anwendungsbereiche

Das Produkt wird zum Dichten und Dämmen eingesetzt.

Lieferform

Farbe: anthrazit (weiß auf Anfrage)
Verpackungsart: Rolle, Länge dimensionsabhängig
Verpackungseinheit: Karton

Verarbeitungshinweise

Die wichtigsten Verarbeitungsparameter und Informationen zur Reinigung entnehmen Sie bitte unserem Verarbeitungshinweis für das Vorlegeband.

Service

Auf Wunsch stehen Ihnen unsere geschulten Vertriebsmitarbeiter jederzeit zur Verfügung.

Zusatzinformation

Dieses technische Merkblatt berät unverbindlich ohne Gewährübernahme. Die angeführten Verarbeitungshinweise sind den jeweiligen Gegebenheiten anzupassen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und Anwendungsmöglichkeit durch Eigenversuche zu prüfen, um Fehlschläge zu vermeiden.

Alle vorliegenden Beschreibungen, Daten, Verhältnisse, Gewichte etc. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen keine vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung einzuhalten.

Wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung kann eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder Eignung für einen konkreten Einsatzzweck nicht erfolgen, eigene Versuche und Prüfungen sind nötig.

Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Daten

Eigenschaften	Norm	Wert
Träger		PE-Schaum
Klebstoff		Synthesekautschuk
Farbe		anthrazit (weiß auf Anfrage)
Schutzabdeckung		silikonisierte Folie, weiß
Raumgewicht	ISO 845	33 kg/m ³
Stauchhärte bei 25 % 50 %	ISO 3386-1	35 kPa 100 kPa
Druckverformungsrest 22 h bei 23 °C u. 25 % Stauchung 0,5 h nach Entlastung 24 h nach Entlastung	ISO 1856-C	20 % 10 %
Wärmeleitfähigkeit bei 40 °C	ISO 8302	0,038 W/mK
Acrylglas Verträglichkeit		gegeben
Temperaturbeständigkeit		-40 °C bis +50 °C
Verarbeitungstemperatur		+2 °C bis +30 °C
Lagerfähigkeit		12 Monate (20 ± 3°C /rLf 40-60%)

Vorlegeband 10 mm

Produktbeschreibung

Vorlegeband 10 mm ist ein geschlossenzelliger vernetzter Polyethylenschaumstoff, der einseitig selbstklebend ausgerüstet ist.

Produkteigenschaften

- sehr gute Haftung auf den verschiedensten Oberflächen
- gute thermische Isolationseigenschaften
- geschlossenzelliger Schaum, der kaum Feuchtigkeit aufnimmt

Anwendungsbereiche

Das Produkt ist geeignet zum Dichten, Dämpfen und Abstandhalten, insbesondere dort, wo eine hohe Druckbelastung auftritt.

Lieferform

Farbe: schwarz
Verpackungsart: Rolle, Länge dimensionsabhängig
Verpackungseinheit: Karton

Verarbeitungshinweise

Die wichtigsten Verarbeitungsparameter und Informationen zur Reinigung entnehmen Sie bitte unserem Verarbeitungshinweis für Vorlegeband.

Service

Auf Wunsch stehen Ihnen unsere geschulten Vertriebsmitarbeiter jederzeit zur Verfügung.

Zusatzinformation

Dieses technische Merkblatt berät unverbindlich ohne Gewährübernahme. Die angeführten Verarbeitungshinweise sind den jeweiligen Gegebenheiten anzupassen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und Anwendungsmöglichkeit durch Eigenversuche zu prüfen, um Fehlschläge zu vermeiden.

Alle vorliegenden Beschreibungen, Daten, Verhältnisse, Gewichte etc. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen keine vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung einzuhalten.

Wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung kann eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder Eignung für einen konkreten Einsatzzweck nicht erfolgen, eigene Versuche und Prüfungen sind nötig.

Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Daten

Eigenschaften	Norm	Wert
Träger		PE-Schaumstoff
Klebstoff		Acrylatdispersion
Farbe		schwarz
Schutzabdeckung		silikonisierte Folie, weiß
Raumgewicht	DIN 53420	ca. 45 kg/m ³
Shore-Härte 00		Ca. 60
Stauchhärte bei	ISO 7214	
25%		90 kPa
50%		163 kPa
Druckverformungsrest	ISO 7214	
22 h bei 23 °C u. 25 % Stauchung		
0,5 h nach Entlastung		8%
24 h nach Entlastung		3%
Schrumpf linear (22 h bei +70 °C und 10 mm Dicke)		1 % max.
Wasseraufnahme	DIN 53428	1 % max.
Wärmeleitfähigkeit bei +10 °C	ISO 2581	0,041 W/mK
Temperaturbeständigkeit		-40 °C bis +70 °C
Verarbeitungstemperatur		+15 °C bis +30 °C
Lagerfähigkeit		12 Monate (20 ± 3°C /rLf 40-60%)